ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ · ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Precoat 367-43

Λεία τελική στρώση καθαρού ακρυλικού λάτεξ

ΧΡΩΜΑΤΑ
15 βασικά χρώματα

1,20 g/cm³	61 %	28–37	30 λεπτά	0,300 kg/m²
Πυκνότητα (περίπου)	Περιεκτ. σε στερεά (βάρος)	Στιλπνότητα (60°)	Στεγνό στην αφή	Θεωρ. κατανάλωση

Περιγραφή προϊόντος

Το **PRECOAT 367-43** είναι ταχυστεγνωτική, λεία τελική στρώση για επιφάνειες σκυροδέματος ή ασφάλτου. Συνιστάται για ποδηλατόδρομους, ακρυλικά αθλητικά δάπεδα πολλαπλών χρήσεων και κάθε προσωρινό εσωτερικό & εξωτερικό χώρο, όπως αίθουσες συναυλιών και εκθεσιακούς χώρους. Κατάλληλο για ελαφριά κυκλοφορία.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Τελική στρώση 100 % καθαρού ακρυλικού λάτεξ με λεπτόκοκκα χαλαζιακά πληρωτικά, για εφαρμογές δαπέδων.

Πλεονεκτήματα

- Έτοιμο προς χρήση
- Γρήγορο στέγνωμα
- Άριστη ελαστικότητα
- Εύκολη ανάμειξη επί τόπου
- Λείο φινίρισμα
- Υψηλή αντοχή UV
- Υψηλή αντοχή στην τριβή
- Οικονομικό

Θέση στο σύστημα

Διαγράμμιση
OVERLINE 367-F

Έγχρωμη στρώση
PRECOAT 367-43 — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Αστάρι
ACRYLIC PRIMER 367-28

Υπόβαση
Άσφαλτος / σκυρόδεμα

Ποδηλατόδρομοι · αθλητικά δάπεδα

Σκυρόδεμα / άσφαλτος · εσωτ. & εξωτ. χώροι · ελαφριά κυκλοφορία

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα	**15 βασικά χρώματα**
Πυκνότητα (περίπου)	**1,20 g/cm³**
Περιεκτικότητα σε στερεά (κατά βάρος)	**61 %**
Στιλπνότητα (60°)	**28–37**
Στεγνό στην αφή	**30 λεπτά**

Χρόνος επικάλυψης	**τουλάχιστον 2 ώρες**
Θεωρητική κατανάλωση	**0,300 kg/m² (1 στρώση)**
Θερμοκρασία εφαρμογής	**+14 °C έως +35 °C**
Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Η νέα άσφαλτος ή το νέο σκυρόδεμα πρέπει να ωριμάσει 21 ημέρες. Επισκευάστε ελαττώματα, ρωγμές και βυθίσματα και καθαρίστε σκόνη, βρωμιά, μούχλα, υπολείμματα και χαλαρά υλικά. Οι επισκευές πρέπει να είναι επίπεδες και λείες.

02

Ανάμειξη

Αναμείξτε με αναδευτήρα χαμηλών στροφών μέχρι ομοιογένειας· προσθέστε νερό αν χρειάζεται.

03

Εφαρμογή

Εφαρμόστε σε 2 στρώσεις με ρολό ή airless ψεκασμό: 0,300 kg/m² ανά στρώση.

Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)



75 kg
PRECOAT 367-43

7,5 kg*
Νερό*

*Η ποσότητα νερού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε ζεστό καιρό μπορεί να προστεθεί έως 5 % επιπλέον νερό.

Συνθήκες εφαρμογής

+14 °C – +35 °C

Μην εφαρμόζετε το υλικό σε θερμοκρασίες κάτω από +14 °C ή πάνω από +35 °C.

Κατανάλωση

0,300 kg/m²

Ανά στρώση, σε 2 στρώσεις – ανάλογα με τη διαπερατότητα, το πορώδες και την ποιότητα της επιφάνειας.

Σημαντικό: η απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πορώδες της επιφάνειας, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την τεχνική εφαρμογής.

Χρωματολόγιο

Κόκκινο Unica	Κόκκινο τερακότα	Μπλε Βοσπόρου	Γαλάζιο	Πράσινο γρασιδιού
Πράσινο βρύου	Γκρι πέτρας	Μπεζ	Πράσινο δάσους	Μωβ Unica
Βαθύ μπλε	Magenta	Μπλε Unica	Ανοιχτό μπλε	Μπλε ωκεανού

Τα δείγματα χρωμάτων είναι ενδεικτικά – ανατρέξτε στο χρωματολόγιο Unica. Ειδικά χρώματα παράγονται κατόπιν παραγγελίας.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Συσκευασία

- Βαρέλια πολυαιθυλενίου 75 kg
- Χαλύβδινα βαρέλια 200 kg

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε σε σφραγισμένα βαρέλια, σε στεγνή εσωτερική αποθήκη, στους +15 °C έως +35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε δροσερό και ξηρό χώρο.
- Μην αφήνετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο εκτεθειμένο στον ήλιο.

Ασφάλεια

- Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο.
- Δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, αμίαντο, υδράργυρο, μόλυβδο, χρωμικά άλατα ή παράγωγά τους.
- Περιέχει επιβραδυντικά φλόγας πρόσθετα.
- Για ασφαλή χειρισμό και υγεία & ασφάλεια στην εργασία, βλ. το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS).

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.