ACRYFLEX-T · ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ

Precoat Flex 367-200 WOS

Συμπυκνωμένη ελαστική τελική στρώση ακρυλικού λάτεξ

ΧΡΩΜΑΤΑ
15 βασικά χρώματα

1,14 g/cm³	54 %	1–1½ ώρες	ελάχ. 3 ώρες	0,300 kg/m²
Πυκνότητα (περίπου)	Περιεκτ. σε στερεά (βάρος)	Στεγνό στην αφή	Χρόνος επικάλυψης	Κατανάλωση (συμπύκνωμα)

Περιγραφή προϊόντος

Το **PRECOAT FLEX 367-200 WOS** είναι ελαστική, συμπυκνωμένη έγχρωμη τελική στρώση, που εφαρμόζεται πάνω στη στρώση εξομάλυνσης ή στις ελαστικές στρώσεις του συστήματος γηπέδων τένις **ACRYFLEX-T**.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Συμπυκνωμένη τελική στρώση 100 % ακρυλικού λάτεξ για συστήματα δαπέδων γηπέδων τένις.
- Υψηλές επιδόσεις – χωρίς ρηγματώσεις σε υποβάσεις SBR.

Πλεονεκτήματα

- **15 διαφορετικά χρώματα**
- **Χωρίς ρηγματώσεις σε υπόβαση SBR**
- **Χαμηλότερο κόστος αποθέματος**
- **Εύκολη ανάμειξη επί τόπου**
- **Οικονομικό**

Θέση στο σύστημα

Τελείωμα
Γραμμές OVERLINE 367-F · βερνίκι GLOSSCOAT

Έγχρωμη στρώση
PRECOAT FLEX 367-200 WOS — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Ελαστικές στρώσεις
Σειρά UNIRUBBER

Στρώση εξομάλυνσης
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Αστάρι
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Υπόβαση
Άσφαλτος / σκυρόδεμα

ACRYFLEX-T

Ελαστικό ακρυλικό σύστημα γηπέδων τένις

Επιφάνειες συστήματος με ταξινόμηση ITF

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα	**15 βασικά χρώματα**	Χρόνος επικάλυψης	**τουλάχιστον 3 ώρες**
Πυκνότητα (περίπου)	**1,14 g/cm³**	Θεωρητική κατανάλωση	**0,300 kg/m² (συμπύκνωμα, 1 στρώση)**
Περιεκτικότητα σε στερεά (κατά βάρος)	**54 %**	Θερμοκρασία εφαρμογής	**+15 °C έως +35 °C**
Στεγνό στην αφή	**1–1½ ώρες**	Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίστε την επιφάνεια από λίπη, άλατα, υπολείμματα, σκόνη και κάθε άλλη ρύπανση.

02

Βασική στρώση

Εφαρμόστε το **PRECOAT FLEX 367-200 WOS** μετά το **ACRYLIC RESURFACER 367-30** / LW ή το **UNIRUBBER 367-40** / LIGHT.

03

Ανάμειξη

Προσθέστε χαλαζιακή άμμο ή χαλαζία κατάλληλης κοκκομετρίας και νερό βρύσης. Αναμείξτε με αναδευτήρα χαμηλών στροφών μέχρι ομοιογένειας.

04

Εφαρμογή

Απλώστε με λαστιχένια σπάτουλα σε 2 στρώσεις: 0,450 kg/m² ανά στρώση.

Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)



- **75 kg** — PRECOAT FLEX 367-200 WOS
- **45 kg** — Χαλαζιακή άμμος / χαλαζίας (0,1–0,3 mm)
- **12 kg*** — Νερό*

*Η ποσότητα νερού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε ζεστό καιρό μπορεί να προστεθεί έως 5 % επιπλέον νερό.

Συνθήκες εφαρμογής

+15 °C – +35 °C

Μην εφαρμόζετε το υλικό σε θερμοκρασίες κάτω από +15 °C ή πάνω από +35 °C.

Κατανάλωση

0,450 kg/m²

Ανά στρώση μείγματος. Περίπου 0,800–1 kg/m² σε 2 στρώσεις, ανάλογα με την ποιότητα της επιφάνειας.

Σημαντικό: η απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πορώδες της επιφάνειας, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την τεχνική εφαρμογής.

Χρωματολόγιο

Κόκκινο Unica	Κόκκινο τερακότα	Μπλε Βοσπόρου	Γαλάζιο	Πράσινο γρασιδιού
Πράσινο βρύου	Γκρι πέτρας	Μπεζ	Πράσινο δάσους	Μωβ Unica
Βαθύ μπλε	Magenta	Μπλε Unica	Ανοιχτό μπλε	Μπλε ωκεανού

Τα δείγματα χρωμάτων είναι ενδεικτικά – ανατρέξτε στο χρωματολόγιο Unica. Ειδικά χρώματα παράγονται κατόπιν παραγγελίας.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Συσκευασία

- Βαρέλια πολυαιθυλενίου 75 kg
- Χαλύβδινα βαρέλια 200 kg

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε σε σφραγισμένα βαρέλια, σε στεγνή εσωτερική αποθήκη, στους +15 °C έως +35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε δροσερό και ξηρό χώρο.
- Μην αφήνετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο εκτεθειμένο στον ήλιο.
- Προστατέψτε από τον παγετό.

Ασφάλεια

- Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο.
- Δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, αμίαντο, υδράργυρο, μόλυβδο, χρωμικά άλατα ή παράγωγά τους.
- Περιέχει επιβραδυντικά φλόγας πρόσθετα.
- Για ασφαλή χειρισμό και υγεία & ασφάλεια στην εργασία, βλ. το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS).

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.