ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ · PUD ΝΕΡΟΥ

PUD Rooftop 5232

Υψηλής ελαστικότητας στεγανωτική επίστρωση πολυουρεθανικής διασποράς

ΧΡΩΜΑ
Λευκό
ειδικά χρώματα κατόπιν παραγγελίας

1,25 g/cm³	66 %	550 %	30 λεπτά	0,8–1 mm
Πυκνότητα (20 °C)	Μη πτητική μάζα	Επιμήκυνση	Στεγνό στην αφή (24 °C)	Στεγανωτική μεμβράνη, 3–4 στρώσεις

Περιγραφή προϊόντος

Το **PUD ROOFTOP 5232** είναι υψηλής ελαστικότητας, υδατοδιαλυτή στεγανωτική επίστρωση καθαρής PUD. Το ειδικό πρόσθετό του προσφέρει υψηλή αντοχή στη συγκράτηση ρύπων, πέρα από άριστη στεγανότητα.

Πεδία χρήσης

- Στέγες
- Τοίχοι
- Δώματα
- Περιμετρικά πισινών
- Βεράντες και πολλές άλλες επιφάνειες

Πλεονεκτήματα

- **Υψηλή ελαστικότητα**
- **Άριστη στεγανωτική απόδοση**
- **Αισθητικές επιλογές χρωμάτων**
- **Υψηλή αντοχή στη συγκράτηση ρύπων**
- **Εύκολη εφαρμογή σε σκυρόδεμα**
- **Αντέχει στην τριβή – ανθεκτικό στη φθορά**
- **Εξαιρετική αντοχή συγκόλλησης**
- **Σταθερό σε UV**

Θέση στο σύστημα

Waterproof membrane — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
PUD ROOFTOP 5232 · 3–4 στρώσεις · 0,8–1 mm

Primer coat
PUD ROOFTOP 5232 αραιωμένο με 20 % νερό

Substrate
Σκυρόδεμα ≥ 25 N/mm², 21–28 ημέρες

Υγρή στεγανοποίηση

Στέγες · βεράντες · δώματα · πισίνες

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα	**Λευκό (ειδικά χρώματα κατόπιν παραγγελίας)**	Shore A	**62,2**
Πυκνότητα (20 °C)	**1,25 g/cm³**	Shore D	**7,1**
Μη πτητική μάζα	**66 %**	Επιμήκυνση	**550 %**
Στεγνό στην αφή (24 °C)	**30 λεπτά**	Κατανάλωση	**1–1,5 kg/m²**
Χρόνος στεγνώματος (24 °C)	**2 ώρ. 30 λεπτά**	Πάχος υμένα	**0,8–1 mm (3–4 στρώσεις)**
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης	**4 ώρ. 30 λεπτά**	Συσκευασία	**20 kg**

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Σκυρόδεμα ελάχ. 25 N/mm², καθαρό, στεγνό και υγιές. Αφαιρέστε σκόνη, τσιμεντόγαλα, λάδια, λίπη, υλικά ωρίμανσης και σκληρυντές. Στέγνωμα έως 75 % ΣΥ (BS 8204).

02

Ανάμειξη

Αναμείξτε με μηχανικό αναδευτήρα χαμηλών στροφών (300–400 σ.α.λ.) – ποτέ με το χέρι. Αν χρειαστεί, προσθέστε μόνο νερό βρύσης, όχι διαλύτες.

03

Στρώση ασταριού

Αραιώστε το **PUD ROOFTOP 5232** με 20 % νερό βρύσης και εφαρμόστε με ρολό.

04

Στεγανωτικές στρώσεις

Εφαρμόστε χωρίς αραίωση με ρολό, κατά προτίμηση σε 3–4 στρώσεις, για πάχος 0,8–1 mm.

Βροχή
10–16 ώρες
Μην εφαρμόζετε αν αναμένεται βροχή εντός 10–16 ωρών· μετά τη βροχή αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει πλήρως.

Πάχος
0,8–1 mm
Ελάχιστο συνιστώμενο – για παχύτερα συστήματα συμβουλευτείτε την Unica.

Κατανάλωση
1–1,5 kg/m²
Ανάλογα με το υπόστρωμα και το απαιτούμενο πάχος.

Σημαντικό: ελέγξτε συμβατότητα και πρόσφυση πριν από εφαρμογή σε υφιστάμενες επιστρώσεις. Απομακρύνετε άμεσα διαρροές υγρών οχημάτων (υδραυλικό λάδι, καύσιμα, αντιψυκτικό).

Σημεία προσοχής

- Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν το στέγνωμα· οι υψηλές το επιταχύνουν.
- Μέγ. σχετική υγρασία κατά την εφαρμογή και σκλήρυνση περίπου 75 %.
- Θερμοκρασία υποστρώματος τουλάχιστον 3 °C πάνω από το σημείο δρόσου.
- Υγρασία σκυροδέματος < 6 % κατά βάρος· ηλικία σκυροδέματος ελάχ. 21–28 ημέρες.
- Επισκευάστε πρώτα βυθίσματα και ρωγμές – οι ανωμαλίες μπορεί να φανούν μέσα από το σύστημα.
- Μην αποθηκεύετε τα υλικά σε εξωτερικό χώρο ή σε άμεσο ήλιο.
- Συνιστώνται δοκιμές στο εργοτάξιο για συμφωνία σε φινίρισμα, κατανάλωση και ποιότητα εργασίας.
- Δεν απαιτείται ειδική συντήρηση – για συστάσεις επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα πωλήσεων της Unica.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Συσκευασία

- 20 kg

Ασφάλεια

- Για ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση και διάθεση βλ. το τελευταίο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Καθαρισμός

- Καθαρίστε αμέσως όλο τον εξοπλισμό με νερό βρύσης.
- Σκληρυμένη επίστρωση: μόνο χειροκίνητος καθαρισμός.
- Πλύνετε τα χέρια με ήπιο σαπούνι και άφθονο νερό.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE

T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15

unicaboya.com · info@unicaboya.com