ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ · ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ PUD

PUD WB Basecoat Matt 2K

Υδατοδιαλυτή ματ έγχρωμη ενδιάμεση στρώση PUD

ΧΡΩΜΑ

Χρώματα RAL

ματ έγχρωμη βασική στρώση

1,25 g/cm³	54,5 %	45 λεπτά	5 ώρες	0,120–0,150 kg/m²
Ειδικό βάρος (μείγμα)	Στερεά (κατά βάρος)	Στεγνό στην αφή	Αναμονή μεταξύ στρώσεων	Θεωρητική, ανά στρώση

Περιγραφή προϊόντος

Το **PUD WB BASECOAT MATT 2K** είναι δισυστατική, υδατοαραιούμενη, έγχρωμη και ματ ενδιάμεση επίστρωση με βάση PUD. Χρησιμοποιείται ως έγχρωμη βασική στρώση πριν από διάφανο σφραγιστικό βερνίκι.

Χρήση προϊόντος

- Σκυρόδεμα, μικροτσιμέντο και αποτυπωμένο σκυρόδεμα
- Επιφάνειες τοίχων
- Δάπεδα PVC, παρκέ και λινόλεουμ – απευθείας εφαρμογή

Πλεονεκτήματα

- **Γρήγορο στέγνωμα**
- **Χαμηλές ΠΟΕ**
- **Υψηλή αντοχή σε UV και τριβή**
- **Υψηλή πρόσφυση**
- **Ματ εμφάνιση**
- **Μη τοξικό, άοσμο**
- **Ρολό, πινέλο ή ψεκασμός airless**

Θέση στο σύστημα

Διάφανη τελική στρώση
PUD500/600 WB CLEARCOAT MATT/SEMI MATT 2K

Έγχρωμη βασική στρώση — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
PUD WB BASECOAT MATT 2K · 0,100–0,150 kg/m²

Αστάρι (νέο σκυρόδεμα)
MICRO PRIMER WB 2K

Υπόστρωμα
Σκυρόδεμα · μικροτσιμέντο · PVC · παρκέ

Υδατοδιαλυτό σύστημα δαπέδου PUD

Έγχρωμη βασική + διάφανη τελική στρώση · χαμηλές ΠΟΕ

Η UNICA συνιστά PUD500/600 WB CLEARCOAT MATT/SEMI MATT 2K πάνω από το PUD WB BASECOAT MATT 2K.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα	**Χρώματα RAL**	Αναμονή μεταξύ στρώσεων	**5 ώρες**
Ειδικό βάρος (μείγμα)	**1,25 g/cm³**	Θερμοκρασία εφαρμογής	**+10 °C έως +35 °C**
Στερεά (κατά βάρος)	**54,5 %**	Παράδοση σε κυκλοφορία	**12 °C / 24 ώρες · 23 °C / 18 ώρες · 30 °C / 12 ώρες**
Ιξώδες (Brookfield)	**760 cP**	Πλήρης σκλήρυνση	**7 ημέρες**
Στεγνό στην αφή	**45 λεπτά**	Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)	**90 A : 10 B**
Θεωρητική κατανάλωση	**0,120–0,150 kg/m² (1 στρώση) · ξηρό πάχος 30 µm**	Διάρκεια αποθήκευσης	**8 μήνες**

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Χωρίς σκόνη, ρύπους και λάδια. Τραχύνετε και ασταρώστε βαμμένες επιφάνειες παλαιότερες των 48 ωρών. Σε νέες επιφάνειες εφαρμόστε πρώτα **MICRO PRIMER WB 2K**. Τα PVC, παρκέ και λινόλεουμ βάφονται απευθείας.

02

Ανάμειξη

Αναμείξτε τα A και B χωριστά, προσθέστε το B στο A με αναμικτήρα υψηλών στροφών, προσθέστε 20 % νερό και αναμείξτε για 3 λεπτά. Μεταγγίστε σε καθαρό δοχείο, αναμείξτε 1 λεπτό και αφήστε λίγα λεπτά.

03

Εφαρμογή

Εφαρμόστε με ρολό ή airless. Εργαστείτε νωπό σε νωπό για να αποφύγετε σημάδια ρολού, κυλήστε κατά τη στενή πλευρά ή ένα δεύτερο άτομο να περνά αμέσως ξανά με ρολό.

04

Τελική στρώση

Επαναβαφή μετά από 5 ώρες. Τελείωμα με **PUD500/600 WB CLEARCOAT MATT/SEMI MATT 2K**.

Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)



90 μέρη
Συστατικό A – έγχρωμη PUD

10 μέρη
Συστατικό B – σκληρυντής

Προσθέστε 20 % νερό στο μείγμα A + B.

Συνθήκες εφαρμογής
+10 °C – +35 °C
Πάνω από +35 °C, προσθέστε λίγο νερό στο μείγμα.

Παράδοση σε κυκλοφορία
18 ώρες στους 23 °C
24 ώρες στους 12 °C · 12 ώρες στους 30 °C. Πλήρης σκλήρυνση μετά από 7 ημέρες.

Κατανάλωση
0,100–0,150 kg/m²
Ποικίλλει ανάλογα με τη λειότητα της επιφάνειας, τον καιρό και την τεχνική του εφαρμοστή.

Σημαντικό: η κατανάλωση μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη λειότητα της επιφάνειας, τις καιρικές συνθήκες και την τεχνική του εφαρμοστή.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Συσκευασία

- Κιτ 5 kg και 20 kg

Αποθήκευση

- Αποθήκευση ερμητικά κλειστό, σε ξηρό χώρο, στους +15…+35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 8 μήνες από την παραγωγή.

Ασφάλεια

- Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο.
- Δεν περιέχει υδράργυρο, αμίαντο, φορμαλδεΰδη ή μόλυβδο.
- Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Καθαρισμός

- Συντήρηση: απορρυπαντικό ουδέτερου pH – 100 ml καθαριστικού δαπέδων σε 10 l νερό, μαλακή σφουγγαρίστρα, έπειτα ξέβγαλμα με καθαρό νερό.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων βασίζονται σε αξιολογήσεις και αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και αποσκοπούν στην καθοδήγηση των εφαρμοστών. Δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εξ ολοκλήρου εκτός του ελέγχου μας, η UNICA δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με το παρόν υλικό. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και η μοναδική της ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε άμεσο ή παρεπόμενο, ειδικό ή αποθετικό τραυματισμό, απώλεια ή ζημία που προκύπτει από το υλικό ή την εφαρμογή του. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αλλοιώσεις ή μεταβολές στις συνθήκες του υποστρώματος επί του οποίου εφαρμόζονται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE

T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15

unicaboya.com · info@unicaboya.com