ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ · ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ PUD

PUD WB Clearcoat Semi Matt 2K

Υδατοδιαλυτή αντιβακτηριακή ημίματ διάφανη τελική στρώση PUD

ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Διάφανο
άχρωμο · ημίματ

1,15 g/cm³	56 %	50–60 s	45 λεπτά	0,080–0,100 kg/m²
Ειδικό βάρος	Στερεά (κατά βάρος)	Ιξώδες (κύπελλο Ford 4)	Στεγνό στην αφή	Θεωρητική, ανά στρώση

Περιγραφή προϊόντος

Το **PUD WB CLEARCOAT SEMI MATT 2K** είναι δισυστατική, υδατοαραιούμενη, αντιβακτηριακή, διάφανη και ημίματ τελική στρώση με βάση PUD για δάπεδα και τοίχους.

Χρήση προϊόντος

- Δάπεδα με εποξειδική ή πολυουρεθανική επίστρωση
- Σκυρόδεμα, μικροτσιμέντο και αποτυπωμένο σκυρόδεμα
- Επιφάνειες τοίχων
- Δάπεδα PVC και παρκέ

Πλεονεκτήματα

- **Ταχύ στέγνωμα**
- **Υψηλή αντοχή σε UV και τριβή**
- **Αντιβακτηριακό**
- **Ρολό, πινέλο ή ψεκασμός airless**
- **Χαμηλές ΠΟΕ**
- **Υψηλή πρόσφυση**
- **Μη τοξικό, άοσμο**

Θέση στο σύστημα

Διάφανη τελική στρώση — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
PUD WB CLEARCOAT SEMI MATT 2K · ημίματ

Έγχρωμη βασική στρώση (προαιρετικά)
PUD WB BASECOAT MATT 2K

Αστάρι (νέες επιφάνειες)
MICRO PRIMER WB 2K

Υπόστρωμα
Δάπεδο εποξειδικό / PU · σκυρόδεμα · PVC · παρκέ

Υδατοδιαλυτό σύστημα δαπέδου PUD

Αντιβακτηριακή διάφανη τελική στρώση · χαμηλές ΠΟΕ

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα	**Διάφανο, άχρωμο**	Αναμονή μεταξύ στρώσεων	**5 ώρες**
Ειδικό βάρος	**1,15 g/cm³**	Θερμοκρασία εφαρμογής	**+10 °C έως +35 °C**
Στερεά (κατά βάρος)	**56 %**	Παράδοση σε κυκλοφορία	**12 °C / 24 ώρες · 23 °C / 18 ώρες · 30 °C / 12 ώρες**
Ιξώδες (κύπελλο Ford 4)	**50–60 s**	Πλήρης σκλήρυνση	**7 ημέρες**
Στεγνό στην αφή	**45 λεπτά**	Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)	**4,5 kg A + 0,5 kg B**
Θεωρητική κατανάλωση	**0,080–0,100 kg/m² (1 στρώση) · ξηρό πάχος 30 µm**	Διάρκεια αποθήκευσης	**8 μήνες**

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Χωρίς σκόνη, ρύπους και λάδια. Τραχύνετε και ασταρώστε βαμμένες επιφάνειες παλαιότερες των 48 ωρών. Σε νέες επιφάνειες εφαρμόστε πρώτα **MICRO PRIMER WB 2K**.

02

Ανάμειξη

Αναμείξτε τα A και B χωριστά, προσθέστε το B στο A με αναμικτήρα χαμηλών στροφών, προσθέστε 20 % νερό και αναμείξτε για 3 λεπτά. Μεταγγίστε σε καθαρό δοχείο, αναμείξτε 1 λεπτό και αφήστε λίγα λεπτά.

03

Εφαρμογή

Εφαρμόστε με ρολό ή airless. Εργαστείτε νωπό σε νωπό για να αποφύγετε σημάδια ρολού, κυλήστε κατά τη στενή πλευρά ή ένα δεύτερο άτομο να περνά αμέσως ξανά με ρολό.

04

Επαναβαφή

Αναμονή 5 ωρών μεταξύ στρώσεων. Παράδοση σε κυκλοφορία μετά από 12–24 ώρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία.

Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)



4,5 kg
Συστατικό A – ρητίνη PUD

0,5 kg
Συστατικό B – σκληρυντής

Προσθέστε 20 % νερό στο μείγμα A + B. Αναμείξτε με αναμικτήρα χαμηλών στροφών.

Συνθήκες εφαρμογής
+10 °C – +35 °C
Πάνω από +35 °C, προσθέστε λίγο νερό στο μείγμα.

Παράδοση σε κυκλοφορία
18 ώρες στους 23 °C
24 ώρες στους 12 °C · 12 ώρες στους 30 °C. Πλήρης σκλήρυνση μετά από 7 ημέρες.

Κατανάλωση
0,100–0,150 kg/m²
Ποικίλλει ανάλογα με τη λειότητα της επιφάνειας, τον καιρό και την τεχνική του εφαρμοστή.

Σημαντικό: η κατανάλωση μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη λειότητα της επιφάνειας, τις καιρικές συνθήκες και την τεχνική του εφαρμοστή.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Συσκευασία

- Σετ 5 kg

Αποθήκευση

- Αποθήκευση σε κλειστά δοχεία, σε ξηρό χώρο, στους +15…+35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 8 μήνες από την παραγωγή.

Ασφάλεια

- Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο.
- Δεν περιέχει υδράργυρο, αμίαντο, φορμαλδεΰδη ή μόλυβδο.
- Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Καθαρισμός

- Συντήρηση: απορρυπαντικό ουδέτερου pH – 100 ml καθαριστικού δαπέδων σε 10 l νερό, μαλακή σφουγγαρίστρα, έπειτα ξέβγαλμα με καθαρό νερό.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων βασίζονται σε αξιολογήσεις και αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και αποσκοπούν στην καθοδήγηση των εφαρμοστών. Δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εξ ολοκλήρου εκτός του ελέγχου μας, η UNICA δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με το παρόν υλικό. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και η μοναδική της ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε άμεσο ή παρεπόμενο, ειδικό ή αποθετικό τραυματισμό, απώλεια ή ζημία που προκύπτει από το υλικό ή την εφαρμογή του. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αλλοιώσεις ή μεταβολές στις συνθήκες του υποστρώματος επί του οποίου εφαρμόζονται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE

T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15

unicaboya.com · info@unicaboya.com