l'unicflex™ | ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΤΟΙΧΩΝ · ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ PUD

PU Clearcoat WB 2K

Υδατοδιαλυτή αντιβακτηριδιακή ματ διάφανη τελική στρώση PUD

ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Διάφανο
άχρωμο · ματ

1,15 g/cm³	56 %	50–60 s	45 λεπτά	0,100–0,150 kg/m²
Ειδικό βάρος	Στερεά (κατά βάρος)	Ιξώδες (κύπελλο Ford 4)	Στεγνό στην αφή	Κατανάλωση

Περιγραφή προϊόντος

Το **PU CLEARCOAT WB 2K** είναι διάφανη ματ τελική στρώση δύο συστατικών με βάση PUD, αραιούμενη με νερό και αντιβακτηριδιακή. Δίνει ματ τελείωμα σε δάπεδα και τοίχους με εποξειδική ή πολυουρεθανική επίστρωση.

Χρήση προϊόντος

- Ματ τελείωμα σε δάπεδα και τοίχους με εποξειδική επίστρωση
- Ματ τελείωμα σε δάπεδα και τοίχους με πολυουρεθανική επίστρωση

Πλεονεκτήματα

- Γρήγορο στέγνωμα
- Χαμηλές ΠΟΕ
- Υψηλή αντοχή σε UV και τριβή
- Υψηλή πρόσφυση
- Ματ εμφάνιση
- Μη τοξικό, άοσμο
- Ρολό, πινέλο ή ψεκασμός airless

Θέση στο σύστημα

Ματ διάφανη τελική στρώση — PU CLEARCOAT WB 2K · 0,100–0,150 kg/m² — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Επίστρωση δαπέδου / τοίχου — Εποξειδική ή πολυουρεθανική

Υπόστρωμα — Επιφάνειες δαπέδων και τοίχων

Υδατοδιαλυτό τελείωμα PUD

Αντιβακτηριδιακή ματ διάφανη τελική στρώση · χαμηλές ΠΟΕ

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα	**Διάφανο, άχρωμο**	Αναμονή μεταξύ στρώσεων	**5 ώρες**
Ειδικό βάρος (περίπου)	**1,15 g/cm³**	Θερμοκρασία εφαρμογής	**+10 °C – +35 °C**
Στερεά (κατά βάρος)	**56 %**	Παράδοση σε κυκλοφορία	**12 °C / 24 ώρες · 23 °C / 18 ώρες · 30 °C / 12 ώρες**
Ιξώδες (κύπελλο Ford 4)	**50–60 s**	Πλήρης σκλήρυνση	**7 ημέρες**
Στεγνό στην αφή	**45 λεπτά**	Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)	**16 kg A + 4 kg B**
Θεωρητική κατανάλωση	**0,120–0,150 kg/m² (1 στρώση) · ξηρό πάχος 30 μm**	Διάρκεια αποθήκευσης	**8 μήνες**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Αφαιρέστε κάθε σκόνη, ρύπο και λάδι. Ήδη βαμμένες επιφάνειες παλαιότερες των 48 ωρών πρέπει να τραχυνθούν μηχανικά και να ασταρωθούν.

02

Ανάμειξη

Ανακατέψτε Α και Β χωριστά, προσθέστε το Β στο Α με αναδευτήρα υψηλών στροφών και αναμείξτε 3 λεπτά· μεταγγίστε σε καθαρό δοχείο, αναμείξτε 1 λεπτό και αφήστε λίγα λεπτά.

03

Εφαρμογή

Εφαρμόστε με ρολό ή airless. Δουλέψτε νωπό σε νωπό, ρολάρετε κατά τη στενή πλευρά ή ένα δεύτερο άτομο να ξαναπερνά αμέσως, για αποφυγή σημαδιών ρολού.

04

Επαναβαφή

Αναμονή 5 ωρών μεταξύ στρώσεων. Πλήρης σκλήρυνση μετά από 7 ημέρες.

Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)



16 kg
Συστατικό Α – ρητίνη PUD

4 kg
Συστατικό Β – σκληρυντής

Άνω των +35 °C μπορεί να προστεθεί πολύ μικρή ποσότητα νερού στο μείγμα.

Συνθήκες εφαρμογής

+10 °C – +35 °C

Αποφύγετε την εφαρμογή κάτω από +10 °C ή πάνω από +35 °C.

Παράδοση σε κυκλοφορία

18 ώρες στους 23 °C

24 ώρες στους 12 °C · 12 ώρες στους 30 °C. Πλήρης σκλήρυνση μετά από 7 ημέρες.

Κατανάλωση

0,100–0,150 kg/m²

Εξαρτάται από τη λειότητα της επιφάνειας, τον καιρό και την τεχνική του εφαρμοστή.

Σημαντικό: η κατανάλωση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη λειότητα της επιφάνειας, τις καιρικές συνθήκες και την τεχνική του εφαρμοστή.

Συσκευασία

- Κιτ 10 kg ή 20 kg

Αποθήκευση

- Φυλάσσετε με ερμητικά κλειστά καπάκια, σε ξηρό, προστατευμένο χώρο στους 15–35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 8 μήνες από την παραγωγή.

Ασφάλεια

- Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο· περιέχει επιβραδυντικά φλόγας πρόσθετα.
- Δεν περιέχει υδράργυρο, αμίαντο, φορμαλδεΰδη ή μόλυβδο.
- Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων βασίζονται σε αξιολογήσεις και αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και αποσκοπούν στην καθοδήγηση των εφαρμοστών. Δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εξ ολοκλήρου εκτός του ελέγχου μας, η UNICA δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με το παρόν υλικό. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και η μοναδική της ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε άμεσο ή παρεπόμενο, ειδικό ή αποθετικό τραυματισμό, απώλεια ή ζημία που προκύπτει από το υλικό ή την εφαρμογή του. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αλλοιώσεις ή μεταβολές στις συνθήκες του υποστρώματος επί του οποίου εφαρμόζονται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com