L'UNICFLOOR · ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

Unepox 128-05 SF Primer

Εποξειδικό αστάρι με πληρωτικά, χωρίς διαλύτες

ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Καφετί θολό
αστάρι χωρίς διαλύτες

1,36 g/cm³	100 %	10–25 λεπτά	6–8 ώρ.	0,350 kg/m²
Πυκνότητα (20 °C)	Στερεά (κατ' όγκο)	Χρόνος γέλης, 20 kg (20 °C)	Στεγνό στην αφή (20 °C)	Εκτιμώμενη κατανάλωση

Περιγραφή προϊόντος

Το **UNEPOX 128-05 SF PRIMER** είναι εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών με πληρωτικά, χωρίς διαλύτες, με σκληρυντή πολυαμίνης, για σκυρόδεμα. Προσφέρει τέλεια πρόσφυση, καλή αντοχή σε νερό και λάδια και σκληραίνει καλά σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Κύριες χρήσεις

- Χώροι αποθήκευσης χημικών
- Νοσοκομεία και εργαστήρια
- Μονάδες εμφιάλωσης
- Χώροι κυκλοφορίας περονοφόρων
- Εμπορικά κέντρα
- Αυτοκινητοβιομηχανία

Πλεονεκτήματα

- **100 % χωρίς διαλύτες**
- **Τέλεια πρόσφυση**
- **Καλή αντοχή σε νερό και λάδια**
- **Καλή σκλήρυνση σε χαμηλές θερμοκρασίες**
- **Εύκολη εφαρμογή**
- **ΠΟΕ 26 g/l**

Θέση στο σύστημα

Επίστρωση δαπέδου
Εποξειδικό σύστημα δαπέδου L'unicfloor

Αστάρι
UNEPOX 128-05 SF PRIMER · 1 στρώση
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Υπόστρωμα
Σκυρόδεμα, ελάχ. 28 ημερών

L'unicfloor epoxy systems

Αστάρι χωρίς διαλύτες για εποξειδικά δάπεδα

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Συστατικό A / B	**Εποξειδική ρητίνη / εποξειδικός σκληρυντής**	Στεγνό στην αφή (20 °C)	**6–8 ώρ.**
Χρώμα	**Καφετί θολό**	Χρόνος επικάλυψης (20 °C)	**24 ώρ.**
Πυκνότητα (20 °C)	**1,36 g/cm³**	Πλήρης σκλήρυνση	**7 ημέρες**
Στερεά (κατ' όγκο)	**100 %**	Αριθμός στρώσεων	**1**
Θερμοκρασία επιφάνειας & χώρου	**+10 °C έως +30 °C**	Περιεκτικότητα ΠΟΕ	**26 g/l**
Απόδοση σε ξηρό πάχος 80 µm	**8–9 m²/kg**	Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)	**65 : 35**
Χρόνος γέλης, 20 kg (20 °C)	**10–25 λεπτά**	Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**

Χημική αντοχή

Αραιά οξέα | **Απορρυπαντικά καθαρισμού** | **Φυτικά, ζωικά & ορυκτά έλαια** | **Πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη** | **Πολλοί διαλύτες**

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίστε την επιφάνεια από λιπαρά, σκόνη και ρύπους. Νέο σκυρόδεμα ηλικίας τουλάχιστον 28 ημερών. Επισκευάστε πρώτα βυθίσματα και ρωγμές.

02

Ανάμειξη

Ανακατέψτε το συστατικό A, προσθέστε το B (65 : 35 κατά βάρος) και αναμείξτε 3 λεπτά με ηλεκτρικό αναδευτήρα χαμηλών στροφών μέχρι ομοιογένειας. Θερμοκρασία μείγματος άνω των +15 °C.

03

Εφαρμογή

Εφαρμογή με σπάτουλα – εκτιμώμενη κατανάλωση 0,350 kg/m². Μην αραιώνετε.

04

Επόμενη στρώση

Αναμονή ελάχ. 24 ώρες / μέγ. 48 ώρες μεταξύ στρώσεων· μετά τις 48 ώρες τρίψτε για καλή πρόσφυση.

Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)

65 μέρη : **35 μέρη**

- **65 μέρη** — Συστατικό A – εποξειδική ρητίνη
- **35 μέρη** — Συστατικό B – σκληρυντής

Διατίθεται ως 13 kg A + 7 kg B. Μην προσθέτετε ποτέ διαλύτη.

Συνθήκες εφαρμογής
+10 °C – +30 °C
Θερμοκρασία επιφάνειας και χώρου· ΣΥ μέγ. 75 %.

Κατανάλωση
0,350 kg/m²
Εκτίμηση – για το πάχος συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα της Unica.

Χρόνος γέλης
10–25 λεπτά
Μείγμα 20 kg στους 20 °C.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Σημαντικό: προστατέψτε τη νέα επίστρωση από το νερό τις πρώτες 24 ώρες. Οι χαμηλές θερμοκρασίες προκαλούν προβλήματα επιπέδωσης και φυσαλίδων, ενώ οι υψηλές μειώνουν τον χρόνο στεγνώματος.

Σημεία προσοχής

- Μην αναμειγνύετε με το χέρι – χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό αναδευτήρα χαμηλών στροφών.
- Ελέγξτε συμβατότητα και πρόσφυση πάνω σε υπάρχουσες επιστρώσεις.
- Μη φυλάσσετε τα υλικά σε εξωτερικό χώρο ή σε άμεσο ήλιο.
- Συνιστώνται δοκιμές στο εργοτάξιο για συμφωνία ως προς φινίρισμα, κατανάλωση και αντιολισθητικότητα.

Συσκευασία

- Συστατικό A: 13 kg
- Συστατικό B: 7 kg

Αποθήκευση

- Αποθήκευση σφραγισμένο σε ξηρό εσωτερικό χώρο στους +14…+35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την παραγωγή.

Ασφάλεια

- Για ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση και διάθεση, ανατρέξτε στο τελευταίο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Καθαρισμός

- Καθαρίστε όλα τα εργαλεία εντός του χρόνου ζωής του μείγματος με Διαλυτικό UP-002.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.