L'UNICFLOOR · ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

Unepox Primer SFR

Διασυστατικό εποξειδικό αστάρι εμποτισμού σκυροδέματος, διαλύτου

ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Διάφανο
χωρίς πληρωτικά

1,03 g/cm³	26 %	8 ώρες	7 ημέρες	7–8 m²/kg
Πυκνότητα	Στερεά (κατ' όγκο)	Χρόνος ζωής μείγματος	Πλήρης σκλήρυνση	Απόδοση

Περιγραφή προϊόντος

Το **UNEPOX PRIMER SFR** είναι διασυστατικό εποξειδικό αστάρι εμποτισμού σκυροδέματος, διαλύτου. Γεμίζει τα τριχοειδή της επιφάνειας του σκυροδέματος, βελτιώνει τη στεγανότητα σε υγρά, ενισχύει την επιφάνεια και δημιουργεί βάση εξαιρετικά υψηλής πρόσφυσης για τις επόμενες επιστρώσεις.

Κύρια χαρακτηριστικά

- Εμποτισμός επιφανειών σκυροδέματος
- Ενισχύει την επιφάνεια του σκυροδέματος
- Βελτιώνει τη στεγανότητα σε υγρά

Πλεονεκτήματα

- **Τέλεια πρόσφυση σε σκυρόδεμα**
- **Σκληρύνεται έως και στους +5 °C**
- **Έτοιμο προς χρήση – χωρίς αραίωση**
- **Επικαλύπτεται με αλκυδικά, CR, εποξειδικά και PU**

Θέση στο σύστημα

Σύστημα επίστρωσης
Αλκυδικά · CR · εποξειδικά · PU

Αστάρι εμποτισμού — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
UNEPOX PRIMER SFR · 7–8 m²/kg

Υπόστρωμα
Σκυρόδεμα

L'unicfloor epoxy systems

Αστάρι εμποτισμού για σκυρόδεμα

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα	**Διάφανο**	Πλήρης σκλήρυνση	**7 ημέρες**
Πυκνότητα (20 °C)	**περίπου 1,03 g/cm³**	Απόδοση	**7–8 m²/kg**
Στερεά (κατ' όγκο)	**περίπου 26 %**	Χρόνος ζωής μείγματος	**8 ώρες**
Στεγνό στην αφή	**6–8 ώρες**	Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)	**50 : 50**
Χρόνος επικάλυψης	**ελάχ. 24 ώρες – μέγ. 48 ώρες**	Διάρκεια αποθήκευσης	**ελάχ. 24 μήνες**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και συμπαγής. Αφαιρέστε βρωμιά, τσιμεντόγαλα, λιπαρότητες, υλικά ωρίμανσης και ξένα σώματα με μηχανική λείανση· μετά την οξείδωση με οξύ, απομακρύνετε το όξινο νερό και τη σκόνη με πίδακα νερού ή αναρρόφηση.

02

Ανάμειξη

Αναμείξτε βάση και σκληρυντή 50 : 50 κατά βάρος. Έτοιμο προς χρήση – δεν χρειάζεται διαλύτης.

03

Εφαρμογή

Εφαρμογή με πινέλο ή ρολό: μία στρώση σε λείες επιφάνειες, σε πορώδεις μπορεί να χρειαστούν δύο.

Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)

50 μέρη | **50 μέρη**

- **50 μέρη** — Βάση
- **50 μέρη** — Σκληρυντής

Διατίθεται ως 3 kg A + 3 kg B ή 15 kg A + 15 kg B.

Αριθμός στρώσεων
1–2 στρώσεις
Μία σε λείες, δύο σε πορώδεις επιφάνειες.

Απόδοση
7–8 m²/kg
Εξαρτάται από τη διαπερατότητα και το πορώδες της επιφάνειας.

Χρόνος ζωής μείγματος
8 ώρες
Στους 20 °C.

Σημαντικό: το προϊόν είναι έτοιμο για εφαρμογή – μην προσθέτετε διαλύτη αραίωσης.

Συσκευασία

- 3 kg A + 3 kg B σε δοχεία
- 15 kg A + 15 kg B σε τενεκέδες

Αποθήκευση

- Αποθήκευση σε δροσερό, ξηρό μέρος.
- Διάρκεια αποθήκευσης: τουλάχιστον 24 μήνες.

Ασφάλεια

- Για ασφαλή χρήση και διάθεση αποβλήτων ανατρέξτε στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας.

Καθαρισμός

- Διαλύτης καθαρισμού: Διαλυτικό UP-002.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com