L'UNICFLOOR · ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΝΕΡΟΥ

Unepox SL WB 3K

Τρισυστατικό αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό κονίαμα νερού

ΧΡΩΜΑ

Χρώματα RAL

κατά παραγγελία

1,60 g/cm³	76 %	12 ώρ.	7 ημέρες	3,2 kg/m²
Πυκνότητα	Στερεά (κατ' όγκο)	Στεγνό στην αφή	Πλήρης σκλήρυνση	για ξηρό πάχος 2 mm

Περιγραφή προϊόντος

Το **UNEPOX SL WB 3K** είναι τρισυστατικό αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό κονίαμα νερού. Η εποξειδική ρητίνη και τα αδρανή σχηματίζουν ρευστό μείγμα που απλώνεται με οδοντωτή ράκλα V ή σπάτουλα, για νέες κατασκευές και ανακαινίσεις στα περισσότερα συμπαγή δάπεδα – καθαρίζεται με νερό.

Πεδία εφαρμογής

- Επεξεργασία τροφίμων, γαλακτοκομεία, εμφιαλωτήρια, ποτά
- Φαρμακοβιομηχανίες, εργαστήρια, καθαροί χώροι
- Αποθήκες, συσκευαστήρια, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης
- Μηχανουργεία, μηχανοστάσια
- Επεξεργασία λυμάτων, χαρτοπολτός και χαρτί

Πλεονεκτήματα

- **Νερού – καθαρίζεται με νερό βρύσης**
- **Πυκνό, χωρίς πόρους, ανθεκτικό σε χημικά και ρύπους**
- **Χωρίς αρμούς, εύκολη συντήρηση**
- **Υψηλή αντοχή σε φθορά για ελαφριά έως μέση κυκλοφορία**
- **Δέχεται σφράγιση για αντοχή σε τριβή, γυαλάδα και αντιολισθητικότητα**

Θέση στο σύστημα

Τελική στρώση (προαιρετικά)
Στρώση σφράγισης – τριβή, γυαλάδα, αντιολισθητικότητα· αλειφατική PU σε έκθεση στον ήλιο

Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα ← ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
UNEPOX SL WB 3K · 2–3 mm

Αστάρι
Κατάλληλο εποξειδικό αστάρι Unica

Υπόστρωμα
Σκυρόδεμα ≥ 21 ημερών · συμπαγές, ξηρό

L'unicfloor SL WB

Εποξειδικό κονίαμα νερού, 2–3 mm

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · CE

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Πυκνότητα (23 °C)	**περ. 1,60 g/cm³**	Ελαφριά κυκλοφορία	**16–24 ώρ. μετά την εφαρμογή**
Στερεά (κατ' όγκο)	**περ. 76 %**	Βαριά κυκλοφορία	**36–48 ώρ. μετά την εφαρμογή**
Στεγνό στην αφή	**12 ώρ.**	Αναλογία ανάμειξης A : B : C	**60 : 18 : 22**
Χρόνος επικάλυψης	**ελάχ. 24 ώρ. – μέγ. 48 ώρ.**	Απόδοση	**3,2 kg/m² για 2 mm**
Πλήρης σκλήρυνση	**7 ημέρες**	Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Υπόστρωμα πάνω από 10 °C, χωρίς υδροστατική πίεση, μετάδοση υγρασίας, βαφές και υλικά ωρίμανσης. Βέλτιστη θερμ. χώρου 20 °C, πλάκας ελάχ. 10 °C.

02

Αστάρωμα

Ασταρώστε κάθε δάπεδο για μέγιστη πρόσφυση και αποφυγή εκπομπής αερίων και φυσαλίδων.

03

Ανάμειξη

Ανακατέψτε κάθε συστατικό, αναμείξτε 60 μέρη A με 18 μέρη B για 3 λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών και προσθέστε τον χαλαζία C. Χρήση εντός 30–40 λεπτών.

04

Εφαρμογή

Ρίξτε σε λωρίδες, απλώστε 6–7 m² ανά 25 kg προς μία κατεύθυνση για 2–3 mm. Χωρίς επαναρολάρισμα ή ακιδωτό ρολό. Σκλήρυνση ελάχ. 8–10 ώρ.

Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)



- **60 μέρη** — Μέρος A – ρητίνη
- **18 μέρη** — Μέρος B – σκληρυντής
- **22 μέρη** — Μέρος C – χαλαζιακό πληρωτικό

Συσκευασία: 15 kg A (ρητίνη) + 4,5 kg B (σκληρυντής) + 5,5 kg C (πληρωτικό).

Συνθήκες εφαρμογής
≥ +10 °C
Υπόστρωμα πάνω από 10 °C· βέλτιστη θερμοκρασία χώρου 20 °C.

Κατανάλωση
6–7 m² / 25 kg
Για πάχος περ. 2–3 mm.

Κυκλοφορία
16–24 ώρ. / 36–48 ώρ.
Ελαφριά / βαριά κυκλοφορία μετά την εφαρμογή.

Σημαντικό: η χημική αντοχή εξαρτάται από την έκθεση – συμβουλευτείτε την τεχνική υπηρεσία της Unica για συγκεκριμένες πληροφορίες.

Σημεία προσοχής

- Αναμείξτε μόνο όση ποσότητα χρησιμοποιείται σε 30–40 λεπτά, με δράπανο χαμηλών στροφών.
- Διακόψτε την εργασία σε κατώφλια ή αρμούς, ή χρησιμοποιήστε χαρτοταινία 5 cm· αφαιρέστε την μετά από περ. 30 λεπτά.
- Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένους ή έμπειρους εφαρμοστές.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Συσκευασία

- 15 kg A (ρητίνη) + 4,5 kg B (σκληρυντής) + 5,5 kg C (πληρωτικό)

Αποθήκευση

- Αποθήκευση σε κλειστές αρχικές συσκευασίες, σε εσωτερικό, ξηρό χώρο, στους +10…+35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την παραγωγή, σε δροσερό και ξηρό χώρο.

Ασφάλεια

- Το συστατικό A περιέχει εποξειδική ρητίνη, το B αλκαλικές αμίνες (ευαισθητοποιητικό).
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του δέρματος ή αλλεργικές αντιδράσεις.
- Εξασφαλίστε καλό αερισμό, ιδίως σε θέρμανση ή ψεκασμό· αποφύγετε την επαφή με μάτια και δέρμα.
- Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά, γάντια και μάσκα· πλένεστε μετά τη χρήση.

Καθαρισμός

- Καθαρίστε όλα τα εργαλεία και τον εξοπλισμό με νερό βρύσης πριν πήξει το υλικό.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com