L'UNICFLOOR · ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Unepox Varnish R60 2K

Εποξειδικό βερνίκι / διάφανη στρώση χωρίς διαλύτες

ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Διάφανο
διαυγές υγρό

1,13 g/cm³	100 %	45 λεπτά	4–6 ώρ.	0,300 kg/m²
Πυκνότητα (μείγμα)	Στερεά (κατ' όγκο)	Χρόνος ζωής μείγματος (20 °C)	Στεγνό στην αφή	σε 300 μm

Περιγραφή προϊόντος

Το **UNEPOX VARNISH R60 2K** είναι δισυστατικό διάφανο εποξειδικό βερνίκι χωρίς διαλύτες, σκληρυνόμενο με πολυαμίνη, με μέσο ιξώδες, καλή επιπέδωση και καλή χημική και μηχανική αντοχή.

Κύριες χρήσεις

- Διακοσμητικά αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα
- Εφαρμογές χύτευσης
- Εφαρμογές χόμπι

Πλεονεκτήματα

- **Καλή χημική και μηχανική αντοχή**
- **Μέσο ιξώδες**
- **Σύντομοι χρόνοι σκλήρυνσης, καλή σκλήρυνση σε χαμηλές θερμοκρασίες**
- **Αντιβακτηριακό, εύκολος καθαρισμός**
- **Χωρίς αρμούς**
- **Καλή αντοχή σε τριβή**
- **Διάφανο**

Θέση στο σύστημα

Διάφανο εποξειδικό βερνίκι — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
UNEPOX VARNISH R60 2K · 0,300 kg/m² σε 300 μm

Διακοσμητική στρώση
Αυτοεπιπεδούμενο · νιφάδες PVC · glitter / μεταλλικό

Υπόστρωμα
Προηγούμενη στρώση – ξηρή, καθαρή, τριμμένη αν χρειάζεται

L'unicfloor decorative floors

Διάφανη στρώση χωρίς διαλύτες για διακοσμητικά εποξειδικά

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα	**Διαυγές υγρό**	Χρόνος επικάλυψης	**ελάχ. 24 ώρ. – μέγ. 48 ώρ.**
Πυκνότητα (μείγμα, 20 °C)	**περ. 1,13 g/cm³**	Πλήρης σκλήρυνση	**7 ημέρες**
Στερεά (κατ' όγκο)	**περ. 100 %**	Απόδοση	**1 m² / 0,300 kg σε ξηρό πάχος 300 μm**
Χρόνος ζωής μείγματος (20 °C)	**45 λεπτά**	Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)	**100 : 60**
Στεγνό στην αφή	**4–6 ώρ.**	Διάρκεια αποθήκευσης	**ελάχ. 12 μήνες**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Η προηγούμενη στρώση πρέπει να είναι ξηρή, χωρίς ρύπους και, αν χρειάζεται, επαρκώς τριμμένη. Επιφάνεια πάνω από +10 °C.

02

Ανάμειξη

Ανακατέψτε το συστατικό A, προσθέστε το B (100 : 60) και αναμείξτε 3 λεπτά με αναδευτήρα χαμηλών στροφών (200–300 rpm). Μείγμα πάνω από +15 °C. Μην αραιώνετε.

03

Εφαρμογή

Εφαρμογή με ελαστική ράκλα για εποξειδικά με νιφάδες PVC· πινέλο ή ρολό για άλλες εφαρμογές.

Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)

100 μέρη	60 μέρη

○ **100 μέρη**
Ρητίνη – συστατικό A

● **60 μέρη**
Σκληρυντής – συστατικό B

Διατίθεται ως 12,5 kg A + 7,5 kg B.

Συνθήκες εφαρμογής
πάνω από +10 °C
Επιφάνεια πάνω από +10 °C· μείγμα πάνω από +15 °C.

Απόδοση
0,300 kg/m²
Για μέσο ξηρό πάχος επίστρωσης 300 μm.

Χρόνος ζωής μείγματος
45 λεπτά
Στους +20 °C – καθαρίστε τα εργαλεία εντός του χρόνου ζωής.

Σημαντικό: μην αραιώνετε το προϊόν. Καθαρίστε όλα τα εργαλεία και τον εξοπλισμό πριν λήξει ο χρόνος ζωής μείγματος.

Συσκευασία

- 12,5 kg A + 7,5 kg B

Αποθήκευση

- Αποθήκευση σε κλειστή αρχική συσκευασία, σε κλειστούς, ξηρούς χώρους στους +15…+35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την παραγωγή.
- Μην εκθέτετε στον ήλιο σε εξωτερικούς χώρους· προστατεύστε από τον παγετό.

Ασφάλεια

- Μη επικίνδυνο μετά τη σκλήρυνση.
- Δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, αμίαντο, υδράργυρο, μόλυβδο ή χρωμικά.
- Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS).

Καθαρισμός

- Καθαρίστε τα εργαλεία πριν λήξει ο χρόνος ζωής μείγματος με Διαλυτικό UP-001.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com