ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ · ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Unicoat Silicon 616

Ακρυλικό χρώμα εξωτερικών προσόψεων με σιλικόνη

ΧΡΩΜΑ
Χρώματα RAL
ματ διακοσμητικό φινίρισμα

1,57 g/cm³	52 %	2 ώρες	8 ώρες	5–6 m²/l
Πυκνότητα μείγματος (20 °C)	Στερεά (κατ' όγκο)	Επιφανειακά στεγνό (20 °C)	Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	Απόδοση, 2 στρώσεις

Περιγραφή προϊόντος

Το **UNICOAT SILICON 616** είναι ματ, διακοσμητική, υψηλής ποιότητας εξωτερική επίστρωση με σιλικόνη, με συνδετικό ακρυλικό συμπολυμερές. Προστατεύει τις προσόψεις από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις με διακοσμητικό αποτέλεσμα.

Πεδία εφαρμογής

- Κατασκευές και κτίρια
- Λείες σοβατισμένες και ανάγλυφες επιφάνειες
- Προσόψεις από εμφανές σκυρόδεμα, πρεσαριστό τούβλο και κυψελωτό σκυρόδεμα
- Εξωτερικά κατοικιών και βιομηχανικών κτιρίων

Πλεονεκτήματα

- **Εύκολη εφαρμογή**
- **Καλή πρόσφυση, γρήγορο στέγνωμα**
- **Τα χρώματα δεν ξεθωριάζουν**
- **Υδρόφοβο, υδαταπωθητικό**

Θέση στο σύστημα

Facade paint
UNICOAT SILICON 616 · 2 στρώσεις
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Primer
Συνδετικό χρωμάτων ACRYLIC PRIMER 367-28

Substrate
Σοβάς · σκυρόδεμα · τούβλο · κυψελωτό σκυρόδεμα

Σύστημα εξωτερικών προσόψεων

Ακρυλική προστασία προσόψεων με σιλικόνη

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα	**Χρώματα RAL**	Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	**8 ώρες**
Πυκνότητα μείγματος (20 °C)	**1,57 g/cm³**	Διάστημα μεταξύ στρώσεων (20 °C)	**ελάχ. 1 ώρα**
Στερεά (κατ' όγκο)	**52 %**	Απόδοση	**5–6 m²/l σε 2 στρώσεις**
Θερμοκρασία επιφάνειας & περιβάλλοντος	**+10 °C έως +35 °C**	Αραίωση	**20 % νερό (1η στρώση) · 10 % (τελική)**
Επιφανειακό στέγνωμα (20 °C)	**2 ώρες**	Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Διαδικασία εφαρμογής

01
Προετοιμασία επιφάνειας

Νέο σκυρόδεμα / τσιμεντοκονία C25 ή ελάχ. δοσολογίας 350, ωρίμανση ≥ 21 ημέρες. Αφαιρέστε βρομιές και σκόνη με ξύσιμο και βούρτσισμα· ξύστε παλιές, ασβεστωμένες ή φουσκωμένες στρώσεις και σκουπίστε με νερό. Επισκευάστε ρωγμές με ακρυλικό στόκο ή τσιμεντοκονίαμα.

02
Αστάρωμα

Κορέστε την επιφάνεια με το συνδετικό χρωμάτων **ACRYLIC PRIMER 367-28**.

03
Αραίωση

Πρώτη στρώση: προσθέστε 20 % νερό βρύσης. Τελική στρώση: προσθέστε 10 % νερό βρύσης.

04
Επαναβαφή

Αναμονή τουλάχιστον 1 ώρα μεταξύ στρώσεων στους 20 °C.

Απόδοση
5–6 m²/l
Θεωρητική, σε δύο στρώσεις.

Εφαρμογή
+10 °C – +35 °C
Θερμοκρασία επιφάνειας και περιβάλλοντος.

Διάστημα μεταξύ στρώσεων
ελάχ. 1 ώρα
Στους 20 °C.

Σημαντικό: επισκευάστε ρωγμές, φθορές και υψομετρικές διαφορές πριν από το αστάρωμα και τη βαφή.

Συσκευασία
- Πλαστικά δοχεία 20 kg

Αποθήκευση
- Φυλάσσεται κλειστό στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό χώρο.
- Προστατεύστε από τον παγετό.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες στους +15…+25 °C.

Ασφάλεια
- Φοράτε ρούχα εργασίας, γυαλιά, μάσκα και γάντια.
- Σε επαφή πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι – όχι με διαλύτες.
- Κρατήστε μακριά τρόφιμα και ποτά· όχι εργαζόμενοι με αλλεργία σε χημικά.
- Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Καθαρισμός
- Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό βρύσης πριν στεγνώσει το υλικό.
- Ξηρό υλικό: μόνο μηχανικός καθαρισμός (ξύσιμο, τρίψιμο).

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων βασίζονται σε αξιολογήσεις και αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και αποσκοπούν στην καθοδήγηση των εφαρμοστών. Δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εξ ολοκλήρου εκτός του ελέγχου μας, η UNICA δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με το παρόν υλικό. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και η μοναδική της ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε άμεσο ή παρεπόμενο, ειδικό ή αποθετικό τραυματισμό, απώλεια ή ζημία που προκύπτει από το υλικό ή την εφαρμογή του. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αλλοιώσεις ή μεταβολές στις συνθήκες του υποστρώματος επί του οποίου εφαρμόζονται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com