ACRYFLEX-T · ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ

# Unirubber 367-40

**Ελαστική επίστρωση απορρόφησης κρούσεων με βάση ακρυλικό λάτεξ**

ΧΡΩΜΑ
**Μαύρο**

| 0,90 g/cm³ | 58 % | 1–1½ ώρ. | ελάχ. 3 ώρ. | 0,400 kg/m² |
|---|---|---|---|---|
| Πυκνότητα (περίπου) | Περιεκτ. σε στερεά (βάρος) | Στεγνό στην αφή | Χρόνος επικάλυψης | Κατανάλωση ανά στρώση |

## Περιγραφή προϊόντος

Το **UNIRUBBER 367-40** είναι ελαστική επίστρωση απορρόφησης κρούσεων που εφαρμόζεται πάνω στη στρώση εξομάλυνσης του συστήματος γηπέδων τένις **ACRYFLEX-T** και προσδίδει στο γήπεδο την ελαστικότητά του.

## Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Ελαστική επίστρωση με βάση 100 % ακρυλικό λάτεξ και λεπτούς κόκκους ελαστικού, για συστήματα δαπέδων γηπέδων τένις.

## Πλεονεκτήματα

- **Έτοιμο προς χρήση**
- **Τέλεια ελαστικότητα**
- **Εύκολη ανάμειξη επί τόπου**
- **Υψηλή ελαστική επαναφορά**
- **Εύκολη εφαρμογή**
- **Οικονομικό**

## Θέση στο σύστημα

**Τελείωμα**
Γραμμές OVERLINE 367-F · βερνίκι GLOSSCOAT

**Έγχρωμη στρώση**
Σειρά PRECOAT 367-200

**Ελαστικές στρώσεις** — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
UNIRUBBER 367-40

**Στρώση εξομάλυνσης**
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

**Αστάρι**
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

**Υπόβαση**
Άσφαλτος / σκυρόδεμα

### ACRYFLEX-T

Ελαστικό ακρυλικό σύστημα γηπέδων τένις

Επιφάνειες συστήματος με ταξινόμηση ITF

## Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Χρώμα | **Μαύρο** | Χρόνος επικάλυψης | **τουλάχιστον 3 ώρες** |
| Πυκνότητα (περίπου) | **0,90 g/cm³** | Θεωρητική κατανάλωση | **0,400 kg/m² (ανά στρώση)** |
| Περιεκτικότητα σε στερεά (κατά βάρος) | **58 %** | Θερμοκρασία εφαρμογής | **+14 °C έως +35 °C** |
| Στεγνό στην αφή | **1–1½ ώρ.** | Διάρκεια αποθήκευσης | **12 μήνες** |

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## Διαδικασία εφαρμογής

### 01
**Προετοιμασία επιφάνειας**

Καθαρίστε την επιφάνεια από λιπαρές ουσίες, άλατα, υπολείμματα, σκόνη και κάθε άλλο ρύπο.

### 02
**Βασική στρώση**

Εφαρμόστε μετά το **ACRYLIC RESURFACER 367-30** ή το **ACRYLIC RESURFACER LW 367-30**.

### 03
**Ανάμειξη**

Προσθέστε νερό στο **UNIRUBBER 367-40** και αναμείξτε με αναδευτήρα χαμηλών στροφών μέχρι ομογενοποίησης.

### 04
**Εφαρμογή**

Απλώστε με λαστιχένια ρακλέτα: 0,400 kg/m² ανά στρώση, περίπου 1,200 kg/m² σε 3 στρώσεις.

## Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)

| 50 kg | 10 kg* |
|---|---|

- **50 kg** — UNIRUBBER 367-40
- **10 kg*** — Νερό*

*Η ποσότητα νερού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε ζεστό καιρό μπορεί να προστεθεί έως 5 % περισσότερο νερό.

Συνθήκες εφαρμογής
**+14 °C – +35 °C**

Μην εφαρμόζετε το υλικό σε θερμοκρασίες κάτω από +14 °C ή πάνω από +35 °C.

Κατανάλωση
**0,400 kg/m²**

Θεωρητική απόδοση ανά στρώση, ανάλογα με τη διαπερατότητα και το πορώδες της επιφάνειας.

**Σημαντικό: η απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πορώδες της επιφάνειας, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την τεχνική εφαρμογής.**

## Συσκευασία

- Δοχεία πολυαιθυλενίου 50 kg
- Χαλύβδινα βαρέλια 180 kg

## Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε σε σφραγισμένα δοχεία, σε στεγασμένη, ξηρή αποθήκη στους +15 °C έως +35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε δροσερό και ξηρό χώρο.
- Μην αφήνετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο εκτεθειμένο στον ήλιο.

## Ασφάλεια

- Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο.
- Δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, αμίαντο, υδράργυρο, μόλυβδο, χρωμικά ή παράγωγά τους.
- Περιέχει επιβραδυντικά φλόγας πρόσθετα.
- Για ασφαλή χειρισμό και θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ).

**ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

**BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com