ACRYFLEX-T · ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ

Unirubber Plus 367-40

Ελαστική επίστρωση απορρόφησης κρούσεων με βάση ακρυλικό λάτεξ

ΧΡΩΜΑ
Μαύρο

0,96 g/cm³	58 %	1–1½ ώρ.	ελάχ. 3 ώρ.	0,450 kg/m²
Πυκνότητα (περίπου)	Περιεκτ. σε στερεά (βάρος)	Στεγνό στην αφή	Χρόνος επικάλυψης	Κατανάλωση ανά στρώση

Περιγραφή προϊόντος

Το **UNIRUBBER PLUS 367-40** είναι ελαστική στρώση βάσης απορρόφησης κρούσεων που εφαρμόζεται πάνω στη στρώση εξομάλυνσης του συστήματος γηπέδων τένις **ACRYFLEX-T** για τη δημιουργία παχύτερης ελαστικής στρώσης.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Ελαστική επίστρωση με βάση 100 % ακρυλικό λάτεξ και κόκκους ελαστικού, για συστήματα δαπέδων γηπέδων τένις.
- Εφαρμόστε **UNIRUBBER 367-40** πάνω από το **UNIRUBBER PLUS 367-40** για πιο λεία και ομοιογενή επιφάνεια.

Πλεονεκτήματα

- **Δίνει μεγαλύτερο πάχος**
- **Τέλεια ελαστικότητα**
- **Εύκολη εφαρμογή**
- **Οικονομικό**
- **Υψηλή ελαστική επαναφορά**
- **Έτοιμο προς χρήση**
- **Εύκολη ανάμειξη επί τόπου**

Θέση στο σύστημα

Τελείωμα
Γραμμές OVERLINE 367-F · βερνίκι GLOSSCOAT

Έγχρωμη στρώση
Σειρά PRECOAT 367-200

Ελαστικές στρώσεις
UNIRUBBER PLUS 367-40 — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Στρώση εξομάλυνσης
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Αστάρι
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Υπόβαση
Άσφαλτος / σκυρόδεμα

ACRYFLEX-T

Ελαστικό ακρυλικό σύστημα γηπέδων τένις

Επιφάνειες συστήματος με ταξινόμηση ITF

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα	**Μαύρο**	Χρόνος επικάλυψης	**τουλάχιστον 3 ώρες**
Πυκνότητα (περίπου)	**0,96 g/cm³**	Θεωρητική κατανάλωση	**0,450 kg/m² (ανά στρώση)**
Περιεκτικότητα σε στερεά (κατά βάρος)	**58 %**	Θερμοκρασία εφαρμογής	**+14 °C έως +35 °C**
Στεγνό στην αφή	**1–1½ ώρ.**	Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίστε την επιφάνεια από λιπαρές ουσίες, άλατα, υπολείμματα, σκόνη και κάθε άλλο ρύπο.

02

Βασική στρώση

Εφαρμόστε μετά το **ACRYLIC RESURFACER 367-30**. Ολοκληρώστε με **UNIRUBBER 367-40** για πιο λεία επιφάνεια.

03

Ανάμειξη

Προσθέστε νερό στο **UNIRUBBER PLUS 367-40** και αναμείξτε με αναδευτήρα χαμηλών στροφών μέχρι ομογενοποίησης.

04

Εφαρμογή

Απλώστε με λαστιχένια ρακλέτα 0,450 kg/m² ανά στρώση – 2 έως 5 στρώσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)



50 kg
UNIRUBBER PLUS 367-40

5 kg*
Νερό*

*Η ποσότητα νερού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε ζεστό καιρό μπορεί να προστεθεί έως 5 % περισσότερο νερό.

Συνθήκες εφαρμογής

+14 °C – +35 °C

Μην εφαρμόζετε το υλικό σε θερμοκρασίες κάτω από +14 °C ή πάνω από +35 °C.

Κατανάλωση

0,450 kg/m²

Θεωρητική απόδοση ανά στρώση, ανάλογα με τη διαπερατότητα και το πορώδες της επιφάνειας.

Σημαντικό: η απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πορώδες της επιφάνειας, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την τεχνική εφαρμογής.

Συσκευασία

- Δοχεία πολυαιθυλενίου 50 kg
- Χαλύβδινα βαρέλια 180 kg

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε σε σφραγισμένα δοχεία, σε στεγασμένη, ξηρή αποθήκη στους +15 °C έως +35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε δροσερό και ξηρό χώρο.
- Μην αφήνετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο εκτεθειμένο στον ήλιο.

Ασφάλεια

- Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο.
- Δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, αμίαντο, υδράργυρο, μόλυβδο, χρωμικά ή παράγωγά τους.
- Περιέχει επιβραδυντικά φλόγας πρόσθετα.
- Για ασφαλή χειρισμό και θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ).

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com