ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ · ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠ. PU

Vactop RLP/S

Ματ τελική στρώση πολλαπλών χρήσεων ενός συστατικού για σκυρόδεμα / μέταλλο

ΧΡΩΜΑ
Χρώματα RAL
ματ τελική στρώση

1,24 g/cm³	62 %	20 λεπτά	2–3 ώρ.	0,200–0,300 kg/m²
Πυκνότητα μείγματος (20 °C)	Στερεά (κατά βάρος)	Επιφανειακά στεγνό (20 °C)	Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	Κατανάλωση, 2 στρώσεις

Περιγραφή προϊόντος

Το **VACTOP-RLP/S** είναι ματ τελική στρώση πολλαπλών χρήσεων ενός συστατικού, με διαλύτες, με βάση ακρυλική ρητίνη τροποποιημένη με πολυουρεθάνη. Εφαρμόζεται σε σκυρόδεμα, πολυεστέρα, γυαλί, μέταλλο και ξύλο.

Πεδία εφαρμογής

- Κράσπεδα, ρείθρα, τοίχοι από σκυρόδεμα και χυτό πολυεστέρα
- Συνεργεία και σταθμοί συντήρησης οχημάτων
- Προστασία κάθε είδους μεταλλικών κατασκευών
- Διαγράμμιση οδοστρώματος σε αυτοκινητόδρομους

Πλεονεκτήματα

- **Εύκολη εφαρμογή**
- **Γρήγορο στέγνωμα**
- **Υψηλή αντοχή UV**
- **Υψηλή πρόσφυση χάρη στο σιλάνιο**

Θέση στο σύστημα

Ματ τελική στρώση
VACTOP-RLP/S · 2 στρώσεις
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Υπόστρωμα
Σκυρόδεμα · πολυεστέρας · γυαλί · μέταλλο · ξύλο

Προστασία πολλαπλών χρήσεων

Ένα προϊόν για σκυρόδεμα, μέταλλο, πολυεστέρα και ξύλο

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα	**Χρώματα RAL**
Πυκνότητα μείγματος (20 °C)	**1,24 g/cm³**
Στερεά (κατά βάρος)	**62 %**
Θερμοκρασία εφαρμογής	**ελάχ. +10 °C**
Επιφανειακά στεγνό (20 °C)	**20 λεπτά**

Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	**2–3 ώρ.**
Κατανάλωση	**0,200–0,300 kg/m² (2 στρώσεις)**
Διαλυτικό	**UP-004**
Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Αντοχή

Αραιά οξέα | Αραιά & πυκνά αλκάλια | Απορρυπαντικά καθαρισμού | Απολυμαντικά | Φυτικά, ορυκτά & ζωικά έλαια | Γλυκό & θαλασσινό νερό

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και υγιής.

02

Αραίωση

Παρέχεται σε σύσταση εφαρμογής. Αν χρειάζεται, αραιώστε με το ειδικό **Διαλυτικό UP-004**.

03

Εφαρμογή

Εφαρμόστε με πινέλο, airless ή κατά προτίμηση ρολό κοντής τρίχας, σε δύο στρώσεις.

Θερμοκρασία εφαρμογής
ελάχ. +10 °C
Μην εφαρμόζετε κάτω από +10 °C.

Κατανάλωση
0,200–0,300 kg/m²
Θεωρητική, για δύο στρώσεις.

Στέγνωμα
20 λεπτά
Επιφανειακά στεγνό στους 20 °C· πλήρες στέγνωμα μετά από 2–3 ώρ.

Σημαντικό: εφαρμόζετε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους και αποτρέψτε την επαφή του προϊόντος με τρόφιμα και ποτά.

Συσκευασία

- Μεταλλικοί κουβάδες 20 kg

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε κλειστό στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε δροσερούς, ξηρούς χώρους, προστατευμένο από παγετό.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες στους +10…+35 °C.

Ασφάλεια

- Φοράτε ρούχα εργασίας, γυαλιά, μάσκα και γάντια.
- Σε επαφή πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι· σε κατάποση ζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Μην απασχολείτε εργαζόμενους με αλλεργία σε χημικά.
- Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Καθαρισμός

- Καθαρίστε τα εργαλεία πριν στεγνώσει το υλικό με Διαλυτικό UP-004.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων βασίζονται σε αξιολογήσεις και αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και αποσκοπούν στην καθοδήγηση των εφαρμοστών. Δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εξ ολοκλήρου εκτός του ελέγχου μας, η UNICA δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με το παρόν υλικό. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και η μοναδική της ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε άμεσο ή παρεπόμενο, ειδικό ή αποθετικό τραυματισμό, απώλεια ή ζημία που προκύπτει από το υλικό ή την εφαρμογή του. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αλλοιώσεις ή μεταβολές στις συνθήκες του υποστρώματος επί του οποίου εφαρμόζονται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com