ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ · ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Wallcoat 363

Ακρυλικό χρώμα εσωτερικών τοίχων με σιλικόνη

ΧΡΩΜΑ
Χρώματα RAL
φινίρισμα εσωτερικών τοίχων

1,66 g/cm³	43 % όγκ. · 66 % βάρ.	2 ώρες	8 ώρες	5–6 m²/l
Πυκνότητα μείγματος (20 °C)	Περιεκτικότητα σε στερεά	Επιφανειακά στεγνό (20 °C)	Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	Απόδοση, 2 στρώσεις

Περιγραφή προϊόντος

Το **WALLCOAT 363** είναι επίχρισμα εσωτερικών τοίχων με βάση ακρυλικό πολυμερές και σιλικόνη, για τοίχους από σοβά, γύψο και σκυρόδεμα.

Πεδία εφαρμογής

- Εσωτερικοί σοβατισμένοι τοίχοι
- Γύψινες επιφάνειες
- Εσωτερικοί τοίχοι από σκυρόδεμα

Πλεονεκτήματα

- **Εύκολη εφαρμογή**
- **Καλή πρόσφυση, γρήγορο στέγνωμα**
- **Τα χρώματα δεν ξεθωριάζουν**
- **Υδρόφοβο, υδαταπωθητικό**

Θέση στο σύστημα

Wall paint — WALLCOAT 363 · 2 στρώσεις — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Primer — Συνδετικό χρωμάτων ACRYLIC PRIMER 367-28

Substrate — Σοβάς · γύψος · σκυρόδεμα

Σύστημα εσωτερικών τοίχων

Ακρυλικό φινίρισμα τοίχων με σιλικόνη

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα	**Χρώματα RAL**
Πυκνότητα μείγματος (20 °C)	**1,66 g/cm³**
Στερεά	**43 % κατ' όγκο · 66 % κατά βάρος**
Θερμοκρασία επιφάνειας & περιβάλλοντος	**+10 °C έως +35 °C**
Επιφανειακό στέγνωμα (20 °C)	**2 ώρες**

Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	**8 ώρες**
Διάστημα μεταξύ στρώσεων (20 °C)	**ελάχ. 1 ώρα**
Απόδοση	**5–6 m²/l σε 2 στρώσεις**
Αραίωση	**20 % νερό (1η στρώση) · 10 % (τελική)**
Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Νέο σκυρόδεμα / τσιμεντοκονία C25 ή ελάχ. δοσολογίας 350, ωρίμανση ≥ 21 ημέρες. Αφαιρέστε βρομιές και σκόνη με ξύσιμο και βούρτσισμα· ξύστε παλιές, ασβεστωμένες ή φουσκωμένες στρώσεις και σκουπίστε με νερό. Επισκευάστε ρωγμές με ακρυλικό στόκο ή τσιμεντοκονίαμα.

02

Αστάρωμα

Κορέστε την επιφάνεια με το συνδετικό χρωμάτων **ACRYLIC PRIMER 367-28**.

03

Αραίωση

Πρώτη στρώση: προσθέστε 20 % νερό βρύσης. Τελική στρώση: προσθέστε 10 % νερό βρύσης.

04

Επαναβαφή

Αναμονή τουλάχιστον 1 ώρα μεταξύ στρώσεων στους 20 °C.

Απόδοση
5–6 m²/l
Θεωρητική, σε δύο στρώσεις.

Εφαρμογή
+10 °C – +35 °C
Θερμοκρασία επιφάνειας και περιβάλλοντος.

Διάστημα μεταξύ στρώσεων
ελάχ. 1 ώρα
Στους 20 °C.

Σημαντικό: επισκευάστε ρωγμές, φθορές και υψομετρικές διαφορές πριν από το αστάρωμα και τη βαφή.

Συσκευασία

- Πλαστικά δοχεία 20 kg

Αποθήκευση

- Φυλάσσεται κλειστό στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό χώρο.
- Προστατεύστε από τον παγετό.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες στους +15…+25 °C.

Ασφάλεια

- Φοράτε ρούχα εργασίας, γυαλιά, μάσκα και γάντια.
- Σε επαφή πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι – όχι με διαλύτες.
- Κρατήστε μακριά τρόφιμα και ποτά· όχι εργαζόμενοι με αλλεργία σε χημικά.
- Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Καθαρισμός

- Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό βρύσης πριν στεγνώσει το υλικό.
- Ξηρό υλικό: μόνο μηχανικός καθαρισμός (ξύσιμο, τρίψιμο).

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων βασίζονται σε αξιολογήσεις και αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και αποσκοπούν στην καθοδήγηση των εφαρμοστών. Δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εξ ολοκλήρου εκτός του ελέγχου μας, η UNICA δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με το παρόν υλικό. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και η μοναδική της ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε άμεσο ή παρεπόμενο, ειδικό ή αποθετικό τραυματισμό, απώλεια ή ζημία που προκύπτει από το υλικό ή την εφαρμογή του. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αλλοιώσεις ή μεταβολές στις συνθήκες του υποστρώματος επί του οποίου εφαρμόζονται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com