ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ · ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ

Walltex Textured

Ακρυλική ανάγλυφη εξωτερική επίστρωση με χαλαζιακή άμμο

ΧΡΩΜΑ
Χρώματα RAL
ματ ανάγλυφο φινίρισμα

1,69 g/cm³	64 %	4 ώρες	8 ώρες	0,850 kg/m²
Ειδικό βάρος (20 °C)	Στερεά (κατ' όγκο)	Επιφανειακό στέγνωμα (20 °C)	Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	Θεωρητική κατανάλωση

Περιγραφή προϊόντος

Το **WALLTEX** είναι υψηλής ποιότητας επίστρωση εξωτερικών τοίχων με συνδετικό ακρυλικό συμπολυμερές, ματ διακοσμητική εμφάνιση και χαλαζιακή άμμο.

Πεδία εφαρμογής

- Κατασκευές και κτίρια
- Λείες σοβατισμένες και ανάγλυφες επιφάνειες
- Προσόψεις από εμφανές σκυρόδεμα, πρεσαριστό τούβλο και κυψελωτό σκυρόδεμα
- Εξωτερικά κατοικιών και βιομηχανικών κτιρίων

Πλεονεκτήματα

- **Εύκολη εφαρμογή**
- **Καλή πρόσφυση, γρήγορο στέγνωμα**
- **Τα χρώματα δεν ξεθωριάζουν**
- **Υδρόφοβο, υδαταπωθητικό**

Θέση στο σύστημα

Textured coating — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
WALLTEX · ρολό ή ρολό σχεδίων

Primer
Καθαρό ακρυλικό αστάρι εμποτισμού AC 4346

Substrate
Σοβάς · σκυρόδεμα · τούβλο · κυψελωτό σκυρόδεμα

Σύστημα εξωτερικών προσόψεων

Διακοσμητική ανάγλυφη προστασία προσόψεων

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα	**Χρώματα RAL**	Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	**8 ώρες**
Ειδικό βάρος (20 °C)	**1,69 g/cm³**	Διάστημα μεταξύ στρώσεων (20 °C)	**ελάχ. 3 ώρες**
Στερεά (κατ' όγκο)	**64 %**	Κατανάλωση	**0,850 kg/m² θεωρητική · 0,450 kg/m² λεία**
Θερμοκρασία εφαρμογής	**+10 °C έως +35 °C**	Αραίωση	**10 % νερό (1η στρώση) · 5 % (τελική)**
Επιφανειακό στέγνωμα (20 °C)	**4 ώρες**	Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Νέο σκυρόδεμα / τσιμεντοκονία C25 ή ελάχ. δοσολογίας 350, ωρίμανση ≥ 21 ημέρες. Αφαιρέστε βρομιές και σκόνη με ξύσιμο και βούρτσισμα· ξύστε παλιές, ασβεστωμένες ή φουσκωμένες στρώσεις και σκουπίστε με νερό. Επισκευάστε ρωγμές με ακρυλική μαστίχη ή τσιμεντοκονίαμα.

02

Αστάρωμα

Κορέστε την επιφάνεια με το καθαρό ακρυλικό αστάρι εμποτισμού **AC 4346**.

03

Εφαρμογή

Πρώτη στρώση με 10 % νερό βρύσης, τελική μόνο με 5 %. Εφαρμογή με ρολό ή ρολό σχεδίων.

04

Επαναβαφή

Αφήστε τουλάχιστον 3 ώρες μεταξύ στρώσεων στους 20 °C.

Κατανάλωση
0,850 kg/m²
Θεωρητική· 0,450 kg/m² σε λείες εφαρμογές.

Εφαρμογή
+10 °C – +35 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής.

Διάστημα μεταξύ στρώσεων
ελάχ. 3 ώρες
Στους 20 °C.

Σημαντικό: επισκευάστε ρωγμές, φθορές και υψομετρικές διαφορές πριν από το αστάρωμα και την επίστρωση.

Συσκευασία

- Σφραγισμένοι πλαστικοί κουβάδες 25 kg

Αποθήκευση

- Φυλάσσεται κλειστό στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό χώρο.
- Προστατεύστε από τον παγετό.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες στους +15…+25 °C.

Ασφάλεια

- Φοράτε ρούχα εργασίας, γυαλιά, μάσκα και γάντια.
- Σε επαφή πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι – όχι με διαλύτες.
- Κρατήστε μακριά τρόφιμα και ποτά· όχι εργαζόμενοι με αλλεργία σε χημικά.
- Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Καθαρισμός

- Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό βρύσης πριν στεγνώσει το υλικό.
- Ξηρό υλικό: μόνο μηχανικός καθαρισμός (ξύσιμο, τρίψιμο).

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων βασίζονται σε αξιολογήσεις και αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και αποσκοπούν στην καθοδήγηση των εφαρμοστών. Δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εξ ολοκλήρου εκτός του ελέγχου μας, η UNICA δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με το παρόν υλικό. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και η μοναδική της ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε άμεσο ή παρεπόμενο, ειδικό ή αποθετικό τραυματισμό, απώλεια ή ζημία που προκύπτει από το υλικό ή την εφαρμογή του. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αλλοιώσεις ή μεταβολές στις συνθήκες του υποστρώματος επί του οποίου εφαρμόζονται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com