L'UNICFLOOR · ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ

Aquasilk 100 2K

Υδατοδιαλυτό εποξειδικό βερνίκι εμποτισμού – γυαλιστερό / ματ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διάφανο

γυαλιστερό ή ματ · γαλακτώδες σε υγρή μορφή

1,03 g/cm³	27 %	2–4 ώρ.	2 ώρ.	7 m²/kg
Πυκνότητα (20 °C)	Στερεά (κατ' όγκο)	Στεγνό στην αφή	Χρόνος ζωής μείγματος	Απόδοση

Περιγραφή προϊόντος

Το **AQUASILK 100 2K** είναι υδατοδιαλυτό εποξειδικό βερνίκι εμποτισμού / αστάρι δύο συστατικών, που στεγνώνει σε απόλυτα διάφανο φινίρισμα σε οποιοδήποτε πάχος και διατηρεί τη χρωματική του σταθερότητα. Γρήγορο και απλό στη χρήση, συμβατό με τα όρια ΠΟΕ και ανθεκτικό, με υψηλή αντοχή σε λεκέδες, οξέα, γκράφιτι και κρούσεις.

Πεδία εφαρμογής

- Εμποτισμός υγρών επιφανειών σκυροδέματος
- Αισθητικά δάπεδα καταστημάτων με φυσική όψη σκυροδέματος
- Εμποτισμός και επίστρωση πέτρας, ξύλου, πασσαλοσανίδων, τοίχων θεμελίωσης και φρεατίων

Πλεονεκτήματα

- **Διάφανο σε κάθε πάχος, σταθερό χρώμα**
- **Επικαλύπτεται με αλκυδικά, CR, εποξειδικά και PU**
- **Ανθεκτικό στους λεκέδες**
- **Υδατοδιαλυτό – συμβατό με τα όρια ΠΟΕ**
- **Καλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, πέτρα, ξύλο, μέταλλο και παρκέ**
- **Καλή αντοχή σε χαράξεις και χημικά**
- **Διάφανο φινίρισμα, γυαλιστερό ή ματ**
- **Οικονομικό, εύκολη εφαρμογή**

Θέση στο σύστημα

Διάφανο εποξειδικό βερνίκι
AQUASILK 100 2K · 7 m²/kg — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Υπόστρωμα
Σκυρόδεμα · πέτρα · ξύλο · μέταλλο · παρκέ

L'unicfloor water-based epoxy

Διάφανος εμποτισμός για δάπεδα φυσικής όψης

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Εμφάνιση (υγρό)	**Γαλακτώδες, χωρίς πληρωτικά**	Πλήρης σκλήρυνση	**7 ημέρες**
Φινίρισμα	**Διάφανο γυαλιστερό / ματ**	Χρόνος ζωής μείγματος	**2 ώρ.**
Πυκνότητα (20 °C)	**1,03 g/cm³**	Σκλήρυνση	**έως +5 °C**
Στερεά (κατ' όγκο)	**27 %**	Απόδοση	**7 m²/kg**
Στεγνό στην αφή	**2–4 ώρ.**	Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)	**67 : 33**
Χρόνος επικάλυψης	**ελάχ. 24 ώρ. – μέγ. 48 ώρ.**	Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και γερή. Απομακρύνετε βρωμιές, γαλάκτωμα τσιμέντου, λιπαρά, υλικά ωρίμανσης και ξένες ύλες με μηχανική λείανση· μετά τη χάραξη με οξύ, απομακρύνετε το όξινο νερό και τη σκόνη με πίδακα νερού ή αναρρόφηση.

02

Ανάμειξη

Αναμείξτε βάση και σκληρυντή 67 : 33 κατά βάρος και προσθέστε 10 % νερό. Ανακατεύετε καλά πριν και κατά τη χρήση.

03

Εφαρμογή

Εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.

04

Επικάλυψη

Επικάλυψη μετά από ελάχ. 24 ώρες, μέγ. 48 ώρες. Πλήρης σκλήρυνση μετά από 7 ημέρες.

Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)

67 μέρη	33 μέρη

- ○ **67 μέρη** — Βάση
- ● **33 μέρη** — Σκληρυντής

Προσθέστε 10 % νερό μετά την ανάμειξη των συστατικών.

Συνθήκες εφαρμογής
άνω των +5 °C
Θερμοκρασία επιφάνειας τουλάχιστον 3 °C πάνω από το σημείο δρόσου.

Χρόνος ζωής μείγματος
2 ώρ.
Στους 20 °C.

Απόδοση
7 m²/kg
Θεωρητική – εξαρτάται από τη διαπερατότητα και το πορώδες της επιφάνειας.

Σημαντικό: αποφύγετε την εισπνοή ατμών και την επαφή με δέρμα ή μάτια· σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε καλά με νερό.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Συσκευασία

- 3,350 kg βάση + 1,650 kg σκληρυντής
- 13,4 kg βάση + 6,6 kg σκληρυντής
- Σε μεταλλικά δοχεία

Αποθήκευση

- Αποθήκευση σφραγισμένο σε ξηρό εσωτερικό χώρο στους +10…+35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την παραγωγή.

Ασφάλεια

- Χρησιμοποιείτε γάντια και μάσκες προσώπου.
- Για ασφαλή χειρισμό και υγεία και ασφάλεια στην εργασία, βλ. το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Καθαρισμός

- Καθαρίστε όλο τον εξοπλισμό εφαρμογής με νερό βρύσης.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com