L'UNICFLOOR · ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ

Aquasilk 100 AS Basecoat 2K

Υδατοδιαλυτή έγχρωμη αντιολισθητική εποξειδική βασική στρώση

ΧΡΩΜΑ
Αποχρώσεις RAL
ματ · αντιολισθητικό

1,20 g/cm³	73 %	2–4 ώρ.	2 ώρ.	3–4 m²/kg
Πυκνότητα (20 °C)	Στερεά (κατ' όγκο)	Στεγνό στην αφή	Χρόνος ζωής μείγματος	Απόδοση

Περιγραφή προϊόντος

Το **AQUASILK 100 AS BASECOAT 2K** είναι υδατοδιαλυτή, έγχρωμη εποξειδική αντιολισθητική βασική στρώση δύο συστατικών. Βελτιώνει την αντιολισθητικότητα στα χείλη πισινών και σε υγρές, ολισθηρές επιφάνειες, δημιουργεί αντιολισθητικά δάπεδα υψηλής αισθητικής και, χάρη στην αντοχή του στην UV, διατηρεί τα χρώματά του για μεγάλο διάστημα.

Πεδία εφαρμογής

- Χείλη πισινών
- Υγρές και ολισθηρές επιφάνειες
- Έγχρωμα αντιολισθητικά δάπεδα υψηλής αισθητικής

Πλεονεκτήματα

- **Αντιολισθητικό**
- **Καλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, πέτρα, ξύλο, μέταλλο και παρκέ**
- **Καλή αντοχή σε χαράξεις και χημικά**
- **Υδατοδιαλυτό – συμβατό με τα όρια ΠΟΕ**
- **Ανθεκτικό στην UV – χρώματα μακράς διάρκειας**
- **Επικαλύπτεται με PUD και υδατοδιαλυτά ακρυλικά βερνίκια**
- **Ματ εμφάνιση**
- **Οικονομικό, εύκολη εφαρμογή**

Θέση στο σύστημα

Διάφανη τελική στρώση (προαιρετικά)
PUD / υδατοδιαλυτό ακρυλικό βερνίκι

Αντιολισθητική βασική στρώση — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
AQUASILK 100 AS BASECOAT 2K · 3–4 m²/kg

Υπόστρωμα
Σκυρόδεμα · πέτρα · ξύλο · μέταλλο · παρκέ

L'unicfloor water-based epoxy

Έγχρωμες αντιολισθητικές επιφάνειες · χείλη πισινών

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα	**Αποχρώσεις RAL**	Χρόνος ζωής μείγματος	**2 ώρ.**
Πυκνότητα (20 °C)	**1,20 g/cm³**	Σκλήρυνση	**έως +5 °C**
Στερεά (κατ' όγκο)	**73 %**	Απόδοση	**3–4 m²/kg**
Στεγνό στην αφή	**2–4 ώρ.**	Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)	**80 : 20**
Χρόνος επικάλυψης	**ελάχ. 24 ώρ. – μέγ. 48 ώρ.**	Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**
Πλήρης σκλήρυνση	**7 ημέρες**		

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και γερή. Απομακρύνετε βρωμιές, γαλάκτωμα τσιμέντου, λιπαρά, υλικά ωρίμανσης και ξένες ύλες με μηχανική λείανση· μετά τη χάραξη με οξύ, απομακρύνετε το όξινο νερό και τη σκόνη με πίδακα νερού ή αναρρόφηση.

02

Ανάμειξη

Αναμείξτε βάση και σκληρυντή 80 : 20 κατά βάρος και προσθέστε 10 % νερό. Ανακατεύετε καλά πριν και κατά τη χρήση.

03

Εφαρμογή

Εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.

04

Επικάλυψη

Επικάλυψη μετά από ελάχ. 24 ώρες, μέγ. 48 ώρες με PUD ή υδατοδιαλυτά ακρυλικά βερνίκια. Πλήρης σκλήρυνση μετά από 7 ημέρες.

Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)



80 μέρη
Βάση (έγχρωμη)

20 μέρη
Σκληρυντής

Προσθέστε 10 % νερό μετά την ανάμειξη των συστατικών.

Συνθήκες εφαρμογής
άνω των +5 °C
Θερμοκρασία επιφάνειας τουλάχιστον 3 °C πάνω από το σημείο δρόσου.

Χρόνος ζωής μείγματος
2 ώρ.
Στους 20 °C.

Απόδοση
3–4 m²/kg
Θεωρητική – εξαρτάται από τη διαπερατότητα και το πορώδες της επιφάνειας.

Σημαντικό: αποφύγετε την εισπνοή ατμών και την επαφή με δέρμα ή μάτια· σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε καλά με νερό.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Συσκευασία

- 4 kg βάση + 1 kg σκληρυντής
- 16 kg βάση + 4 kg σκληρυντής
- Σε μεταλλικά δοχεία

Αποθήκευση

- Αποθήκευση σφραγισμένο σε ξηρό εσωτερικό χώρο στους +10…+35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την παραγωγή.

Ασφάλεια

- Χρησιμοποιείτε γάντια και μάσκες προσώπου.
- Για ασφαλή χειρισμό και υγεία και ασφάλεια στην εργασία, βλ. το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Καθαρισμός

- Καθαρίστε όλο τον εξοπλισμό εφαρμογής με νερό βρύσης.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.