ACRYFLEX-T · SISTEMA PARA PISTAS DE TENIS

Acrylic Resurfacer 367-30

Capa de regularización concentrada a base de látex acrílico puro

COLOR
Negro

1,12 g/cm³	36 %	1–1½ h	mín. 3 h	0,450 kg/m²
Densidad (aprox.)	Contenido en sólidos (peso)	Seco al tacto	Intervalo de repintado	Consumo teór.

Descripción del producto

ACRYLIC RESURFACER 367-30 es una capa de relleno a base de látex 100 % acrílico, que se mezcla en obra con arena de sílice y agua. Se aplica antes de las capas **PRECOAT**, **PAVERCOAT 43** y **UNIRUBBER** del sistema para pistas de tenis **ACRYFLEX-T**.

Características del producto

- Rellena huecos y oculta el perfil de los áridos en bases de hormigón o asfalto.
- Alisa la base y aumenta el rendimiento de las capas **PRECOAT** o **UNIRUBBER** posteriores.
- Ligante de látex 100 % acrílico, mezclado en obra con arena de sílice y agua.

Ventajas

- Elástico y de baja densidad
- Fácil mezcla en obra
- Económico
- Fácil aplicación

Posición en el sistema

Acabado
Líneas OVERLINE 367-F · sellador GLOSSCOAT

Capa de color
Gama PRECOAT 367-200

Capas elásticas
Gama UNIRUBBER

Capa de regularización
ACRYLIC RESURFACER 367-30 — ESTE PRODUCTO

Imprimación
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Base
Asfalto / hormigón

ACRYFLEX-T

Sistema acrílico amortiguado para pistas de tenis

Superficies de sistema con clasificación ITF

Datos técnicos (a +20 °C)

Color	**Negro**	Intervalo de repintado	**mínimo 3 h**
Densidad (aprox.)	**1,12 g/cm³**	Consumo teórico	**0,450 kg/m² (1 capa, sin arena)**
Contenido en sólidos (en peso)	**36 %**	Temperatura de aplicación	**de +14 °C a +35 °C**
Seco al tacto	**1–1½ h**	Vida útil en almacén	**12 meses**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedimiento de aplicación

01
Preparación de la superficie
Limpiar la superficie de grasa, sales, restos, polvo y cualquier otro contaminante.

02
Imprimación
Aplicar **ACRYLIC RESURFACER 367-30** tras **ACRYLIC PRIMER 367-28** o **AQ PRIMER 2K**.

03
Mezcla
Añadir arena de sílice o cuarzo de granulometría adecuada y agua corriente. Mezclar con batidora de bajas revoluciones hasta homogeneizar.

04
Aplicación
Extender con rasqueta de goma a razón teórica de 0,450 kg/m² por capa.

Proporción de mezcla (en peso)



- **60 kg** — ACRYLIC RESURFACER 367-30
- **40 kg** — Arena de sílice / cuarzo (0,1–0,3 mm)
- **10 kg*** — Agua*

*La cantidad de agua puede variar según la temperatura ambiente. Con calor puede añadirse hasta un 5 % más de agua.

Condiciones de aplicación
+14 °C – +35 °C
No aplicar el material a temperaturas inferiores a +14 °C ni superiores a +35 °C.

Consumo
0,450 kg/m²
Rendimiento teórico por capa, según la permeabilidad y porosidad de la superficie.

Importante: el rendimiento puede variar según la porosidad de la superficie, la temperatura ambiente y la técnica de aplicación.

Envase
- Bidones de polietileno de 60 kg
- Bidones de acero de 180 kg

Almacenamiento
- Almacenar en bidones cerrados, en almacén cubierto y seco, de +15 °C a +35 °C.
- Vida útil: 12 meses desde la fecha de fabricación en lugar fresco y seco.
- No dejar el producto a la intemperie expuesto al sol.

Seguridad
- No clasificado como peligroso.
- No contiene formaldehído, amianto, mercurio, plomo, cromatos ni sus derivados.
- Contiene aditivos ignífugos.
- Para una manipulación segura y la salud y seguridad laboral, consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

NOTA LEGAL

Las indicaciones contenidas en esta ficha técnica se consideran veraces y exactas y tienen por objeto servir de guía para las prácticas constructivas aprobadas. UNICA no otorga, ni autoriza a ningún agente o representante a otorgar, garantía alguna, expresa o implícita, en relación con este material, dado que la mano de obra, las condiciones climáticas, la construcción, los equipos utilizados y demás variables que afectan a los resultados escapan por completo a nuestro control. UNICA garantiza únicamente que el material se ajusta a las especificaciones del producto, y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita exclusivamente al valor de reposición del producto. En ningún caso UNICA será responsable de lesiones, pérdidas o daños, directos o incidentales, especiales o consecuentes, cualquiera que sea su origen, relacionados con el material o con los trabajos realizados. UNICA no será responsable, en modo alguno, de defectos, variaciones o cambios en el estado del soporte sobre el que se instalen sus productos.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com