ACRYFLEX-T · SISTEMA PARA PISTAS DE TENIS

Acrylic Resurfacer 367-43

Capa de regularización lista para usar a base de acrílico puro

COLOR
Negro

1,55 g/cm³	68 %	20 min	2 h	0,600 kg/m²
Peso específico (aprox.)	Contenido en sólidos (peso)	Seco al tacto	Tiempo entre capas	Consumo teór.

Descripción del producto

ACRYLIC RESURFACER 367-43 es un material de relleno y nivelación a base de acrílico 100 % puro que ya contiene una textura de sílice seleccionada. Rellena huecos en bases de hormigón o asfalto, oculta el perfil de los áridos y alisa la superficie.

Características del producto

- Material de relleno / nivelación a base de acrílico 100 % puro con arena de sílice.
- Rellena huecos en bases de hormigón o asfalto y oculta el perfil de los áridos.
- Alisa bases de hormigón o asfalto.

Ventajas

- Duro y muy resistente al desgaste
- Producto listo para usar
- Fácil mezcla en obra
- Fácil aplicación
- Alta adherencia
- Secado rápido
- Económico

Posición en el sistema

Acabado
Líneas OVERLINE 367-F · sellador GLOSSCOAT

Capa de color
Gama PRECOAT 367-200

Capas elásticas
Gama UNIRUBBER

Capa de regularización
ACRYLIC RESURFACER 367-43 — ESTE PRODUCTO

Imprimación
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Base
Asfalto / hormigón

ACRYFLEX-T

Sistema acrílico amortiguado para pistas de tenis

Superficies de sistema con clasificación ITF

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Datos técnicos (a +20 °C)

Color	**Negro**	Tiempo entre capas	**2 horas**
Peso específico (aprox.)	**1,55 g/cm³**	Consumo teórico	**0,600 kg/m² (1 capa)**
Contenido en sólidos (en peso)	**68 %**	Temperatura de aplicación	**de +14 °C a +35 °C**
Seco al tacto	**20 minutos**	Vida útil en almacén	**12 meses**

Procedimiento de aplicación

01

Preparación de la superficie

Limpiar la superficie de aceite, suciedad, restos de mortero, polvo y otros contaminantes.

02

Mezcla

Contiene textura de sílice seleccionada. Si es necesario, añadir hasta un 5 % de agua corriente* y mezclar con batidora de bajas revoluciones hasta homogeneizar.

03

Aplicación

Aplicar con rasqueta de goma a razón teórica de 0,600 kg/m² por capa.

Condiciones de aplicación

+14 °C – +35 °C

No aplicar el material a temperaturas inferiores a +14 °C ni superiores a +35 °C.

Consumo

0,600 kg/m²

Consumo teórico por capa, según la permeabilidad y porosidad de la superficie.

Importante: el consumo puede variar según la rugosidad de la superficie, la temperatura ambiente y la técnica de aplicación. Valores determinados en laboratorio sobre hormigón / asfalto de rodadura con las proporciones de mezcla recomendadas.
*Con calor puede añadirse hasta un 5 % más de agua.

Envase

- Cubos de plástico de 20 kg
- Bidones de plástico de 60 kg

Almacenamiento

- Almacenar en el envase original cerrado, en locales cerrados y secos, de +15 °C a +35 °C.
- Vida útil: 12 meses desde la fecha de fabricación en lugar fresco y seco.
- No exponer al sol a la intemperie.
- Proteger de las heladas en tiempo frío.

Seguridad

- No clasificado como peligroso.
- No contiene formaldehído, amianto, mercurio, plomo, cromatos ni sus derivados.
- Contiene aditivos ignífugos.
- Para una manipulación segura y la salud y seguridad laboral, consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

NOTA LEGAL

Las explicaciones contenidas en esta ficha técnica se basan en evaluaciones y resultados de ensayos realizados conforme a las normas aplicables y tienen por objeto orientar a los aplicadores. Dado que la mano de obra, las condiciones climáticas, la construcción, los equipos utilizados y demás variables que pueden afectar a los resultados escapan por completo a nuestro control, UNICA no otorga garantía alguna, expresa o implícita, en relación con este material. UNICA garantiza únicamente que el material se ajusta a las especificaciones del producto, y su única responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita al valor de reposición del producto en caso de defectos de fabricación. En ningún caso UNICA será responsable de lesiones, pérdidas o daños, directos o incidentales, especiales o consecuentes, derivados del material o de su aplicación. UNICA no será responsable, en modo alguno, de defectos, alteraciones o cambios en las condiciones del soporte sobre el que se apliquen sus productos.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com