ACRYFLEX-T · SISTEMA PARA PISTAS DE TENIS

# Acrylic Resurfacer LW 367-30

Capa de regularización ligera a base de látex acrílico

**COLOR**
**Negro**

| 0,78 g/cm³ | 36 % | 1–1½ h | mín. 3 h | 0,250–0,300 kg/m² |
|---|---|---|---|---|
| Densidad (aprox.) | Contenido en sólidos (peso) | Seco al tacto | Intervalo de repintado | Consumo teór. |

## Descripción del producto

**ACRYLIC RESURFACER LW 367-30** es una capa de relleno ligera a base de látex 100 % acrílico, que se mezcla en obra con arena de sílice y agua. Se aplica antes de las capas **PRECOAT 367-200**, **PRECOAT 367-43**, **PAVERCOAT 43 2K** y **UNIRUBBER** de los sistemas **ACRYFLEX-T** para pistas de tenis y carriles bici.

## Características del producto

- Gracias a sus microesferas elásticas específicas, presenta baja densidad y alta elasticidad.
- Rellena huecos y oculta el perfil de los áridos en bases de hormigón o asfalto.
- Alisa la base y aumenta el rendimiento de las capas **PRECOAT 367-200**, **PRECOAT 367-43**, **PAVERCOAT 43 2K** o **UNIRUBBER** posteriores.

## Ventajas

- Elástico y de densidad muy baja
- Elasticidad muy alta
- Bajo consumo
- Fácil mezcla en obra
- Económico
- Fácil aplicación

## Posición en el sistema

**Acabado**
Líneas OVERLINE 367-F · sellador GLOSSCOAT

**Capa de color**
Gama PRECOAT 367-200

**Capas elásticas**
Gama UNIRUBBER

**Capa de regularización**
ACRYLIC RESURFACER LW 367-30 — ESTE PRODUCTO

**Imprimación**
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

**Base**
Asfalto / hormigón

### ACRYFLEX-T

Sistema acrílico amortiguado para pistas de tenis

Superficies de sistema con clasificación ITF

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## Datos técnicos (a +20 °C)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Color | **Negro** | Intervalo de repintado | **mínimo 3 h** |
| Densidad (aprox.) | **0,78 g/cm³** | Consumo teórico | **0,250–0,300 kg/m² (1 capa, sin arena)** |
| Contenido en sólidos (en peso) | **36 %** | Temperatura de aplicación | **de +14 °C a +35 °C** |
| Seco al tacto | **1–1½ h** | Vida útil en almacén | **12 meses** |

## Procedimiento de aplicación

**01**

**Preparación de la superficie**

Limpiar la superficie de grasa, sales, restos, polvo y cualquier otro contaminante.

**02**

**Imprimación**

Aplicar **ACRYLIC RESURFACER LW 367-30** tras **ACRYLIC PRIMER 367-28** o **AQ PRIMER 2K**.

**03**

**Mezcla**

Añadir arena de sílice o cuarzo de granulometría adecuada y agua corriente. Mezclar con batidora de bajas revoluciones hasta homogeneizar.

**04**

**Aplicación**

Extender con rasqueta de goma a razón teórica de 0,250–0,300 kg/m² por capa.

## Proporción de mezcla (en peso)




- **60 kg** — ACRYLIC RESURFACER LW 367-30
- **40 kg** — Arena de sílice / cuarzo (0,1–0,3 mm)
- **10 kg*** — Agua*

*La cantidad de agua puede variar según la temperatura ambiente. Con calor puede añadirse hasta un 5 % más de agua.

**Condiciones de aplicación**

**+14 °C – +35 °C**

No aplicar el material a temperaturas inferiores a +14 °C ni superiores a +35 °C.

**Consumo**

**0,250–0,300 kg/m²**

Rendimiento teórico por capa, según la permeabilidad y porosidad de la superficie.

**Importante:** el rendimiento puede variar según la porosidad de la superficie, la temperatura ambiente y la técnica de aplicación.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## Envase

- Bidones de polietileno de 50 kg
- Bidones de acero de 180 kg

## Almacenamiento

- Almacenar en bidones cerrados, en almacén cubierto y seco, de +15 °C a +35 °C.
- Vida útil: 12 meses desde la fecha de fabricación en lugar fresco y seco.
- No dejar el producto a la intemperie expuesto al sol.

## Seguridad

- No clasificado como peligroso.
- No contiene formaldehído, amianto, mercurio, plomo, cromatos ni sus derivados.
- Contiene aditivos ignífugos.
- Para una manipulación segura y la salud y seguridad laboral, consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

### NOTA LEGAL

Las indicaciones contenidas en esta ficha técnica se consideran veraces y exactas y tienen por objeto servir de guía para las prácticas constructivas aprobadas. UNICA no otorga, ni autoriza a ningún agente o representante a otorgar, garantía alguna, expresa o implícita, en relación con este material, dado que la mano de obra, las condiciones climáticas, la construcción, los equipos utilizados y demás variables que afectan a los resultados escapan por completo a nuestro control. UNICA garantiza únicamente que el material se ajusta a las especificaciones del producto, y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita exclusivamente al valor de reposición del producto. En ningún caso UNICA será responsable de lesiones, pérdidas o daños, directos o incidentales, especiales o consecuentes, cualquiera que sea su origen, relacionados con el material o con los trabajos realizados. UNICA no será responsable, en modo alguno, de defectos, variaciones o cambios en el estado del soporte sobre el que se instalen sus productos.