REPARACIÓN · ACRYFLEX-T

Acrypatch 367-C

Emulsión de reparación a base de látex acrílico 100 % compatible con cemento

1,03 g/cm³	56 %	30 min	mín. 2 h	2–3 cm
Densidad (aprox.)	Contenido en sólidos (peso)	Seco al tacto	Intervalo de repintado	Profundidad de reparación

Descripción del producto

ACRYPATCH 367-C es una emulsión de látex acrílico compatible con cemento para reparar fisuras en pavimentos de hormigón y asfalto. Mezclada con cemento, arena y agua, se usa para reparar pequeñas zonas, fisuras y puntos de hasta 2–3 cm de profundidad.

Características del producto

- Emulsión a base de látex acrílico 100 % compatible con cemento.
- Forma un mortero de reparación flexible para hormigón y asfalto.

Ventajas

- Producto 0 COV
- Fácil aplicación
- Secado rápido
- Flexible

Posición en el sistema

Acabado
Líneas OVERLINE 367-F · sellador GLOSSCOAT

Capa de color
Gama PRECOAT 367-200

Capas elásticas
Gama UNIRUBBER

Capa de regularización
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Imprimación
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Base
ACRYPATCH 367-C — ESTE PRODUCTO

ACRYFLEX-T

Sistema acrílico amortiguado para pistas de tenis

Superficies de sistema con clasificación ITF

Datos técnicos (a +20 °C)

Densidad (aprox.)	**1,03 g/cm³**
Contenido en sólidos (en peso)	**56 %**
Seco al tacto	**30 min**
Intervalo de repintado	**mínimo 2 h**
Profundidad de reparación	**hasta 2–3 cm**
Temperatura de aplicación	**de +14 °C a +35 °C**
Vida útil en almacén	**12 meses**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedimiento de aplicación

01

Preparación de la superficie

Limpiar la superficie de grasa, sales, restos, polvo y cualquier otro contaminante.

02

Imprimación

Asfalto sin revestir: aplicar **ACRYLIC PRIMER 367-28**. Hormigón sin revestir: aplicar **AQ PRIMER 2K** antes de reparar.

03

Mezcla

Mezclar **ACRYPATCH 367-C** con arena de sílice, cemento Portland y agua corriente hasta consistencia trabajable.

04

Reparación

Rellenar pequeñas zonas, fisuras y puntos de hasta 2–3 cm de profundidad.

Mortero de reparación – proporción de mezcla (en peso)

17 kg	70 kg	13 kg

- **17 kg** — ACRYPATCH 367-C
- **70 kg** — Arena de sílice (0,1–0,3 mm)
- **13 kg** — Cemento Portland

Añadir agua corriente hasta consistencia trabajable.

Condiciones de aplicación

+14 °C – +35 °C

No aplicar el material a temperaturas inferiores a +14 °C ni superiores a +35 °C.

Profundidad de reparación

2–3 cm

Para pequeñas zonas, fisuras y puntos en pavimentos de hormigón o asfalto.

Importante: el rendimiento puede variar según la porosidad de la superficie, la temperatura ambiente y la técnica de aplicación.

Envase

- Bidones de polietileno de 50 kg
- Bidones de acero de 180 kg

Almacenamiento

- Almacenar en bidones cerrados, en almacén cubierto y seco, de +15 °C a +35 °C.
- Vida útil: 12 meses desde la fecha de fabricación en lugar fresco y seco.
- No dejar el producto a la intemperie expuesto al sol.

Seguridad

- No clasificado como peligroso.
- No contiene formaldehído, amianto, mercurio, plomo, cromatos ni sus derivados.
- Para una manipulación segura y la salud y seguridad laboral, consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

NOTA LEGAL

Las indicaciones contenidas en esta ficha técnica se consideran veraces y exactas y tienen por objeto servir de guía para las prácticas constructivas aprobadas. UNICA no otorga, ni autoriza a ningún agente o representante a otorgar, garantía alguna, expresa o implícita, en relación con este material, dado que la mano de obra, las condiciones climáticas, la construcción, los equipos utilizados y demás variables que afectan a los resultados escapan por completo a nuestro control. UNICA garantiza únicamente que el material se ajusta a las especificaciones del producto, y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita exclusivamente al valor de reposición del producto. En ningún caso UNICA será responsable de lesiones, pérdidas o daños, directos o incidentales, especiales o consecuentes, cualquiera que sea su origen, relacionados con el material o con los trabajos realizados. UNICA no será responsable, en modo alguno, de defectos, variaciones o cambios en el estado del soporte sobre el que se instalen sus productos.