IMPRIMACIONES PARA HORMIGÓN · ACRÍLICO PURO

AC 4346

Imprimación de impregnación acrílica pura para hormigón

ASPECTO
Transparente
imprimación penetrante

1,02 g/cm³	28 %	30 min	mín. 2 h	0,150 kg/m²
Peso específico	Sólidos (en peso)	Seco al tacto	Intervalo entre capas	Consumo, 1 capa

Descripción del producto

AC 4346 es una imprimación a base de polímero acrílico puro que penetra rápidamente en los poros capilares de los suelos de hormigón y ofrece una excelente superficie de anclaje para las capas posteriores.

Campos de aplicación

- Impregnación de suelos de hormigón
- Imprimación de adherencia bajo revestimientos acrílicos y decorativos
- Imprimación de hormigón y enlucido antes de revestimientos texturizados

Ventajas

- Listo para usar
- 0 COV
- Pistola, rodillo o brocha
- Secado rápido
- Excelente superficie de anclaje
- Contiene aditivos ignífugos

Posición en el sistema

Revestimiento posterior
Sistema de revestimiento acrílico / decorativo

Imprimación de impregnación — ESTE PRODUCTO
AC 4346 · 0,150 kg/m²

Soporte
Hormigón – limpio y libre de aceite y polvo

Imprimación de hormigón
Imprimación de anclaje penetrante de acrílico puro

Datos técnicos (a +20 °C)

Ligante	**Polímero acrílico puro**
Peso específico (20 °C)	**aprox. 1,02 g/cm³**
Sólidos (en peso)	**28 %**
COV	**0**
Seco al tacto (20 °C)	**30 min**
Intervalo entre capas	**mín. 2 h**
Consumo teórico	**0,150 kg/m² (1 capa)**
Temperatura de aplicación	**+14 °C a +35 °C**
Vida útil en almacén	**12 meses**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedimiento de aplicación

01

Preparación de la superficie

Limpiar el hormigón de aceite, suciedad, residuos, polvo y otros contaminantes.

02

Preparación

Listo para usar – no requiere preparación especial.

03

Aplicación

Aplicar con rodillo, brocha o pistola. Con pistola, repasar a la vez con rodillo para una distribución uniforme.

04

Capa siguiente

Repintar tras un mínimo de 2 h a 20 °C.

Condiciones de aplicación
+14 °C – +35 °C
No aplicar por debajo de +14 °C ni por encima de +35 °C.

Consumo
0,150 kg/m²
Teórico, 1 capa – varía según porosidad y técnica.

Seco al tacto
30 min
Capa siguiente tras mín. 2 h.

Importante: el consumo puede variar según la porosidad de la superficie, la temperatura ambiente y la técnica de aplicación.

Envase

- Latas metálicas de 20 kg
- Bidones de plástico de 60 kg

Almacenamiento

- Almacenar sin abrir en su envase original, en lugares cerrados y secos a +15…+35 °C.
- Vida útil en almacén: 12 meses desde la fabricación.
- Proteger de la luz solar y de las heladas.

Seguridad

- No peligroso; no contiene formaldehído, amianto, mercurio, plomo ni cromato.
- Contiene aditivos ignífugos.
- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

NOTA LEGAL

Las indicaciones contenidas en esta ficha técnica se consideran veraces y exactas y tienen por objeto servir de guía para las prácticas constructivas aprobadas. UNICA no otorga, ni autoriza a ningún agente o representante a otorgar, garantía alguna, expresa o implícita, en relación con este material, dado que la mano de obra, las condiciones climáticas, la construcción, los equipos utilizados y demás variables que afectan a los resultados escapan por completo a nuestro control. UNICA garantiza únicamente que el material se ajusta a las especificaciones del producto, y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita exclusivamente al valor de reposición del producto. En ningún caso UNICA será responsable de lesiones, pérdidas o daños, directos o incidentales, especiales o consecuentes, cualquiera que sea su origen, relacionados con el material o con los trabajos realizados. UNICA no será responsable, en modo alguno, de defectos, variaciones o cambios en el estado del soporte sobre el que se instalen sus productos.