ACRYFLEX-T · SISTEMA PARA PISTAS DE TENIS

Glosscoat 367-TIX

Sellador protector látex 100 % acrílico puro, de secado transparente

ACABADO
Transparente
sellador ultramate

0,93 g/cm³	39 %	30 min	mín. 2 h	0,150–0,200 kg/m²
Densidad (aprox.)	Contenido en sólidos (peso)	Seco al tacto	Intervalo de repintado	Consumo teór.

Descripción del producto

GLOSSCOAT 367-TIX es una capa de acabado / sellador protector acrílico puro, de formulación especial, secado transparente y acabado ultramate, para pistas de tenis **ACRYFLEX-T** y sistemas **PAVERCOAT 43 2K** para carriles bici y caminos peatonales.

Ventajas

- Acabado ultramate
- Hidrófugo
- Producto con 0 COV
- Fácil aplicación
- Perfecta resistencia al rayado
- Tixotrópico
- Listo para usar
- Secado rápido

Posición en el sistema

Acabado — GLOSSCOAT 367-TIX — ESTE PRODUCTO
Capa de color — Gama PRECOAT 367-200
Capas elásticas — Gama UNIRUBBER
Capa de regularización — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
Imprimación — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
Base — Asfalto / hormigón

ACRYFLEX-T

Sistema acrílico amortiguado para pistas de tenis

Superficies de sistema con clasificación ITF

Datos técnicos (a +20 °C)

Color	**Secado transparente**	Intervalo de repintado	**mínimo 2 h**
Densidad (aprox.)	**0,93 g/cm³**	Consumo teórico	**0,150–0,200 kg/m² (1 capa)**
Contenido en sólidos (en peso)	**39 %**	Temperatura de aplicación	**+14 °C a +35 °C**
Seco al tacto	**30 min**	Vida útil en almacén	**12 meses**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedimiento de aplicación

01

Preparación de la superficie

Limpie la superficie de grasa, sales, residuos, polvo y cualquier otro contaminante.

02

Aplicación

Listo para usar, sin procedimiento especial. Aplique con rodillo, brocha o pistola sobre cualquier capa de acabado de pavimento deportivo acrílico.

Condiciones de aplicación

+14 °C – +35 °C

No aplique el material a temperaturas inferiores a +14 °C ni superiores a +35 °C.

Consumo

0,150–0,200 kg/m²

Consumo teórico para 1 capa, según la porosidad de la superficie.

Importante: el rendimiento puede variar según la porosidad de la superficie, la temperatura ambiente y la técnica de aplicación.

Envase

- Bidones de polietileno de 50 kg
- Bidones de acero de 180 kg

Almacenamiento

- Almacenar en envases cerrados, en almacén cubierto y seco, entre +15 °C y +35 °C.
- Vida útil en almacén: 12 meses desde la fecha de fabricación, en lugar fresco y seco.
- No dejar el producto a la intemperie expuesto al sol.

Seguridad

- No clasificado como peligroso.
- No contiene formaldehído, amianto, mercurio, plomo, cromatos ni sus derivados.
- Para una manipulación segura y la seguridad y salud laboral, consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

NOTA LEGAL

Las indicaciones contenidas en esta ficha técnica se consideran veraces y exactas y tienen por objeto servir de guía para las prácticas constructivas aprobadas. UNICA no otorga, ni autoriza a ningún agente o representante a otorgar, garantía alguna, expresa o implícita, en relación con este material, dado que la mano de obra, las condiciones climáticas, la construcción, los equipos utilizados y demás variables que afectan a los resultados escapan por completo a nuestro control. UNICA garantiza únicamente que el material se ajusta a las especificaciones del producto, y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita exclusivamente al valor de reposición del producto. En ningún caso UNICA será responsable de lesiones, pérdidas o daños, directos o incidentales, especiales o consecuentes, cualquiera que sea su origen, relacionados con el material o con los trabajos realizados. UNICA no será responsable, en modo alguno, de defectos, variaciones o cambios en el estado del soporte sobre el que se instalen sus productos.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com