MOQUETA PÉTREA · POLIASPÁRTICO

Lunicfloor SC 200 2K

Ligante poliaspártico resistente a los UV para moquetas pétreas

ASPECTO
Transparente
Ligante resistente a los UV

100 %	20–30 min	4–6 h	7 días	94 : 6
Sólidos	Vida útil de la mezcla	Tiempo de secado	Curado completo	Árido : ligante (en peso)

Descripción del producto

LUNICFLOOR SC 200 2K es un sistema de resina poliaspártica de dos componentes, sin disolventes, especialmente desarrollado y con alta resistencia a los UV. Es el ligante preferido para moquetas pétreas con minerales de cuarzo y áridos pétreos similares.

Campos de aplicación

- Moquetas pétreas con cuarzo y áridos pétreos similares
- Caminos peatonales
- Carriles bici
- Pavimentos exteriores que requieren permeabilidad al agua

Ventajas

- Alta resistencia a los UV
- Sin disolventes – 100 % sólidos
- Ligante preferido para moquetas de cuarzo
- Para suelos exteriores drenantes

Posición en el sistema

Moqueta pétrea
LUNICFLOOR SC 200 2K · 6 partes por 94 partes de árido — ESTE PRODUCTO

Árido
Granulado de cuarzo / piedra 2–4 mm

Soporte
Base sana y preparada

Sistemas de moqueta pétrea

Suelos de cuarzo y árido pétreo · drenantes

Datos técnicos (a +20 °C)

Color – componente A	**Transparente, ligeramente amarillo**
Color – componente B	**Transparente, incoloro**
Densidad A (25 °C)	**1,06 ± 0,01 g/cm³**
Densidad B (25 °C)	**1,17 ± 0,01 g/cm³**
Viscosidad A (25 °C)	**700 ± 100 mPa·s**
Viscosidad B (25 °C)	**1200 ± 200 mPa·s**

Sólidos	**100 %**
Proporción de mezcla (en masa)	**60 A : 40 B**
Viscosidad de la mezcla	**1000 ± 200 mPa·s**
Vida útil de la mezcla	**20–30 min**
Tiempo de secado	**4–6 h**
Curado completo	**7 días**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedimiento de aplicación

01
Mezcla
Pesar el componente B sobre el componente A y mezclar 1–2 min.

02
Árido
Añadir la mezcla al cuarzo o árido de granulometría adecuada y mezclar a baja velocidad 2–3 min hasta homogeneizar.

03
Aplicación
Aplicar con ligera presión con llana plana o rastrillo. Evitar el contacto de diluyentes o disolventes con la mezcla resina–árido.

04
Tiempo de trabajabilidad
La mezcla se calienta – aplicar en 20–25 min. Preparar solo lo que pueda usarse por completo.

Proporción de mezcla (en masa)

60 partes | **40 partes**

- **60 partes** — Componente A
- **40 partes** — Componente B

Moqueta pétrea: 94 partes de granulado de piedra 2–4 mm : 6 partes de LUNICFLOOR SC 200 en peso.

Temperatura ideal
+15 °C – +25 °C
Temperatura ideal de aplicación de LUNICFLOOR SC 200.

Consumo
94 : 6
Granulado de piedra 2–4 mm : ligante, en peso.

Tiempo de trabajabilidad
20–25 min
Tras la mezcla – el sistema de resina se calienta.

Importante: no usar nunca agua ni disolventes alcohólicos como limpiadores sobre material sin curar.

Envase
- Cubos de 20 kg
- Bidones de 200 kg bajo pedido

Almacenamiento
- Almacenar en el envase original sin abrir, en lugar cerrado y seco a +15…+35 °C.
- Vida útil en almacén: 12 meses desde la fabricación.
- Proteger de la luz solar y de las heladas.

Seguridad
- No peligroso; no contiene formaldehído, amianto, mercurio, plomo ni cromatos.
- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

Limpieza
- Limpiar con cuidado las herramientas reutilizables con disolventes adecuados (p. ej. acetato de butilo) antes del curado.
- No usar nunca agua ni disolventes alcohólicos sobre material sin curar.

NOTA LEGAL

Las indicaciones contenidas en esta ficha técnica se consideran veraces y exactas y tienen por objeto servir de guía para las prácticas constructivas aprobadas. UNICA no otorga, ni autoriza a ningún agente o representante a otorgar, garantía alguna, expresa o implícita, en relación con este material, dado que la mano de obra, las condiciones climáticas, la construcción, los equipos utilizados y demás variables que afectan a los resultados escapan por completo a nuestro control. UNICA garantiza únicamente que el material se ajusta a las especificaciones del producto, y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita exclusivamente al valor de reposición del producto. En ningún caso UNICA será responsable de lesiones, pérdidas o daños, directos o incidentales, especiales o consecuentes, cualquiera que sea su origen, relacionados con el material o con los trabajos realizados. UNICA no será responsable, en modo alguno, de defectos, variaciones o cambios en el estado del soporte sobre el que se instalen sus productos.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com