MARCAJE DE LÍNEAS · PAVIMENTOS DEPORTIVOS ACRÍLICOS

Overline 367-F

Pintura de líneas a base de látex acrílico, de alto poder cubriente

COLORES
6 colores estándar

1,65 g/cm³	58 %	30 min	mín. 2 h	0,300 kg/m²
Densidad (aprox.)	Contenido en sólidos (peso)	Seco al tacto	Intervalo de repintado	Consumo teór.

Descripción del producto

OVERLINE 367-F es una pintura de marcaje de líneas de secado rápido, a base de látex 100 % acrílico puro, para pavimentos deportivos acrílicos sobre superficies de hormigón o asfalto. Recomendada para carriles bici y pavimentos deportivos acrílicos multiuso.

Características del producto

- Pintura de líneas de acabado a base de látex 100 % acrílico puro para pavimentos deportivos acrílicos.

Ventajas

- Listo para usar
- Alta resistencia UV
- Secado rápido
- Rentable
- Alto poder cubriente
- Flexibilidad perfecta
- Fácil mezcla en obra

Posición en el sistema

Acabado — OVERLINE 367-F — ESTE PRODUCTO
Capa de color — Gama PRECOAT 367-200
Capas elásticas — Gama UNIRUBBER
Capa de regularización — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
Imprimación — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
Base — Asfalto / hormigón

ACRYFLEX-T

Sistema acrílico amortiguado para pistas de tenis

Superficies de sistema con clasificación ITF

Datos técnicos (a +20 °C)

Color	**6 colores estándar**
Densidad (aprox.)	**1,65 g/cm³**
Contenido en sólidos (en peso)	**58 %**
Seco al tacto	**30 min**
Intervalo de repintado	**mínimo 2 h**
Consumo teórico	**0,300 kg/m² (1 capa)**
Temperatura de aplicación	**+14 °C a +35 °C**
Vida útil en almacén	**12 meses**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedimiento de aplicación

01

Preparación de la superficie

Repare primero defectos, fisuras y depresiones. Limpie todo el pavimento de polvo, suciedad, moho, residuos y material suelto, incl. vegetación. Las reparaciones deben quedar enrasadas y lisas.

02

Mezcla

Mezcle con un mezclador de baja velocidad hasta homogeneizar; añada agua si es necesario.

03

Aplicación

Aplique en 2 capas con rodillo o brocha: 0,300 kg/m² por capa.

Proporción de mezcla (en peso)

5 kg

- **5 kg** — OVERLINE 367-F
- **0,5 kg*** — Agua*

*La cantidad de agua puede variar con la temperatura ambiente. Con calor puede añadirse hasta un 5 % más de agua.

Condiciones de aplicación

+14 °C – +35 °C

No aplique el material a temperaturas inferiores a +14 °C ni superiores a +35 °C.

Consumo

0,300 kg/m²

Por capa, aplicado en 2 capas con rodillo o brocha, según la calidad de la superficie.

Importante: el rendimiento puede variar según la porosidad de la superficie, la temperatura ambiente y la técnica de aplicación.

Gama de colores

Blanco · Amarillo · Rojo · Azul · Verde · Negro

Las muestras de color son orientativas. Se fabrican colores especiales bajo pedido.

Envase

- Latas de acero de 5 kg
- Latas de acero de 2,5 kg

Almacenamiento

- Almacenar en envases cerrados, en almacén cubierto y seco, entre +15 °C y +35 °C.
- Vida útil en almacén: 12 meses desde la fecha de fabricación, en lugar fresco y seco.
- No dejar el producto a la intemperie expuesto al sol.

Seguridad

- No clasificado como peligroso.
- No contiene formaldehído, amianto, mercurio, plomo, cromatos ni sus derivados.
- Contiene aditivos ignífugos.
- Para una manipulación segura y la seguridad y salud laboral, consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

NOTA LEGAL

Las indicaciones contenidas en esta ficha técnica se consideran veraces y exactas y tienen por objeto servir de guía para las prácticas constructivas aprobadas. UNICA no otorga, ni autoriza a ningún agente o representante a otorgar, garantía alguna, expresa o implícita, en relación con este material, dado que la mano de obra, las condiciones climáticas, la construcción, los equipos utilizados y demás variables que afectan a los resultados escapan por completo a nuestro control. UNICA garantiza únicamente que el material se ajusta a las especificaciones del producto, y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita exclusivamente al valor de reposición del producto. En ningún caso UNICA será responsable de lesiones, pérdidas o daños, directos o incidentales, especiales o consecuentes, cualquiera que sea su origen, relacionados con el material o con los trabajos realizados. UNICA no será responsable, en modo alguno, de defectos, variaciones o cambios en el estado del soporte sobre el que se instalen sus productos.