ACRYFLEX-T · SISTEMA PARA PISTAS DE TENIS

Precoat
367-200 WOS Neutral

Capa de acabado neutra concentrada a base de látex acrílico puro

COLOR
Neutro
Marrón claro · entintable

1,22 g/cm³	48 %	1–1½ h	mín. 3 h	0,300 kg/m²
Densidad (aprox.)	Contenido en sólidos (peso)	Seco al tacto	Intervalo de repintado	Consumo (concentrado)

Descripción del producto

PRECOAT 367-200 WOS NEUTRAL es una capa de acabado de color concentrada y entintable, que se aplica sobre la capa de regularización o las capas elásticas del sistema para pistas de tenis **ACRYFLEX-T**.

Características del producto

- Capa de acabado concentrada a base de látex 100 % acrílico puro para sistemas de pavimento de pistas de tenis.
- Base neutra: se entinta en obra con pastas pigmentarias Unica.

Ventajas

- Color neutro: entintable con los colorantes deseados
- Menores costes de stock
- Fácil mezcla en obra
- Rentable

Posición en el sistema

Acabado
Líneas OVERLINE 367-F · sellador GLOSSCOAT

Capa de color — ESTE PRODUCTO
PRECOAT 367-200 WOS NEUTRAL

Capas elásticas
Gama UNIRUBBER

Capa de regularización
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Imprimación
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Base
Asfalto / hormigón

ACRYFLEX-T
Sistema acrílico amortiguado para pistas de tenis

Superficies de sistema con clasificación ITF

Datos técnicos (a +20 °C)

Color	**Marrón claro (neutro)**
Densidad (aprox.)	**1,22 g/cm³**
Contenido en sólidos (en peso)	**48 %**
Seco al tacto	**1–1½ h**
Intervalo de repintado	**mínimo 3 h**
Consumo teórico	**0,300 kg/m² (concentrado, 1 capa)**
Temperatura de aplicación	**+14 °C a +35 °C**
Vida útil en almacén	**12 meses**

Procedimiento de aplicación

01

Preparación de la superficie

Limpie la superficie de grasa, sales, residuos, polvo y cualquier otro contaminante.

02

Capa base

Aplique **PRECOAT 367-200 WOS NEUTRAL** sobre **ACRYLIC RESURFACER 367-30** / LW o **UNIRUBBER 367-40** / LIGHT.

03

Mezcla

Añada arena de sílice o cuarzo de granulometría adecuada, la pasta pigmentaria deseada y agua corriente. Mezcle con un mezclador de baja velocidad hasta homogeneizar.

04

Aplicación

Extienda con rastra de goma en 2 capas: 0,450 kg/m² por capa.

Proporción de mezcla (en peso)



- **75 kg** — PRECOAT 367-200 WOS NEUTRAL
- **45 kg** — Arena de sílice / cuarzo (0,1–0,3 mm)
- **12 kg*** — Agua*
- **5 kg** — Pasta pigmentaria**

*La cantidad de agua puede variar con la temperatura ambiente. Con calor puede añadirse hasta un 5 % más de agua. **Véanse los colores de pasta pigmentaria más abajo.

Condiciones de aplicación

+14 °C – +35 °C

No aplique el material a temperaturas inferiores a +14 °C ni superiores a +35 °C.

Consumo

0,450 kg/m²

Por capa de mezcla. Aprox. 0,800–1 kg/m² en 2 capas, según la calidad de la superficie.

Importante: el rendimiento puede variar según la porosidad de la superficie, la temperatura ambiente y la técnica de aplicación.

Colores de pasta pigmentaria

Rojo Unica	Rojo Terracota	Azul Bósforo	Azul Cielo	Verde Hierba
Verde Musgo	Gris Piedra	Beige	Verde Bosque	Violeta Unica
Azul Profundo	Magenta	Azul Unica	Azul Claro	Azul Océano

Entintar con pastas pigmentarias Unica. Las muestras de color son orientativas; consulte la carta de colores Unica. Colores especiales bajo pedido.

Envase

- Bidones de polietileno de 75 kg
- Bidones de acero de 200 kg

Almacenamiento

- Almacenar en envases cerrados, en almacén cubierto y seco, entre +15 °C y +35 °C.
- Vida útil en almacén: 12 meses desde la fecha de fabricación, en lugar fresco y seco.
- No dejar el producto a la intemperie expuesto al sol.

Seguridad

- No clasificado como peligroso.
- No contiene formaldehído, amianto, mercurio, plomo, cromatos ni sus derivados.
- Contiene aditivos ignífugos.
- Para una manipulación segura y la seguridad y salud laboral, consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

NOTA LEGAL

Las indicaciones contenidas en esta ficha técnica se consideran veraces y exactas y tienen por objeto servir de guía para las prácticas constructivas aprobadas. UNICA no otorga, ni autoriza a ningún agente o representante a otorgar, garantía alguna, expresa o implícita, en relación con este material, dado que la mano de obra, las condiciones climáticas, la construcción, los equipos utilizados y demás variables que afectan a los resultados escapan por completo a nuestro control. UNICA garantiza únicamente que el material se ajusta a las especificaciones del producto, y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita exclusivamente al valor de reposición del producto. En ningún caso UNICA será responsable de lesiones, pérdidas o daños, directos o incidentales, especiales o consecuentes, cualquiera que sea su origen, relacionados con el material o con los trabajos realizados. UNICA no será responsable, en modo alguno, de defectos, variaciones o cambios en el estado del soporte sobre el que se instalen sus productos.