ACRYFLEX-T · SISTEMA PARA PISTAS DE TENIS

# Precoat Flex 367-200 WOS

Capa de acabado flexible concentrada a base de látex acrílico

**COLORES**
**15 colores estándar**

| 1,14 g/cm³ | 54 % | 1–1½ h | mín. 3 h | 0,300 kg/m² |
|---|---|---|---|---|
| Densidad (aprox.) | Contenido en sólidos (peso) | Seco al tacto | Intervalo de repintado | Consumo (concentrado) |

## Descripción del producto

**PRECOAT FLEX 367-200 WOS** es una capa de acabado de color flexible y concentrada, que se aplica sobre la capa de regularización o las capas elásticas del sistema para pistas de tenis **ACRYFLEX-T**.

## Características del producto

- Capa de acabado concentrada a base de látex 100 % acrílico puro para sistemas de pavimento de pistas de tenis.
- Altas prestaciones: no se agrieta sobre bases de SBR.

## Ventajas

- 15 colores diferentes
- Sin fisuras sobre base de SBR
- Menores costes de stock
- Fácil mezcla en obra
- Rentable

## Posición en el sistema

**Acabado**
Líneas OVERLINE 367-F · sellador GLOSSCOAT

**Capa de color** — ESTE PRODUCTO
PRECOAT FLEX 367-200 WOS

**Capas elásticas**
Gama UNIRUBBER

**Capa de regularización**
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

**Imprimación**
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

**Base**
Asfalto / hormigón

### ACRYFLEX-T

Sistema acrílico amortiguado para pistas de tenis

Superficies de sistema con clasificación ITF

## Datos técnicos (a +20 °C)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Color | **15 colores estándar** | Intervalo de repintado | **mínimo 3 h** |
| Densidad (aprox.) | **1,14 g/cm³** | Consumo teórico | **0,300 kg/m² (concentrado, 1 capa)** |
| Contenido en sólidos (en peso) | **54 %** | Temperatura de aplicación | **+15 °C a +35 °C** |
| Seco al tacto | **1–1½ h** | Vida útil en almacén | **12 meses** |

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## Procedimiento de aplicación

**01**

**Preparación de la superficie**

Limpie la superficie de grasa, sales, residuos, polvo y cualquier otro contaminante.

**02**

**Capa base**

Aplique **PRECOAT FLEX 367-200 WOS** sobre **ACRYLIC RESURFACER 367-30** / LW o **UNIRUBBER 367-40** / LIGHT.

**03**

**Mezcla**

Añada arena de sílice o cuarzo de granulometría adecuada y agua corriente. Mezcle con un mezclador de baja velocidad hasta homogeneizar.

**04**

**Aplicación**

Extienda con rastra de goma en 2 capas: 0,450 kg/m² por capa.

## Proporción de mezcla (en peso)

75 kg | 45 kg



- **75 kg** PRECOAT FLEX 367-200 WOS
- **45 kg** Arena de sílice / cuarzo (0,1–0,3 mm)
- **12 kg*** Agua*

*La cantidad de agua puede variar con la temperatura ambiente. Con calor puede añadirse hasta un 5 % más de agua.

**Condiciones de aplicación**

**+15 °C – +35 °C**

No aplique el material a temperaturas inferiores a +15 °C ni superiores a +35 °C.

**Consumo**

**0,450 kg/m²**

Por capa de mezcla. Aprox. 0,800–1 kg/m² en 2 capas, según la calidad de la superficie.

**Importante:** el rendimiento puede variar según la porosidad de la superficie, la temperatura ambiente y la técnica de aplicación.

## Gama de colores

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rojo Unica | Rojo Terracota | Azul Bósforo | Azul Cielo | Verde Hierba |
| Verde Musgo | Gris Piedra | Beige | Verde Bosque | Violeta Unica |
| Azul Profundo | Magenta | Azul Unica | Azul Claro | Azul Océano |



Las muestras de color son orientativas; consulte la carta de colores Unica. Se fabrican colores especiales bajo pedido.

## Envase

- Bidones de polietileno de 75 kg
- Bidones de acero de 200 kg

## Almacenamiento

- Almacenar en envases cerrados, en almacén cubierto y seco, entre +15 °C y +35 °C.
- Vida útil en almacén: 12 meses desde la fecha de fabricación, en lugar fresco y seco.
- No dejar el producto a la intemperie expuesto al sol.
- Proteger de las heladas.

## Seguridad

- No clasificado como peligroso.
- No contiene formaldehído, amianto, mercurio, plomo, cromatos ni sus derivados.
- Contiene aditivos ignífugos.
- Para una manipulación segura y la seguridad y salud laboral, consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

**NOTA LEGAL**

Las indicaciones contenidas en esta ficha técnica se consideran veraces y exactas y tienen por objeto servir de guía para las prácticas constructivas aprobadas. UNICA no otorga, ni autoriza a ningún agente o representante a otorgar, garantía alguna, expresa o implícita, en relación con este material, dado que la mano de obra, las condiciones climáticas, la construcción, los equipos utilizados y demás variables que afectan a los resultados escapan por completo a nuestro control. UNICA garantiza únicamente que el material se ajusta a las especificaciones del producto, y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita exclusivamente al valor de reposición del producto. En ningún caso UNICA será responsable de lesiones, pérdidas o daños, directos o incidentales, especiales o consecuentes, cualquiera que sea su origen, relacionados con el material o con los trabajos realizados. UNICA no será responsable, en modo alguno, de defectos, variaciones o cambios en el estado del soporte sobre el que se instalen sus productos.