SUELOS DECORATIVOS · PUD AL AGUA

PUD WB Basecoat Matt 2K

Capa intermedia PUD coloreada mate al agua

COLOR
Colores RAL
capa base de color mate

1,25 g/cm³	54,5 %	45 min	5 h	0,120–0,150 kg/m²
Peso específico (mezcla)	Sólidos (en peso)	Seco al tacto	Tiempo de espera entre capas	Teórico, por capa

Descripción del producto

PUD WB BASECOAT MATT 2K es un revestimiento intermedio de dos componentes a base de PUD, diluible en agua, coloreado y mate. Se utiliza como capa base de color antes de un sellador transparente.

Uso del producto

- Hormigón, microhormigón y hormigón impreso
- Paramentos verticales
- Suelos de PVC, parquet y linóleo – aplicación directa

Ventajas

- Secado rápido
- Bajo COV
- Alta resistencia a los UV y a la abrasión
- Alta adherencia
- Aspecto mate
- No tóxico, inodoro
- Rodillo, brocha o airless

Posición en el sistema

Acabado transparente
PUD500/600 WB CLEARCOAT MATT/SEMI MATT 2K

Capa base de color — ESTE PRODUCTO
PUD WB BASECOAT MATT 2K · 0,100–0,150 kg/m²

Imprimación (hormigón nuevo)
MICRO PRIMER WB 2K

Soporte
Hormigón · microhormigón · PVC · parquet

Sistema de suelos PUD al agua

Capa base de color + acabado transparente · bajo COV

UNICA recomienda PUD500/600 WB CLEARCOAT MATT/SEMI MATT 2K sobre PUD WB BASECOAT MATT 2K.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Datos técnicos (a +20 °C)

Color	**Colores RAL**	Tiempo de espera entre capas	**5 h**
Peso específico (mezcla)	**1,25 g/cm³**	Temperatura de aplicación	**+10 °C a +35 °C**
Sólidos (en peso)	**54,5 %**	Apertura al tráfico	**12 °C / 24 h · 23 °C / 18 h · 30 °C / 12 h**
Viscosidad (Brookfield)	**760 cP**	Curado total	**7 días**
Seco al tacto	**45 min**	Proporción de mezcla (en peso)	**90 A : 10 B**
Consumo teórico	**0,120–0,150 kg/m² (1 capa) · 30 µm de espesor seco**	Vida útil en almacén	**8 meses**

Procedimiento de aplicación

01

Preparación de la superficie

Libre de polvo, suciedad y aceite. Lijar e imprimar superficies revestidas de más de 48 h. En superficies nuevas aplicar primero **MICRO PRIMER WB 2K**. PVC, parquet y linóleo pueden revestirse directamente.

02

Mezcla

Mezclar A y B por separado, añadir B a A con mezclador de alta velocidad, añadir un 20 % de agua y mezclar 3 min. Trasvasar a un recipiente limpio, mezclar 1 min y dejar reposar unos minutos.

03

Aplicación

Aplicar con rodillo o airless. Trabajar húmedo sobre húmedo para evitar marcas, pasar el rodillo en el sentido corto o repasar de inmediato con una segunda persona.

04

Capa de acabado

Repintar a las 5 h. Acabar con **PUD500/600 WB CLEARCOAT MATT/SEMI MATT 2K**.

Proporción de mezcla (en peso)

90 partes

90 partes
Componente A – PUD coloreado

10 partes
Componente B – endurecedor

Añadir un 20 % de agua a la mezcla A + B.

Condiciones de aplicación
+10 °C – +35 °C
Por encima de +35 °C, añadir un poco de agua a la mezcla.

Apertura al tráfico
18 h a 23 °C
24 h a 12 °C · 12 h a 30 °C.
Curado total a los 7 días.

Consumo
0,100–0,150 kg/m²
Varía según la lisura de la superficie, el clima y la técnica del aplicador.

Importante: el consumo puede variar según la lisura de la superficie, las condiciones climáticas y la técnica del aplicador.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Envase

- Kits de 5 kg y 20 kg

Almacenamiento

- Almacenar bien cerrado en lugar seco a +15…+35 °C.
- Vida útil en almacén: 8 meses desde la fabricación.

Seguridad

- No clasificado como peligroso.
- No contiene mercurio, amianto, formaldehído ni plomo.
- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Limpieza

- Mantenimiento: detergente de pH neutro – 100 ml de limpiador en 10 l de agua, fregona suave y aclarado con agua limpia.

NOTA LEGAL

Las explicaciones contenidas en esta ficha técnica se basan en evaluaciones y resultados de ensayos realizados conforme a las normas aplicables y tienen por objeto orientar a los aplicadores. Dado que la mano de obra, las condiciones climáticas, la construcción, los equipos utilizados y demás variables que pueden afectar a los resultados escapan por completo a nuestro control, UNICA no otorga garantía alguna, expresa o implícita, en relación con este material. UNICA garantiza únicamente que el material se ajusta a las especificaciones del producto, y su única responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita al valor de reposición del producto en caso de defectos de fabricación. En ningún caso UNICA será responsable de lesiones, pérdidas o daños, directos o incidentales, especiales o consecuentes, derivados del material o de su aplicación. UNICA no será responsable, en modo alguno, de defectos, alteraciones o cambios en las condiciones del soporte sobre el que se apliquen sus productos.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com