SUELOS DECORATIVOS · PUD AL AGUA

PUD WB Clearcoat Semi Matt 2K

Acabado transparente PUD semimate antibacteriano al agua

ASPECTO
Transparente
incoloro · semimate

1,15 g/cm³	56 %	50–60 s	45 min	0,080–0,100 kg/m²
Peso específico	Sólidos (en peso)	Viscosidad (copa Ford 4)	Seco al tacto	Teórico, por capa

Descripción del producto

PUD WB CLEARCOAT SEMI MATT 2K es un acabado a base de PUD, de dos componentes, diluible en agua, antibacteriano, transparente y semimate para suelos y paredes.

Usos del producto

- Suelos revestidos de epoxi o poliuretano
- Hormigón, microhormigón y hormigón impreso
- Paramentos verticales
- Suelos de PVC y parquet

Ventajas

- Secado rápido
- Bajo COV
- Alta resistencia a los UV y a la abrasión
- Alta adherencia
- Antibacteriano
- No tóxico, inodoro
- Rodillo, brocha o airless

Posición en el sistema

Acabado transparente — PUD WB CLEARCOAT SEMI MATT 2K · semimate — ESTE PRODUCTO

Capa base de color (opcional) — PUD WB BASECOAT MATT 2K

Imprimación (superficies nuevas) — MICRO PRIMER WB 2K

Soporte — Suelo epoxi / PU · hormigón · PVC · parquet

Sistema de suelos PUD al agua

Acabado transparente antibacteriano · bajo COV

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Datos técnicos (a +20 °C)

Color	**Transparente, incoloro**	Tiempo de espera entre capas	**5 h**
Peso específico	**1,15 g/cm³**	Temperatura de aplicación	**+10 °C a +35 °C**
Sólidos (en peso)	**56 %**	Apertura al tráfico	**12 °C / 24 h · 23 °C / 18 h · 30 °C / 12 h**
Viscosidad (copa Ford 4)	**50–60 s**	Curado total	**7 días**
Seco al tacto	**45 min**	Proporción de mezcla (en peso)	**4,5 kg A + 0,5 kg B**
Consumo teórico	**0,080–0,100 kg/m² (1 capa) · 30 µm de espesor seco**	Vida útil en almacén	**8 meses**

Procedimiento de aplicación

01

Preparación de la superficie

Libre de polvo, suciedad y aceite. Lijar e imprimar superficies revestidas de más de 48 h. En superficies nuevas aplicar primero **MICRO PRIMER WB 2K**.

02

Mezcla

Mezclar A y B por separado, añadir B a A con mezclador de baja velocidad, añadir un 20 % de agua y mezclar 3 min. Trasvasar a un recipiente limpio, mezclar 1 min y dejar reposar unos minutos.

03

Aplicación

Aplicar con rodillo o airless. Trabajar húmedo sobre húmedo para evitar marcas, pasar el rodillo en el sentido corto o repasar de inmediato con una segunda persona.

04

Repintado

Esperar 5 h entre capas. Apertura al tráfico tras 12–24 h según la temperatura.

Proporción de mezcla (en peso)



4,5 kg
Componente A – resina PUD

0,5 kg
Componente B – endurecedor

Añadir un 20 % de agua a la mezcla A + B. Mezclar con mezclador de baja velocidad.

Condiciones de aplicación
+10 °C – +35 °C
Por encima de +35 °C, añadir un poco de agua a la mezcla.

Apertura al tráfico
18 h a 23 °C
24 h a 12 °C · 12 h a 30 °C. Curado total a los 7 días.

Consumo
0,100–0,150 kg/m²
Varía según la lisura de la superficie, el clima y la técnica del aplicador.

Importante: el consumo puede variar según la lisura de la superficie, las condiciones climáticas y la técnica del aplicador.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Envase

- Juegos de 5 kg

Almacenamiento

- Almacenar en envases cerrados en lugar seco a +15…+35 °C.
- Vida útil en almacén: 8 meses desde la fabricación.

Seguridad

- No clasificado como peligroso.
- No contiene mercurio, amianto, formaldehído ni plomo.
- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Limpieza

- Mantenimiento: detergente de pH neutro – 100 ml de limpiador en 10 l de agua, fregona suave y aclarado con agua limpia.

NOTA LEGAL

Las explicaciones contenidas en esta ficha técnica se basan en evaluaciones y resultados de ensayos realizados conforme a las normas aplicables y tienen por objeto orientar a los aplicadores. Dado que la mano de obra, las condiciones climáticas, la construcción, los equipos utilizados y demás variables que pueden afectar a los resultados escapan por completo a nuestro control, UNICA no otorga garantía alguna, expresa o implícita, en relación con este material. UNICA garantiza únicamente que el material se ajusta a las especificaciones del producto, y su única responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita al valor de reposición del producto en caso de defectos de fabricación. En ningún caso UNICA será responsable de lesiones, pérdidas o daños, directos o incidentales, especiales o consecuentes, derivados del material o de su aplicación. UNICA no será responsable, en modo alguno, de defectos, alteraciones o cambios en las condiciones del soporte sobre el que se apliquen sus productos.