L'UNICFLOOR · IMPRIMACIONES EPOXI

Unepox Primer SFR

Imprimación epoxi de impregnación para hormigón, bicomponente, al disolvente

ASPECTO
Transparente
sin cargas

1,03 g/cm³	26 %	8 h	7 días	7–8 m²/kg
Densidad	Sólidos (en volumen)	Vida útil de la mezcla	Curado total	Rendimiento

Descripción del producto

UNEPOX PRIMER SFR es una imprimación epoxi de impregnación para hormigón, bicomponente y al disolvente. Rellena los capilares de la superficie, mejora la impermeabilidad a líquidos, refuerza la superficie y crea una base de altísima adherencia para las capas siguientes.

Características principales

- Impregnación de superficies de hormigón
- Refuerza la superficie del hormigón
- Mejora la impermeabilidad a líquidos

Ventajas

- Adherencia perfecta al hormigón
- Cura hasta +5 °C
- Listo para usar – sin diluir
- Repintable con alquídicos, CR, epoxi y PU

Posición en el sistema

Sistema de revestimiento
Alquídico · CR · epoxi · PU

Imprimación de impregnación — ESTE PRODUCTO
UNEPOX PRIMER SFR · 7–8 m²/kg

Soporte
Hormigón

L'unicfloor sistemas epoxi

Imprimación de impregnación para hormigón

Datos técnicos (a +20 °C)

Color	**Transparente**	Curado total	**7 días**
Densidad (20 °C)	**aprox. 1,03 g/cm³**	Rendimiento	**7–8 m²/kg**
Sólidos (en volumen)	**aprox. 26 %**	Vida útil de la mezcla	**8 h**
Seco al tacto	**6–8 h**	Proporción de mezcla (en peso)	**50 : 50**
Intervalo de repintado	**mín. 24 h – máx. 48 h**	Vida útil en almacén	**mín. 24 meses**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedimiento de aplicación

01

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia y sana. Elimine suciedad, lechada, grasa, agentes de curado y materias extrañas por abrasión mecánica; tras el grabado ácido, retire el agua ácida y el polvo con chorro de agua o aspiración.

02

Mezcla

Mezcle base y endurecedor 50 : 50 en peso. Listo para usar, sin disolvente.

03

Aplicación

Aplique con brocha o rodillo: una capa en superficies lisas; en superficies porosas pueden ser necesarias dos.

Proporción de mezcla (en peso)

50 partes | **50 partes**

- **50 partes** — Base
- **50 partes** — Endurecedor

Se suministra en 3 kg A + 3 kg B o 15 kg A + 15 kg B.

Número de capas
1–2 capas
Una en superficies lisas, dos en porosas.

Rendimiento
7–8 m²/kg
Depende de la permeabilidad y porosidad de la superficie.

Vida útil de la mezcla
8 h
A 20 °C.

Importante: el producto está listo para aplicar; no añada ningún disolvente.

Envase

- 3 kg A + 3 kg B en envases
- 15 kg A + 15 kg B en latas

Almacenamiento

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Vida útil: al menos 24 meses.

Seguridad

- Consulte las Fichas de Datos de Seguridad para el uso seguro y la eliminación de residuos.

Limpieza

- Disolvente de limpieza: Diluyente UP-002.

NOTA LEGAL

Las indicaciones contenidas en esta ficha técnica se consideran veraces y exactas y tienen por objeto servir de guía para las prácticas constructivas aprobadas. UNICA no otorga, ni autoriza a ningún agente o representante a otorgar, garantía alguna, expresa o implícita, en relación con este material, dado que la mano de obra, las condiciones climáticas, la construcción, los equipos utilizados y demás variables que afectan a los resultados escapan por completo a nuestro control. UNICA garantiza únicamente que el material se ajusta a las especificaciones del producto, y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita exclusivamente al valor de reposición del producto. En ningún caso UNICA será responsable de lesiones, pérdidas o daños, directos o incidentales, especiales o consecuentes, cualquiera que sea su origen, relacionados con el material o con los trabajos realizados. UNICA no será responsable, en modo alguno, de defectos, variaciones o cambios en el estado del soporte sobre el que se instalen sus productos.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com