L'UNICFLOOR · IMPRIMACIONES EPOXI AL AGUA

Unepox Primer WB 2K

Imprimación epoxi al agua bicomponente para hormigón húmedo

COLOR
Ámbar lechoso
imprimación pigmentada

1,0 g/cm³	34 %	12 h	2,2 MPa	7–8 m²/kg
Densidad	Sólidos (en volumen)	Seco al tacto	Resistencia de adherencia	Rendimiento, 1 capa

Descripción del producto

UNEPOX PRIMER WB 2K es una imprimación epoxi al agua, bicomponente, para hormigón bajo revestimientos de suelo Unepox. Penetra en el soporte, mejora la adherencia y reduce burbujas y poros en hormigón poroso o bajo acabados de alto espesor; puede aplicarse sobre soportes húmedos.

Usos del producto

- Imprimación sobre hormigón / mampostería húmedos que requieren imprimación pigmentada de alto espesor
- Bajo revestimientos de suelo Unepox
- Sellador
- Con métodos de preparación húmeda de superficie

Ventajas

- Al agua
- Excelente adherencia
- Secado rápido
- Sin disolventes
- Aplicable sobre hormigón húmedo
- Reduce burbujas y poros

Posición en el sistema

Revestimiento de suelos
Revestimientos de suelo Unepox

Imprimación — ESTE PRODUCTO
UNEPOX PRIMER WB 2K · 1 capa

Soporte
Hormigón, mín. 30 días · admite humedad

L'unicfloor sistemas epoxi

Imprimación al agua para hormigón húmedo

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Datos técnicos (a +20 °C)

Color	**Ámbar lechoso**
Densidad (20 °C)	**1,0 g/cm³**
Sólidos (en volumen)	**34 %**
Seco al tacto	**12 h**
Intervalo de repintado	**mín. 24 h – máx. 48 h**
Curado total	**7 días**

Resistencia de adherencia	**2,2 MPa**
Rendimiento (1 capa)	**7–8 m²/kg**
Proporción de mezcla	**3 : 1 (75 : 25)**
Tránsito peatonal ligero / normal / intenso	**16 h / 24 h / 72 h**
Vida útil en almacén	**12 meses**

Procedimiento de aplicación

01

Preparación de la superficie

Hormigón nuevo ≥ 30 días a > 20 °C. Elimine desencofrantes, agentes de curado, sales y endurecedores mediante granallado o escarificado; desengrase el hormigón viejo con detergente fuerte.

02

Mezcla

Vierta el endurecedor removido en el envase de resina y mezcle 2–3 min con mezclador eléctrico o neumático de pala metálica.

03

Aplicación

Vierta inmediatamente sobre el suelo y extienda con rastra de goma lisa, haciendo penetrar la imprimación en la superficie porosa.

04

Capa de acabado

Aplique el acabado tras 6 h a 22 °C, cuando no deje huella. Si aparecen poros, vuelva a imprimar el hormigón muy poroso.

Proporción de mezcla



75
Parte A

25
Parte B

Mezcle el kit completo: 75 partes A : 25 partes B.

Curado
16–72 h
Mín. 16 h por encima de 21 °C, 72 h a 16–21 °C.

Rendimiento
7–8 m²/kg
Una capa; depende de la permeabilidad y porosidad de la superficie.

Resistencia de adherencia
2,2 MPa
Sobre hormigón correctamente preparado.

Importante: no aplicar directamente sobre madera dura, contrachapado, aglomerado, parquet, vinilo con respaldo de espuma, metal, fibra de vidrio ni plástico.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Aspectos a tener en cuenta

- El calor acelera el curado y acorta el tiempo de trabajo; el frío lo ralentiza.
- Mantenga una buena ventilación y evite respirar los vapores.
- No trabaje con más de una unidad a la vez.

Envase

- Unidades de 20 kg de partes A y B en envases metálicos

Almacenamiento

- Almacenar cerrado, en interior seco, a +10…+35 °C.
- Vida útil: 12 meses desde la fabricación.

Seguridad

- Use guantes y mascarilla.
- Consulte la Ficha de Datos de Seguridad para la manipulación segura y la seguridad y salud laboral.

Limpieza

- Limpie las herramientas con agua inmediatamente después de la aplicación.
- No deje que el epoxi cure sobre baldosas.

NOTA LEGAL

Las indicaciones contenidas en esta ficha técnica se consideran veraces y exactas y tienen por objeto servir de guía para las prácticas constructivas aprobadas. UNICA no otorga, ni autoriza a ningún agente o representante a otorgar, garantía alguna, expresa o implícita, en relación con este material, dado que la mano de obra, las condiciones climáticas, la construcción, los equipos utilizados y demás variables que afectan a los resultados escapan por completo a nuestro control. UNICA garantiza únicamente que el material se ajusta a las especificaciones del producto, y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita exclusivamente al valor de reposición del producto. En ningún caso UNICA será responsable de lesiones, pérdidas o daños, directos o incidentales, especiales o consecuentes, cualquiera que sea su origen, relacionados con el material o con los trabajos realizados. UNICA no será responsable, en modo alguno, de defectos, variaciones o cambios en el estado del soporte sobre el que se instalen sus productos.