ACRYFLEX-T · SISTEMA PARA PISTAS DE TENIS

Unirubber Plus 367-40

Revestimiento elástico amortiguador a base de látex acrílico

COLOR
Negro

0,96 g/cm³	58 %	1–1½ h	mín. 3 h	0,450 kg/m²
Densidad (aprox.)	Contenido en sólidos (peso)	Seco al tacto	Intervalo de repintado	Consumo por capa

Descripción del producto

UNIRUBBER PLUS 367-40 es una capa intermedia elástica amortiguadora que se aplica sobre la capa de regularización del sistema para pistas de tenis **ACRYFLEX-T** para lograr una amortiguación de mayor espesor.

Características del producto

- Revestimiento elástico a base de látex 100 % acrílico, cargado con gránulos de caucho, para sistemas de pistas de tenis.
- Aplicar **UNIRUBBER 367-40** sobre **UNIRUBBER PLUS 367-40** para una superficie más lisa y homogénea.

Ventajas

- Mayor espesor
- Alta elasticidad
- Elasticidad perfecta
- Listo para usar
- Fácil aplicación
- Fácil mezcla en obra
- Económico

Posición en el sistema

Acabado
Líneas OVERLINE 367-F · sellador GLOSSCOAT

Capa de color
Gama PRECOAT 367-200

Capas elásticas — ESTE PRODUCTO
UNIRUBBER PLUS 367-40

Capa de regularización
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Imprimación
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Base
Asfalto / hormigón

ACRYFLEX-T

Sistema acrílico amortiguado para pistas de tenis

Superficies de sistema con clasificación ITF

Datos técnicos (a +20 °C)

Color	**Negro**
Densidad (aprox.)	**0,96 g/cm³**
Contenido en sólidos (en peso)	**58 %**
Seco al tacto	**1–1½ h**
Intervalo de repintado	**mínimo 3 h**
Consumo teórico	**0,450 kg/m² (por capa)**
Temperatura de aplicación	**de +14 °C a +35 °C**
Vida útil en almacén	**12 meses**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedimiento de aplicación

01

Preparación de la superficie

Limpiar la superficie de grasa, sales, restos, polvo y cualquier otro contaminante.

02

Capa base

Aplicar tras **ACRYLIC RESURFACER 367-30**. Terminar con **UNIRUBBER 367-40** para una superficie más lisa.

03

Mezcla

Añadir agua a **UNIRUBBER PLUS 367-40** y mezclar con batidora de bajas revoluciones hasta homogeneizar.

04

Aplicación

Extender con rasqueta de goma a 0,450 kg/m² por capa, de 2 a 5 capas según necesidad.

Proporción de mezcla (en peso)



- **50 kg** — UNIRUBBER PLUS 367-40
- **5 kg*** — Agua*

*La cantidad de agua puede variar según la temperatura ambiente. Con calor puede añadirse hasta un 5 % más de agua.

Condiciones de aplicación

+14 °C – +35 °C

No aplicar el material a temperaturas inferiores a +14 °C ni superiores a +35 °C.

Consumo

0,450 kg/m²

Rendimiento teórico por capa, según la permeabilidad y porosidad de la superficie.

Importante: el rendimiento puede variar según la porosidad de la superficie, la temperatura ambiente y la técnica de aplicación.

Envase

- Bidones de polietileno de 50 kg
- Bidones de acero de 180 kg

Almacenamiento

- Almacenar en bidones cerrados, en almacén cubierto y seco, de +15 °C a +35 °C.
- Vida útil: 12 meses desde la fecha de fabricación en lugar fresco y seco.
- No dejar el producto a la intemperie expuesto al sol.

Seguridad

- No clasificado como peligroso.
- No contiene formaldehído, amianto, mercurio, plomo, cromatos ni sus derivados.
- Contiene aditivos ignífugos.
- Para una manipulación segura y la salud y seguridad laboral, consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

NOTA LEGAL

Las indicaciones contenidas en esta ficha técnica se consideran veraces y exactas y tienen por objeto servir de guía para las prácticas constructivas aprobadas. UNICA no otorga, ni autoriza a ningún agente o representante a otorgar, garantía alguna, expresa o implícita, en relación con este material, dado que la mano de obra, las condiciones climáticas, la construcción, los equipos utilizados y demás variables que afectan a los resultados escapan por completo a nuestro control. UNICA garantiza únicamente que el material se ajusta a las especificaciones del producto, y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita exclusivamente al valor de reposición del producto. En ningún caso UNICA será responsable de lesiones, pérdidas o daños, directos o incidentales, especiales o consecuentes, cualquiera que sea su origen, relacionados con el material o con los trabajos realizados. UNICA no será responsable, en modo alguno, de defectos, variaciones o cambios en el estado del soporte sobre el que se instalen sus productos.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com