REVESTIMIENTOS MULTIUSO · ACRÍLICO MODIFICADO CON PU

Vactop RLP/S

Acabado mate multiuso monocomponente para hormigón / metal

COLOR
Colores RAL
acabado mate

1,24 g/cm³	62 %	20 min	2–3 h	0,200–0,300 kg/m²
Densidad de la mezcla (20 °C)	Sólidos (en peso)	Seco en superficie (20 °C)	Secado total (20 °C)	Consumo, 2 capas

Descripción del producto

VACTOP-RLP/S es un acabado mate multiuso monocomponente, con disolvente, a base de resina acrílica modificada con poliuretano. Puede aplicarse sobre hormigón, poliéster, vidrio, metal y madera.

Campos de aplicación

- Bordillos, encintados, muros de hormigón y de poliéster moldeado
- Talleres y estaciones de servicio de vehículos
- Protección de todo tipo de estructuras de acero
- Señalización vial en autopistas

Ventajas

- Fácil de aplicar
- Secado rápido
- Alta resistencia a los UV
- Alta adherencia gracias al silano

Posición en el sistema

Acabado mate — ESTE PRODUCTO
VACTOP-RLP/S · 2 capas

Soporte
Hormigón · poliéster · vidrio · metal · madera

Protección multiuso
Un solo producto para hormigón, metal, poliéster y madera

Datos técnicos (a +20 °C)

Color	**Colores RAL**
Densidad de la mezcla (20 °C)	**1,24 g/cm³**
Sólidos (en peso)	**62 %**
Temperatura de aplicación	**mín. +10 °C**
Seco en superficie (20 °C)	**20 min**

Secado total (20 °C)	**2–3 h**
Consumo	**0,200–0,300 kg/m² (2 capas)**
Diluyente	**UP-004**
Vida útil en almacén	**12 meses**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Resistencia

Ácidos diluidos | Álcalis diluidos y concentrados | Detergentes de limpieza | Desinfectantes | Aceites vegetales, minerales y animales | Agua dulce y de mar

Procedimiento de aplicación

01

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca y sana.

02

Dilución

Se suministra listo para aplicar. Si es necesario, diluir con el diluyente especial UP-004.

03

Aplicación

Aplicar con brocha, airless o preferiblemente rodillo de pelo corto, en dos capas.

Temperatura de aplicación
mín. +10 °C
No aplicar por debajo de +10 °C.

Consumo
0,200–0,300 kg/m²
Teórico, para dos capas.

Secado
20 min
Seco en superficie a 20 °C; secado total a las 2–3 h.

Importante: aplicar solo en zonas bien ventiladas y evitar el contacto del producto con alimentos y bebidas.

Envase

- Cubos metálicos de 20 kg

Almacenamiento

- Almacenar sin abrir en su envase original cerrado, en lugar fresco y seco, protegido de las heladas.
- Vida útil en almacén: 12 meses a +10…+35 °C.

Seguridad

- Usar ropa de trabajo, gafas, mascarilla y guantes.
- En caso de contacto, lavar con abundante agua y jabón; en caso de ingestión, acudir al médico.
- No emplear a trabajadores alérgicos a productos químicos.
- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Limpieza

- Limpiar las herramientas con Diluyente UP-004 antes de que el material se seque.

NOTA LEGAL

Las explicaciones contenidas en esta ficha técnica se basan en evaluaciones y resultados de ensayos realizados conforme a las normas aplicables y tienen por objeto orientar a los aplicadores. Dado que la mano de obra, las condiciones climáticas, la construcción, los equipos utilizados y demás variables que pueden afectar a los resultados escapan por completo a nuestro control, UNICA no otorga garantía alguna, expresa o implícita, en relación con este material. UNICA garantiza únicamente que el material se ajusta a las especificaciones del producto, y su única responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita al valor de reposición del producto en caso de defectos de fabricación. En ningún caso UNICA será responsable de lesiones, pérdidas o daños, directos o incidentales, especiales o consecuentes, derivados del material o de su aplicación. UNICA no será responsable, en modo alguno, de defectos, alteraciones o cambios en las condiciones del soporte sobre el que se apliquen sus productos.