REVESTIMIENTOS DE FACHADA · TEXTURIZADOS

# Walltex Textured

Revestimiento acrílico texturizado para exteriores con arena de sílice

COLOR
**Colores RAL**
acabado texturizado mate

| 1,69 g/cm³ | 64 % | 4 h | 8 h | 0,850 kg/m² |
|---|---|---|---|---|
| Peso específico (20 °C) | Sólidos (en volumen) | Secado superficial (20 °C) | Secado total (20 °C) | Consumo teórico |

## Descripción del producto

**WALLTEX** es un revestimiento exterior para paredes de alta calidad, a base de ligante de copolímero acrílico, con aspecto decorativo mate y arena de sílice.

## Campos de aplicación

- Construcción y edificación
- Superficies enlucidas lisas y texturizadas
- Fachadas de hormigón visto, ladrillo prensado y hormigón celular
- Exteriores de edificios residenciales e industriales

## Ventajas

- Fácil de aplicar
- Buena adherencia, secado rápido
- Colores que no se decoloran
- Hidrófugo, repelente al agua

## Posición en el sistema

**Revestimiento texturizado** — ESTE PRODUCTO
WALLTEX · rodillo o rodillo de dibujo

**Imprimación**
Imprimación de impregnación acrílica pura AC 4346

**Soporte**
Enlucido · hormigón · ladrillo · hormigón celular

## Sistema de fachada exterior

Protección decorativa texturizada de fachadas

## Datos técnicos (a +20 °C)

| | |
|---|---|
| Color | **Colores RAL** |
| Peso específico (20 °C) | **1,69 g/cm³** |
| Sólidos (en volumen) | **64 %** |
| Temperatura de aplicación | **+10 °C a +35 °C** |
| Secado superficial (20 °C) | **4 h** |
| Secado total (20 °C) | **8 h** |
| Intervalo entre capas (20 °C) | **mín. 3 h** |
| Consumo | **0,850 kg/m² teórico · 0,450 kg/m² liso** |
| Dilución | **10 % de agua (1.ª capa) · 5 % (capa final)** |
| Vida útil en almacén | **12 meses** |

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## Procedimiento de aplicación

**01**

**Preparación de la superficie**

Hormigón / enlucido de cemento nuevo C25 o dosificación mín. 350, curado ≥ 21 días. Eliminar suciedad y polvo mediante raspado y cepillado; raspar capas viejas, encaladas o con ampollas y limpiar con agua. Reparar fisuras con masilla acrílica o mortero de cemento.

**02**

**Imprimación**

Saturar la superficie con la imprimación de impregnación acrílica pura **AC 4346**.

**03**

**Aplicación**

Primera capa con 10 % de agua corriente, capa final con solo 5 %. Aplicar con rodillo o rodillo de dibujo.

**04**

**Repintado**

Dejar al menos 3 h entre capas a 20 °C.

**Consumo**
**0,850 kg/m²**
Teórico; 0,450 kg/m² en aplicaciones lisas.

**Aplicación**
**+10 °C – +35 °C**
Temperatura de aplicación.

**Intervalo entre capas**
**mín. 3 h**
A 20 °C.

**Importante:** reparar fisuras, zonas dañadas y desniveles antes de imprimar y revestir.

### Envase

- Cubos de plástico sellados de 25 kg

### Almacenamiento

- Almacenar sin abrir en el envase original sellado, en lugar fresco y seco.
- Proteger de las heladas.
- Vida útil: 12 meses a +15…+25 °C.

### Seguridad

- Usar ropa de trabajo, gafas, mascarilla y guantes.
- En caso de contacto, lavar con abundante agua y jabón, nunca con disolventes.
- Mantener alejados alimentos y bebidas; no emplear operarios alérgicos a productos químicos.
- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

### Limpieza

- Limpiar las herramientas con agua corriente antes de que el material seque.
- Material seco: solo limpieza mecánica (raspado, lijado).

**NOTA LEGAL**

Las explicaciones contenidas en esta ficha técnica se basan en evaluaciones y resultados de ensayos realizados conforme a las normas aplicables y tienen por objeto orientar a los aplicadores. Dado que la mano de obra, las condiciones climáticas, la construcción, los equipos utilizados y demás variables que pueden afectar a los resultados escapan por completo a nuestro control, UNICA no otorga garantía alguna, expresa o implícita, en relación con este material. UNICA garantiza únicamente que el material se ajusta a las especificaciones del producto, y su única responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita al valor de reposición del producto en caso de defectos de fabricación. En ningún caso UNICA será responsable de lesiones, pérdidas o daños, directos o incidentales, especiales o consecuentes, derivados del material o de su aplicación. UNICA no será responsable, en modo alguno, de defectos, alteraciones o cambios en las condiciones del soporte sobre el que se apliquen sus productos.