L'UNICFLOOR · EPOXI AL AGUA

Aquasilk 100 AS Basecoat 2K

Capa base epoxi antideslizante coloreada al agua

COLOR
Colores RAL
mate · antideslizante

1,20 g/cm³	73 %	2–4 h	2 h	3–4 m²/kg
Densidad (20 °C)	Sólidos (en volumen)	Seco al tacto	Vida útil de la mezcla	Rendimiento

Descripción del producto

AQUASILK 100 AS BASECOAT 2K es una capa base epoxi antideslizante coloreada, al agua y de dos componentes. Mejora la resistencia al deslizamiento en bordes de piscina y superficies húmedas y resbaladizas, crea suelos antideslizantes muy estéticos y, gracias a su resistencia UV, conserva sus colores durante mucho tiempo.

Campos de aplicación

- Bordes de piscina
- Superficies húmedas y resbaladizas
- Suelos antideslizantes coloreados estéticos

Ventajas

- Antideslizante
- Resistente a los UV – colores duraderos
- Buena adherencia a hormigón, piedra, madera, metal y parquet
- Repintable con barnices PUD y acrílicos al agua
- Buena resistencia al rayado y química
- Aspecto mate
- Al agua – conforme a COV
- Económico, de fácil aplicación

Posición en el sistema

Acabado transparente (opcional)
Barniz PUD / acrílico al agua

Capa base antideslizante — ESTE PRODUCTO
AQUASILK 100 AS BASECOAT 2K · 3–4 m²/kg

Soporte
Hormigón · piedra · madera · metal · parquet

L'unicfloor epoxi al agua

Superficies antideslizantes coloreadas · bordes de piscina

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Datos técnicos (a +20 °C)

Color	**Colores RAL**	Vida útil de la mezcla	**2 h**
Densidad (20 °C)	**1,20 g/cm³**	Curado	**hasta +5 °C**
Sólidos (en volumen)	**73 %**	Rendimiento	**3–4 m²/kg**
Seco al tacto	**2–4 h**	Proporción de mezcla (en peso)	**80 : 20**
Intervalo de repintado	**mín. 24 h – máx. 48 h**	Vida útil en almacén	**12 meses**
Curado total	**7 días**		

Procedimiento de aplicación

01

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio y sano. Eliminar suciedad, lechada, grasa, agentes de curado y materias extrañas por abrasión mecánica; tras el grabado ácido, eliminar el agua ácida y el polvo con chorro de agua o aspiración.

02

Mezcla

Mezclar base y endurecedor 80 : 20 en peso y añadir un 10 % de agua. Mezclar bien antes y durante el uso.

03

Aplicación

Aplicar con brocha o rodillo.

04

Repintado

Repintar tras mín. 24 h y máx. 48 h con barnices PUD o acrílicos al agua. Curado total a los 7 días.

Proporción de mezcla (en peso)



- **80 partes** — Base (coloreada)
- **20 partes** — Endurecedor

Añadir un 10 % de agua tras mezclar los componentes.

Condiciones de aplicación
por encima de +5 °C
Temperatura del soporte al menos 3 °C por encima del punto de rocío.

Vida útil de la mezcla
2 h
A 20 °C.

Rendimiento
3–4 m²/kg
Teórico – depende de la permeabilidad y porosidad del soporte.

Importante: evitar respirar los vapores y el contacto con piel u ojos; en caso de contacto, lavar abundantemente con agua.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Envase

- 4 kg base + 1 kg endurecedor
- 16 kg base + 4 kg endurecedor
- En envases metálicos

Almacenamiento

- Almacenar cerrado, bajo techo y en lugar seco, a +10…+35 °C.
- Vida útil: 12 meses desde la fabricación.

Seguridad

- Usar guantes y mascarilla.
- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad para la manipulación segura y la seguridad y salud laboral.

Limpieza

- Limpiar todo el equipo de aplicación con agua corriente.

NOTA LEGAL

Las indicaciones contenidas en esta ficha técnica se consideran veraces y exactas y tienen por objeto servir de guía para las prácticas constructivas aprobadas. UNICA no otorga, ni autoriza a ningún agente o representante a otorgar, garantía alguna, expresa o implícita, en relación con este material, dado que la mano de obra, las condiciones climáticas, la construcción, los equipos utilizados y demás variables que afectan a los resultados escapan por completo a nuestro control. UNICA garantiza únicamente que el material se ajusta a las especificaciones del producto, y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita exclusivamente al valor de reposición del producto. En ningún caso UNICA será responsable de lesiones, pérdidas o daños, directos o incidentales, especiales o consecuentes, cualquiera que sea su origen, relacionados con el material o con los trabajos realizados. UNICA no será responsable, en modo alguno, de defectos, variaciones o cambios en el estado del soporte sobre el que se instalen sus productos.