REVÊTEMENTS MURAUX · ACRYLIQUE

Acrocoat Tie Coat

Primaire et couche d'accrochage acrylique intérieur / extérieur

COULEUR
Teintes RAL
primaire / couche d'accrochage

1,68 g/cm³	68 %	2 h	8 h	8–9 m²/l
Masse vol. du mélange (20 °C)	Extrait sec (en poids)	Sec en surface (20 °C)	Séchage complet (20 °C)	Rendement, 1 couche

Description du produit

ACROCOAT est un primaire et une couche d'accrochage intérieur / extérieur à base de polymère acrylique pour murs en enduit, plâtre et béton. Il s'applique avant **WALLCOAT 363** ou **UNICOAT SILICON 616** pour un pouvoir couvrant optimal.

Domaines d'application

- Supports en enduit, plâtre et béton
- Murs intérieurs et extérieurs
- Primaire avant **WALLCOAT 363** et **UNICOAT SILICON 616**

Avantages

- Application facile
- Bonne adhérence au support
- Séchage rapide
- Améliore le pouvoir couvrant de la finition

Position dans le système

Finition murale
WALLCOAT 363 · UNICOAT SILICON 616

Primaire / couche d'accrochage — CE PRODUIT
ACROCOAT · 8–9 m²/l

Support
Enduit · plâtre · béton (C25, ≥ 21 jours)

Système de revêtement mural

Primaire pour peintures murales Unica intérieures et extérieures

Données techniques (à +20 °C)

Couleur	**Teintes RAL**
Masse vol. du mélange (20 °C)	**1,68 g/cm³**
Extrait sec	**43 % en volume · 68 % en poids**
Temp. support & ambiante	**+10 °C à +35 °C**
Séchage en surface (20 °C)	**2 h**

Séchage complet (20 °C)	**8 h**
Dilution	**20 % d'eau du robinet**
Rendement	**8–9 m²/l par couche**
Délai entre couches (20 °C)	**min. 1 h**
Durée de conservation	**12 mois**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Mode d'application

01

Préparation du support

Béton / enduit neuf : C25 ou dosage min. 350, mûri ≥ 21 jours. Éliminer salissures et poussières ; gratter les couches anciennes, chaulées ou cloquées et essuyer à l'eau.

02

Réparations

Réparer fissures, zones endommagées et différences de niveau avec un enduit acrylique ou un mortier à base de ciment.

03

Application

Diluer avec 20 % d'eau du robinet et appliquer. Attendre au moins 1 h entre couches à 20 °C.

04

Finition

Appliquer **WALLCOAT 363** ou **UNICOAT SILICON 616** sur **ACROCOAT**.

Conditions d'application
+10 °C – +35 °C
Température du support et ambiante.

Rendement
8–9 m²/l
Théorique, une couche.

Dilution
20 %
Eau du robinet.

Important : pour un pouvoir couvrant optimal sur les murs, toujours appliquer ACROCOAT avant WALLCOAT 363 ou UNICOAT SILICON 616.

Conditionnement

- Bidons plastiques de 20 kg

Stockage

- Stocker dans l'emballage d'origine fermé et non ouvert, au frais et au sec, à l'abri du gel.
- Durée de conservation : 12 mois à +15…+25 °C.

Sécurité

- Porter vêtements de travail, lunettes, masque et gants pendant l'application.
- En cas de contact, laver abondamment à l'eau et au savon – pas avec des solvants ; en cas d'ingestion, consulter un médecin.
- Tenir aliments et boissons à l'écart de la zone d'application ; ne pas employer de personnel allergique aux produits chimiques.
- Voir la fiche de données de sécurité.

Nettoyage

- Nettoyer les outils à l'eau du robinet avant séchage du produit.
- Produit sec : élimination mécanique uniquement (grattage, ponçage).

MENTION LÉGALE

Les indications fournies dans la présente fiche technique reposent sur des évaluations et résultats d'essais réalisés conformément aux normes applicables et ont pour objet de guider les applicateurs. La qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables susceptibles d'influer sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle, UNICA ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et sa seule responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la valeur de remplacement du produit en cas de défaut de fabrication. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, résultant du matériau ou de son application. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, altérations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont appliqués.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com