ACRYFLEX-T · SYSTÈME POUR COURTS DE TENNIS

Acrylic Primer 367-28

Primaire 100 % latex acrylique pur pour supports en asphalte

1,06 g/cm³	28 %	30 min	min. 2 h	0,150 kg/m²
Densité (env.)	Extrait sec (poids)	Sec au toucher	Délai de recouvrement	Conso. théorique

Description du produit

ACRYLIC PRIMER 367-28 est un primaire d'accrochage qui assure la liaison entre le support en asphalte et la couche de resurfaçage du système de courts de tennis **ACRYFLEX-T**.

Caractéristiques du produit

- Primaire 100 % latex acrylique pur pour supports en asphalte.
- S'applique sur asphalte nu avant **ACRYLIC RESURFACER 367-30**, **PRECOAT 367-200**, **PRECOAT 367-43** ou **PAVERCOAT 43 2K**.

Avantages

- Prêt à l'emploi
- Produit 0 COV
- Application facile
- Applicable au pistolet
- Séchage rapide

Position dans le système

Finition
Lignes OVERLINE 367-F · vernis GLOSSCOAT

Couche de couleur
Gamme PRECOAT 367-200

Couches amortissantes
Gamme UNIRUBBER

Couche de ragréage
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Primaire
ACRYLIC PRIMER 367-28 — CE PRODUIT

Support
Asphalte / béton

ACRYFLEX-T

Système acrylique amorti pour courts de tennis

Surfaces de système classées ITF

Données techniques (à +20 °C)

Masse volumique (env.)	1,06 g/cm³	Consommation théorique	0,150 kg/m² (1 couche)
Extrait sec (en poids)	28 %	Température d'application	+14 °C à +35 °C
Sec au toucher	30 min	Durée de conservation	12 mois
Délai de recouvrement	minimum 2 h		

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Mode d'application

01

Préparation du support

Débarrasser la surface des graisses, sels, débris, poussières et de toute autre salissure.

02

Application

Prêt à l'emploi – aucune préparation particulière. Appliquer au rouleau, à la brosse ou au pistolet sur asphalte nu.

03

Couches suivantes

Poursuivre avec **ACRYLIC RESURFACER 367-30**, **PRECOAT 367-200**, **PRECOAT 367-43** ou **PAVERCOAT 43 2K**.

Conditions d'application

+14 °C – +35 °C

Ne pas appliquer à des températures inférieures à +14 °C ou supérieures à +35 °C.

Consommation

0,150 kg/m²

Consommation théorique pour 1 couche, selon la perméabilité et la porosité du support.

Important : le rendement peut varier selon la porosité du support, la température ambiante et la technique d'application.

Conditionnement

- Fûts polyéthylène de 50 kg
- Fûts acier de 180 kg

Stockage

- Stocker en fûts fermés, dans un entrepôt couvert et sec, entre +15 °C et +35 °C.
- Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de production, au frais et au sec.
- Ne pas laisser le produit à l'extérieur exposé au soleil.

Sécurité

- Non classé dangereux.
- Ne contient ni formaldéhyde, ni amiante, ni mercure, ni plomb, ni chromate, ni leurs dérivés.
- Contient des additifs ignifuges.
- Pour une manipulation sûre et l'hygiène et la sécurité au travail, consulter la Fiche de données de sécurité (FDS).

MENTION LÉGALE

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com