SOLS DÉCORATIFS · PU / ACRYLIQUE SOLVANTÉ

Acrylic PU Hybrid Matt Clear Coat 2K

Vernis de finition mat hybride acrylique-polyuréthane solvanté

ASPECT
Transparent
mat · env. 8 UB à 60°

1,00 g/cm³	48,5 %	45–60 min	env. 8 UB	0,130 l/m²
Masse volumique du mélange (20 °C)	Extrait sec (en poids)	DPU (20 °C)	Brillance à 60°	Consommation par couche

Description du produit

ACRYLIC PU HYBRID MATT CLEAR COAT 2K est une finition transparente mate bicomposant à base de résine polyuréthane aliphatique / acrylique. Elle forme un film protecteur hygiénique et résistant aux UV sur sols en béton, microbéton, bois et céramique.

Domaines d'application

- Finition pour sols en béton, microbéton, bois et céramique
- Finition décorative
- Finition sur surfaces immergées

Avantages

- Système de protection mat
- Résistant aux UV – PU / acrylique aliphatique
- Durable sur surfaces immergées
- Haute résistance à la déchirure
- Résiste aux détergents, alcalis et acides faibles
- Excellente résistance à l'humidité
- Airless, rouleau ou brosse
- Crée des surfaces hygiéniques

Position dans le système

Finition incolore mate — CE PRODUIT
ACRYLIC PU HYBRID MATT CLEAR COAT 2K · 0,130 l/m²

Couche décorative
Microciment / microbéton

Support
Béton · bois · céramique

Finitions de sols décoratifs

Protection incolore mate pour sols minéraux, bois et céramique

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Données techniques (à +20 °C)

Composant A	**Résine hybride acrylique (aliphatique)**	Adhérence par traction	**3,2 MPa**
Composant B	**Isocyanate aliphatique**	Viscosité	**322 cP**
Couleur	**Transparent**	Température d'application	**+10 °C à +30 °C**
Extrait sec (en poids)	**48,5 %**	Sec au toucher (20 °C)	**6 h**
DPU (20 °C)	**45–60 min**	Sec à cœur (20 °C)	**24 h**
Masse volumique du mélange (21,00)	**1,00 g/cm³**	Durcissement complet	**7 jours**
Brillance (60°)	**env. 8 UB**	Durée de conservation	**12 mois**

Mode d'application

01 — Préparation du support
Le support doit être sain, sec, plan, propre, exempt de poussière et de contaminants. Poncer les surfaces revêtues depuis plus de 72 h ; faire un test d'adhérence sur surfaces PU. Support ≥ 3 °C au-dessus du point de rosée.

02 — Mélange
Verser le composant A dans le composant B, mélanger 3 min, puis remélanger 1–2 min.

03 — Application
Rouleau / brosse : ne pas diluer. Airless : diluer avec 10 % d'**UP-005**. Appliquer entre +15 et +25 °C ; travailler plus vite quand la température augmente.

04 — Protection
Protéger le revêtement frais de tout contact avec l'eau pendant 8–10 h.

Rapport de mélange (en volume)



- **2,4 L** — Composant A – résine hybride acrylique
- **0,6 L** — Composant B – isocyanate aliphatique

2,4 L de composant A + 0,6 L de composant B (4 : 1 en volume).

Conditions d'application
+10 °C – +30 °C
Température idéale +15…+25 °C ; support au moins 3 °C au-dessus du point de rosée.

DPU
45–60 min
Temps de gel à +20 °C – plus court à température élevée.

Consommation
0,130 l/m²
Par couche – selon le support et la méthode d'application.

Important : la consommation varie selon le support et la méthode d'application. Protéger le revêtement frais de l'eau pendant 8–10 heures.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Stockage

- Stocker entre +15 et +35 °C.
- Le produit stocké sous +5 °C doit être réchauffé avant emploi.
- Durée de conservation : 12 mois.

Sécurité

- Non classé dangereux.
- Le port d'équipements de protection individuelle est recommandé.

MENTION LÉGALE

Les indications fournies dans la présente fiche technique reposent sur des évaluations et résultats d'essais réalisés conformément aux normes applicables et ont pour objet de guider les applicateurs. La qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables susceptibles d'influer sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle, UNICA ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et sa seule responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la valeur de remplacement du produit en cas de défaut de fabrication. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, résultant du matériau ou de son application. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, altérations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont appliqués.