ACRYFLEX-T · SYSTÈME POUR COURTS DE TENNIS

Acrylic Resurfacer 367-30

Resurfaçage concentré à base de latex acrylique pur

COULEUR
Noir

1,12 g/cm³	36 %	1–1½ h	min. 3 h	0,450 kg/m²
Densité (env.)	Extrait sec (poids)	Sec au toucher	Délai de recouvrement	Conso. théorique

Description du produit

ACRYLIC RESURFACER 367-30 est une couche de resurfaçage à base de latex 100 % acrylique, mélangée sur chantier avec du sable siliceux et de l'eau. Elle s'applique avant les couches **PRECOAT**, **PAVERCOAT 43** et **UNIRUBBER** du système de courts de tennis **ACRYFLEX-T**.

Caractéristiques du produit

- Comble les vides et masque le relief des granulats des supports en béton ou en asphalte.
- Lisse le support et améliore le rendement des couches **PRECOAT** ou **UNIRUBBER** suivantes.
- Liant latex 100 % acrylique – mélangé sur chantier avec du sable siliceux et de l'eau.

Avantages

- Élastique et de faible densité
- Mélange facile sur chantier
- Économique
- Application facile

Position dans le système

Finition
Lignes OVERLINE 367-F · vernis GLOSSCOAT

Couche de couleur
Gamme PRECOAT 367-200

Couches amortissantes
Gamme UNIRUBBER

Couche de ragréage
ACRYLIC RESURFACER 367-30 — CE PRODUIT

Primaire
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Support
Asphalte / béton

ACRYFLEX-T

Système acrylique amorti pour courts de tennis

Surfaces de système classées ITF

Données techniques (à +20 °C)

Couleur	**Noir**	Délai de recouvrement	**minimum 3 h**
Masse volumique (env.)	**1,12 g/cm³**	Consommation théorique	**0,450 kg/m² (1 couche, sans sable)**
Extrait sec (en poids)	**36 %**	Température d'application	**+14 °C à +35 °C**
Sec au toucher	**1–1½ h**	Durée de conservation	**12 mois**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Mode d'application

01

Préparation du support

Débarrasser la surface des graisses, sels, débris, poussières et de toute autre salissure.

02

Primairisation

Appliquer **ACRYLIC RESURFACER 367-30** après **ACRYLIC PRIMER 367-28** ou **AQ PRIMER 2K**.

03

Mélange

Ajouter du sable siliceux ou du quartz de granulométrie adaptée et de l'eau du robinet. Mélanger au malaxeur lent jusqu'à homogénéité.

04

Application

Étaler à la raclette caoutchouc à raison de 0,450 kg/m² théoriques par couche.

Rapport de mélange (en poids)



- **60 kg** — ACRYLIC RESURFACER 367-30
- **40 kg** — Sable siliceux / quartz (0,1–0,3 mm)
- **10 kg*** — Eau*

*La quantité d'eau peut varier selon la température ambiante. Par temps chaud, ajouter jusqu'à 5 % d'eau en plus.

Conditions d'application

+14 °C – +35 °C

Ne pas appliquer à des températures inférieures à +14 °C ou supérieures à +35 °C.

Consommation

0,450 kg/m²

Rendement théorique par couche, selon la perméabilité et la porosité du support.

Important : le rendement peut varier selon la porosité du support, la température ambiante et la technique d'application.

Conditionnement

- Fûts polyéthylène de 60 kg
- Fûts acier de 180 kg

Stockage

- Stocker en fûts fermés, dans un entrepôt couvert et sec, entre +15 °C et +35 °C.
- Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de production, au frais et au sec.
- Ne pas laisser le produit à l'extérieur exposé au soleil.

Sécurité

- Non classé dangereux.
- Ne contient ni formaldéhyde, ni amiante, ni mercure, ni plomb, ni chromate, ni leurs dérivés.
- Contient des additifs ignifuges.
- Pour une manipulation sûre et l'hygiène et la sécurité au travail, consulter la Fiche de données de sécurité (FDS).

MENTION LÉGALE

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com