ACRYFLEX-T · SYSTÈME POUR COURTS DE TENNIS

Acrylic Resurfacer 367-43

Resurfaçage prêt à l'emploi à base d'acrylique pur

COULEUR
Noir

1,55 g/cm³	68 %	20 min	2 h	0,600 kg/m²
Densité (env.)	Extrait sec (poids)	Sec au toucher	Délai entre couches	Conso. théorique

Description du produit

ACRYLIC RESURFACER 367-43 est un produit de rebouchage et de resurfaçage 100 % acrylique pur, contenant déjà une charge siliceuse sélectionnée. Il comble les vides des supports en béton ou en asphalte, masque le relief des granulats et lisse la surface.

Caractéristiques du produit

- Produit de rebouchage / resurfaçage 100 % acrylique pur, contenant du sable siliceux.
- Comble les vides des supports en béton ou en asphalte et masque le relief des granulats.
- Lisse les supports en béton ou en asphalte.

Avantages

- Dur et très résistant à l'usure
- Forte adhérence
- Produit prêt à l'emploi
- Séchage rapide
- Mélange facile sur le terrain
- Économique
- Application facile

Position dans le système

Finition
Lignes OVERLINE 367-F · vernis GLOSSCOAT

Couche de couleur
Gamme PRECOAT 367-200

Couches amortissantes
Gamme UNIRUBBER

Couche de ragréage
ACRYLIC RESURFACER 367-43 — CE PRODUIT

Primaire
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Support
Asphalte / béton

ACRYFLEX-T

Système acrylique amorti pour courts de tennis

Surfaces de système classées ITF

Données techniques (à +20 °C)

Couleur	**Noir**	Délai entre couches	**2 heures**
Densité (env.)	**1,55 g/cm³**	Consommation théorique	**0,600 kg/m² (1 couche)**
Extrait sec (en poids)	**68 %**	Température d'application	**+14 °C à +35 °C**
Sec au toucher	**20 minutes**	Durée de conservation	**12 mois**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Mode d'application

01

Préparation du support

Débarrasser la surface des huiles, salissures, résidus de mortier, poussières et autres contaminants.

02

Mélange

Contient une charge siliceuse sélectionnée. Si nécessaire, ajouter jusqu'à 5 % d'eau du robinet* et mélanger au malaxeur lent jusqu'à homogénéité.

03

Application

Appliquer à la raclette caoutchouc à raison de 0,600 kg/m² théoriques par couche.

Conditions d'application

+14 °C – +35 °C

Ne pas appliquer à des températures inférieures à +14 °C ou supérieures à +35 °C.

Consommation

0,600 kg/m²

Consommation théorique par couche, selon la perméabilité et la porosité du support.

Important : la consommation peut varier selon la rugosité du support, la température ambiante et la technique d'application. Valeurs déterminées en laboratoire sur béton / enrobé de roulement aux rapports de mélange recommandés. *Par temps chaud, ajouter jusqu'à 5 % d'eau en plus.

Conditionnement

- Seaux plastique de 20 kg
- Fûts plastique de 60 kg

Stockage

- Stocker dans l'emballage d'origine non ouvert, en local fermé et sec, entre +15 °C et +35 °C.
- Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, au frais et au sec.
- Ne pas exposer au soleil à l'extérieur.
- Protéger du gel par temps froid.

Sécurité

- Non classé dangereux.
- Ne contient ni formaldéhyde, ni amiante, ni mercure, ni plomb, ni chromate, ni leurs dérivés.
- Contient des additifs ignifuges.
- Pour une manipulation sûre et l'hygiène et la sécurité au travail, consulter la Fiche de données de sécurité (FDS).

MENTION LÉGALE

Les indications fournies dans la présente fiche technique reposent sur des évaluations et résultats d'essais réalisés conformément aux normes applicables et ont pour objet de guider les applicateurs. La qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables susceptibles d'influer sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle, UNICA ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et sa seule responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la valeur de remplacement du produit en cas de défaut de fabrication. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, résultant du matériau ou de son application. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, altérations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont appliqués.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com