ACRYFLEX-T · SYSTÈME POUR COURTS DE TENNIS

# Acrylic Resurfacer LW 367-30

Resurfaçage allégé à base de latex acrylique

**COULEUR**
**Noir**

| 0,78 g/cm³ | 36 % | 1–1½ h | min. 3 h | 0,250–0,300 kg/m² |
|---|---|---|---|---|
| Densité (env.) | Extrait sec (poids) | Sec au toucher | Délai de recouvrement | Conso. théorique |

## Description du produit

**ACRYLIC RESURFACER LW 367-30** est une couche de resurfaçage allégée à base de latex 100 % acrylique, mélangée sur chantier avec du sable siliceux et de l'eau. Elle s'applique avant les couches **PRECOAT 367-200**, **PRECOAT 367-43**, **PAVERCOAT 43 2K** et **UNIRUBBER** des systèmes **ACRYFLEX-T** pour courts de tennis et pistes cyclables.

## Caractéristiques du produit

- Grâce à ses microsphères élastiques spécifiques, il offre une faible densité et une grande résilience.
- Comble les vides et masque le relief des granulats des supports en béton ou en asphalte.
- Lisse le support et améliore le rendement des couches **PRECOAT 367-200**, **PRECOAT 367-43**, **PAVERCOAT 43 2K** ou **UNIRUBBER** suivantes.

## Avantages

- Élastique et de densité extrêmement faible
- Très grande résilience
- Faible consommation
- Mélange facile sur chantier
- Économique
- Application facile

## Position dans le système

**Finition**
Lignes OVERLINE 367-F · vernis GLOSSCOAT

**Couche de couleur**
Gamme PRECOAT 367-200

**Couches amortissantes**
Gamme UNIRUBBER

**Couche de ragréage** — CE PRODUIT
ACRYLIC RESURFACER LW 367-30

**Primaire**
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

**Support**
Asphalte / béton

### ACRYFLEX-T

Système acrylique amorti pour courts de tennis

Surfaces de système classées ITF

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## Données techniques (à +20 °C)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couleur | **Noir** | Délai de recouvrement | **minimum 3 h** |
| Masse volumique (env.) | **0,78 g/cm³** | Consommation théorique | **0,250–0,300 kg/m² (1 couche, sans sable)** |
| Extrait sec (en poids) | **36 %** | Température d'application | **+14 °C à +35 °C** |
| Sec au toucher | **1–1½ h** | Durée de conservation | **12 mois** |

## Mode d'application

**01**

### Préparation du support

Débarrasser la surface des graisses, sels, débris, poussières et de toute autre salissure.

**02**

### Primairisation

Appliquer **ACRYLIC RESURFACER LW 367-30** après **ACRYLIC PRIMER 367-28** ou **AQ PRIMER 2K**.

**03**

### Mélange

Ajouter du sable siliceux ou du quartz de granulométrie adaptée et de l'eau du robinet. Mélanger au malaxeur lent jusqu'à homogénéité.

**04**

### Application

Étaler à la raclette caoutchouc à raison de 0,250–0,300 kg/m² théoriques par couche.

## Rapport de mélange (en poids)




- **60 kg** — ACRYLIC RESURFACER LW 367-30
- **40 kg** — Sable siliceux / quartz (0,1–0,3 mm)
- **10 kg*** — Eau*

*La quantité d'eau peut varier selon la température ambiante. Par temps chaud, ajouter jusqu'à 5 % d'eau en plus.

**Conditions d'application**

**+14 °C – +35 °C**

Ne pas appliquer à des températures inférieures à +14 °C ou supérieures à +35 °C.

**Consommation**

**0,250–0,300 kg/m²**

Rendement théorique par couche, selon la perméabilité et la porosité du support.

**Important :** le rendement peut varier selon la porosité du support, la température ambiante et la technique d'application.

unica | Boytem

**BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## Conditionnement

- Fûts polyéthylène de 50 kg
- Fûts acier de 180 kg

## Stockage

- Stocker en fûts fermés, dans un entrepôt couvert et sec, entre +15 °C et +35 °C.
- Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de production, au frais et au sec.
- Ne pas laisser le produit à l'extérieur exposé au soleil.

## Sécurité

- Non classé dangereux.
- Ne contient ni formaldéhyde, ni amiante, ni mercure, ni plomb, ni chromate, ni leurs dérivés.
- Contient des additifs ignifuges.
- Pour une manipulation sûre et l'hygiène et la sécurité au travail, consulter la Fiche de données de sécurité (FDS).

### MENTION LÉGALE

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.