SYSTÈMES DE RÉPARATION · ACRYLIQUE PUR

Acrypatch 043

Émulsion de latex acrylique pur pour mortiers de réparation béton et asphalte

ASPECT
Transparent
film clair et dur

39 ± 1 %	1,03 g/cm³	< 400 mPa·s	8–9	2–3 cm
Extrait sec (EN ISO 3251)	Densité (20 °C)	Viscosité (25 °C)	pH (25 °C)	Épaisseur de réparation

Description du produit

ACRYPATCH 043 est une émulsion à base de latex acrylique pur, 100 % compatible avec le ciment. Il augmente la résistance chimique et mécanique des réparations béton / asphalte et des produits à base de ciment.

Domaines d'emploi

- Réparation de petites zones locales, fissures et points endommagés jusqu'à 2–3 cm de profondeur
- Mortiers de réparation avec ciment, sable siliceux et eau
- Additif pour poudres cimentaires prêtes à gâcher (résistance chimique et mécanique)

Avantages

- 0 COV
- Résistant aux rayures
- Excellente dureté de surface
- Excellente résistance à la décoloration
- Compatible avec les charges
- Application facile
- Séchage rapide

Position dans le système

Revêtement de court / sol
Système de revêtement acrylique

Mortier de réparation — CE PRODUIT
ACRYPATCH 043 · liant pour mortier de réparation

Primaire
ACRYLIC PRIMER 367-28 (asphalte) · AQ PRIMER 2K (béton)

Support
Asphalte / béton

Réparation de surface

Mortier de réparation cimentaire modifié acrylique

Données techniques (à +20 °C)

Extrait sec	**39 ± 1 % (EN ISO 3251)**	Aspect	**Transparent, clair, dur**
pH (25 °C)	**8–9 (ISO 976)**	Épaisseur de réparation	**jusqu'à 2–3 cm**
Viscosité (25 °C)	**< 400 mPa·s (EN ISO 2555)**	Température d'application	**+14 °C à +35 °C**
Densité (20 °C)	**1,03 g/cm³ (ISO 8962)**	Durée de conservation	**12 mois**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Mode d'application

01

Préparation du support

Débarrasser le support de l'huile, des salissures, poussières et autres contaminants.

02

Primairisation

Avant réparation, appliquer **ACRYLIC PRIMER 367-28** sur l'asphalte et **AQ PRIMER 2K** sur le béton.

03

Mélange

Mélanger 17 kg d'**ACRYPATCH 043** avec 70 kg de sable siliceux (0,1–0,3 mm), 3 kg de ciment Portland et de l'eau selon besoin.

04

Application

Combler dégradations locales, fissures et trous jusqu'à 2–3 cm de profondeur avec le mortier.

Mortier de réparation (en poids)



- **17 kg** — ACRYPATCH 043
- **70 kg** — Sable siliceux 0,1–0,3 mm
- **3 kg** — Ciment Portland

Ajouter de l'eau du robinet selon besoin. Valeurs déterminées en laboratoire sur asphalte d'usure au rapport recommandé.

Conditions d'application
+14 °C – +35 °C
Ne pas appliquer en dessous de +14 °C ni au-dessus de +35 °C.

Épaisseur de réparation
jusqu'à 2–3 cm
Dégradations locales, fissures et trous.

Mortier
17 : 70 : 3
ACRYPATCH 043 : sable siliceux : ciment.

Important : en cas d'ajout à des poudres cimentaires prêtes à gâcher, déterminer le dosage par essais sur les produits concernés.

Conditionnement

- Sacs polyéthylène de 50 kg
- Fûts acier de 180 kg

Stockage

- Stocker dans l'emballage d'origine non ouvert, en local fermé et sec, à +15…+35 °C.
- Durée de conservation : 12 mois à compter de la fabrication.
- Protéger du soleil et du gel.

Sécurité

- Non dangereux ; ne contient ni formaldéhyde, ni amiante, ni mercure, ni plomb, ni chromate.
- Voir la fiche de données de sécurité (FDS).

MENTION LÉGALE

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com