RÉPARATION · ACRYFLEX-T

Acrypatch 367-C

Émulsion de réparation latex acrylique, 100 % compatible ciment

1,03 g/cm³	56 %	30 min	min. 2 h	2–3 cm
Densité (env.)	Extrait sec (poids)	Sec au toucher	Délai de recouvrement	Épaisseur de réparation

Description du produit

ACRYPATCH 367-C est une émulsion de latex acrylique compatible ciment pour la réparation des fissures des revêtements en béton et en asphalte. Mélangée avec du ciment, du sable et de l'eau, elle répare les petites zones localisées, fissures et défauts jusqu'à 2–3 cm de profondeur.

Caractéristiques du produit

- Émulsion à base de latex acrylique, 100 % compatible avec le ciment.
- Forme un mortier de réparation flexible pour béton et asphalte.

Avantages

- Produit 0 COV
- Application facile
- Séchage rapide
- Flexible

Position dans le système

Finition
Lignes OVERLINE 367-F · vernis GLOSSCOAT

Couche de couleur
Gamme PRECOAT 367-200

Couches amortissantes
Gamme UNIRUBBER

Couche de ragréage
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Primaire
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Support
ACRYPATCH 367-C — CE PRODUIT

ACRYFLEX-T

Système acrylique amorti pour courts de tennis

Surfaces de système classées ITF

Données techniques (à +20 °C)

Masse volumique (env.)	1,03 g/cm³	Épaisseur de réparation	jusqu'à 2–3 cm
Extrait sec (en poids)	56 %	Température d'application	+14 °C à +35 °C
Sec au toucher	30 min	Durée de conservation	12 mois
Délai de recouvrement	minimum 2 h		

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Mode d'application

01
Préparation du support
Débarrasser la surface des graisses, sels, débris, poussières et de toute autre salissure.

02
Primairisation
Asphalte nu : appliquer **ACRYLIC PRIMER 367-28**. Béton nu : appliquer **AQ PRIMER 2K** avant réparation.

03
Mélange
Mélanger **ACRYPATCH 367-C** avec du sable siliceux, du ciment Portland et de l'eau du robinet jusqu'à consistance maniable.

04
Réparation
Combler les petites zones localisées, fissures et défauts jusqu'à 2–3 cm de profondeur.

Mortier de réparation – rapport de mélange (en poids)



- **17 kg** — ACRYPATCH 367-C
- **70 kg** — Sable siliceux (0,1–0,3 mm)
- **13 kg** — Ciment Portland

Ajouter de l'eau du robinet jusqu'à consistance maniable.

Conditions d'application
+14 °C – +35 °C
Ne pas appliquer à des températures inférieures à +14 °C ou supérieures à +35 °C.

Épaisseur de réparation
2–3 cm
Pour petites zones localisées, fissures et défauts des revêtements en béton ou en asphalte.

Important : le rendement peut varier selon la porosité du support, la température ambiante et la technique d'application.

Conditionnement
- Fûts polyéthylène de 50 kg
- Fûts acier de 180 kg

Stockage
- Stocker en fûts fermés, dans un entrepôt couvert et sec, entre +15 °C et +35 °C.
- Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de production, au frais et au sec.
- Ne pas laisser le produit à l'extérieur exposé au soleil.

Sécurité
- Non classé dangereux.
- Ne contient ni formaldéhyde, ni amiante, ni mercure, ni plomb, ni chromate, ni leurs dérivés.
- Pour une manipulation sûre et l'hygiène et la sécurité au travail, consulter la Fiche de données de sécurité (FDS).

MENTION LÉGALE

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com