MARQUAGE ROUTIER · ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE

Acrytrack WB

Peinture de marquage routier en phase aqueuse à séchage rapide

COULEURS

Blanc · jaune signalisation
finition ultra-mate

1,62 g/cm³	72 %	10 min	> 85 %	2,5–3 m²/l
Densité (25 °C)	Extrait sec (en poids)	Sec hors collant (25 °C)	Réflectance solaire (blanc)	à 400 µm d'EFH

Description du produit

ACRYTRACK WB est conçu pour le traçage partout où un marquage à séchage rapide est requis. Formulé pour une haute résistance à l'usure, une réflexion maximale et une excellente tenue aux intempéries, il égale ou surpasse les peintures solvantées classiques avec la facilité d'une peinture en phase aqueuse.

Domaines d'application

- Routes
- Passages piétons
- Parkings
- Aérodromes

Avantages

- Application facile
- Bonne adhérence, séchage rapide
- Couleurs stables, sans décoloration
- Hydrophobe, déperlant
- Haute résistance à l'encrassement
- Faible teneur en COV

Position dans le système

Marquage routier
ACRYTRACK WB · 400 µm d'EFH — CE PRODUIT

Support
Bitume durci / béton entièrement mûri

Signalisation routière

Alternative aqueuse aux peintures de marquage solvantées

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Données techniques (à +20 °C)

Couleurs	**Blanc, jaune signalisation**	Séchage complet (20 °C)	**1 h**
Densité (25 °C)	**1,62 g/cm³**	Rendement théorique	**2,5–3 m²/l (1,6 kg) à 400 µm d'EFH**
Extrait sec (en poids)	**72 %**	Brillance	**Ultra-mat**
Temp. support & ambiante	**+10 °C à +35 °C**	Réflectance solaire (blanc)	**> 85 %**
Sec hors collant (25 °C)	**10 min**	Durée de conservation	**12 mois**

Mode d'application

01

Préparation du support

Support sec ou légèrement humide, exempt de salissures, poussières, laitance, graisse et huile. Ne pas peindre un bitume mou ; laisser durcir le bitume neuf et mûrir complètement le béton neuf.

02

Homogénéisation

Mélanger soigneusement avec une large pale plate atteignant le fond du bidon. Livré prêt à l'emploi – tout ajout d'eau allonge fortement le temps hors collant.

03

Application

Appliquer au pistolet airless ou conventionnel ; à la brosse pour les petites surfaces. Respecter l'épaisseur de film recommandée pour une durabilité maximale.

04

Circulation

Ouvert à la circulation après 7–10 min en conditions estivales normales ; froid, forte humidité ou air calme allongent le séchage.

Conditions d'application
min. +10 °C
Air et support ; ni pluie, ni rosée, ni gel avant séchage à cœur.

Remise en circulation
7–10 min
Conditions estivales normales, à l'épaisseur de film recommandée.

Rendement
2,5–3 m²/l
À 400 µm d'épaisseur de film humide.

Important : ne pas appliquer si pluie, rosée ou gel sont probables avant séchage à cœur de la peinture. Éviter de stocker les bidons en plein soleil.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Conditionnement

- Bidons plastiques de 20 kg

Stockage

- Stocker dans l'emballage d'origine fermé et non ouvert, au frais et au sec, à l'abri du gel.
- Durée de conservation : 12 mois à +15…+35 °C.

Sécurité

- Porter vêtements de travail, lunettes, masque et gants pendant l'application.
- En cas de contact, laver abondamment à l'eau et au savon – pas avec des solvants ; en cas d'ingestion, consulter un médecin.
- Tenir aliments et boissons à l'écart de la zone d'application ; ne pas employer de personnel allergique aux produits chimiques.
- Voir la fiche de données de sécurité.

Nettoyage

- Nettoyer les outils à l'eau du robinet avant séchage du produit.
- Produit sec : élimination mécanique uniquement (grattage, ponçage).

MENTION LÉGALE

Les indications fournies dans la présente fiche technique reposent sur des évaluations et résultats d'essais réalisés conformément aux normes applicables et ont pour objet de guider les applicateurs. La qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables susceptibles d'influer sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle, UNICA ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et sa seule responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la valeur de remplacement du produit en cas de défaut de fabrication. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, résultant du matériau ou de son application. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, altérations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont appliqués.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com