PRIMAIRES BÉTON · ACRYLIQUE PUR

# AC 4346

## Primaire d'imprégnation acrylique pur pour béton

ASPECT
**Transparent**
primaire pénétrant

| 1,02 g/cm³ | 28 % | 30 min | min. 2 h | 0,150 kg/m² |
|---|---|---|---|---|
| Densité | Extrait sec (en poids) | Sec au toucher | Délai entre couches | Consommation, 1 couche |

## Description du produit

**AC 4346** est un primaire à base de polymère acrylique pur qui pénètre rapidement dans les vides capillaires des sols en béton et offre une excellente surface d'accrochage aux couches suivantes.

## Domaines d'application

- Imprégnation des sols en béton
- Primaire d'accrochage sous revêtements acryliques et décoratifs
- Primairisation du béton et de l'enduit avant revêtements texturés

## Avantages

- Prêt à l'emploi
- 0 COV
- Pistolet, rouleau ou brosse
- Séchage rapide
- Excellente surface d'accrochage
- Contient des additifs ignifuges

## Position dans le système

**Revêtement suivant**
Système de revêtement acrylique / décoratif

**Primaire d'imprégnation** — CE PRODUIT
AC 4346 · 0,150 kg/m²

**Support**
Béton – propre, exempt d'huile et de poussière

### Primairisation du béton

Primaire d'accrochage pénétrant acrylique pur

## Données techniques (à +20 °C)

| | |
|---|---|
| Liant | **Polymère acrylique pur** |
| Densité (20 °C) | **env. 1,02 g/cm³** |
| Extrait sec (en poids) | **28 %** |
| COV | **0** |
| Sec au toucher (20 °C) | **30 min** |

| | |
|---|---|
| Délai entre couches | **min. 2 h** |
| Consommation théorique | **0,150 kg/m² (1 couche)** |
| Température d'application | **+14 °C à +35 °C** |
| Durée de conservation | **12 mois** |

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## Mode d'application

**01**

### Préparation du support

Débarrasser le béton de l'huile, des salissures, résidus, poussières et autres contaminants.

**02**

### Préparation

Prêt à l'emploi – aucune préparation particulière.

**03**

### Application

Appliquer au rouleau, à la brosse ou au pistolet. Au pistolet, repasser simultanément au rouleau pour une répartition homogène.

**04**

### Couche suivante

Recouvrir après au moins 2 h à 20 °C.

**Conditions d'application**
**+14 °C – +35 °C**
Ne pas appliquer en dessous de +14 °C ni au-dessus de +35 °C.

**Consommation**
**0,150 kg/m²**
Théorique, 1 couche – varie selon la porosité et la technique.

**Sec au toucher**
**30 min**
Couche suivante après min. 2 h.

**Important :** la consommation peut varier selon la porosité du support, la température ambiante et la technique d'application.

## Conditionnement

- Bidons métalliques de 20 kg
- Fûts plastiques de 60 kg

## Stockage

- Stocker dans l'emballage d'origine non ouvert, en local fermé et sec, à +15…+35 °C.
- Durée de conservation : 12 mois à compter de la fabrication.
- Protéger du soleil et du gel.

## Sécurité

- Non dangereux ; ne contient ni formaldéhyde, ni amiante, ni mercure, ni plomb, ni chromate.
- Contient des additifs ignifuges.
- Voir la fiche de données de sécurité (FDS).

**MENTION LÉGALE**

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.

unica | Boytem

**BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com