PROTECTION BÉTON & PIERRE · ACRYLIQUE

AC 75 1K

Vernis de protection acrylique monocomposant pour béton

ASPECT
Transparent
film protecteur incolore

28 %	22 s	4–6 h	6 h	0,150–0,200 kg/m²
Extrait sec (en poids)	Viscosité (coupe Ford 4)	Temps de séchage (20 °C)	Délai de recouvrement (20 °C)	Consommation

Description du produit

AC 75 1K est un revêtement de protection transparent à base de résine acrylique. Il imperméabilise le béton, la pierre et les surfaces similaires contre l'eau, la poussière et l'humidité et les protège des agressions atmosphériques corrosives.

Domaines d'application

- Protection contre l'eau, la poussière et l'humidité du béton, de la pierre, du travertin, de la céramique et surfaces similaires – intérieur et extérieur
- Protection des ouvrages en béton et en pierre contre la corrosion atmosphérique
- Couche hydrofuge et anti-UV sur murs de fondation, en neuf comme en rénovation
- Revêtement du terrazzo, du verre et de ses dérivés

Avantages

- Facile à appliquer
- Ne retient ni poussière ni salissures
- Protège de la poussière, de la pluie et de la suie
- Séchage rapide – gain de temps
- Résistant aux UV
- Facile à nettoyer, antibactérien, anti-poussière
- Limite la pénétration de l'eau
- Élastique – ne fissure pas
- Bonne adhérence sur supports préparés
- Surfaces horizontales et verticales

Position dans le système

Vernis transparent
AC 75 1K · 2–3 couches — CE PRODUIT

Support
Béton · pierre · travertin · céramique · terrazzo

Protection de surface

Vernis incolore pour supports minéraux · intérieur & extérieur

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Données techniques (à +20 °C)

Couleur	**Transparent**	Sec à cœur (20 °C)	**24 h**
Extrait sec (en poids)	**28 %**	Délai de recouvrement (20 °C)	**6 h**
Viscosité (coupe Ford 4)	**22 s**	Adhérence par traction	**1,7 MPa**
Température d'application	**+15 °C à +35 °C**	Consommation	**0,150–0,200 kg/m²**
Temps de séchage (20 °C)	**4–6 h**	Durée de conservation	**12 mois**

Mode d'application

01

Préparation du support

Le béton et l'enduit ciment neufs doivent avoir durci ≥ 21 jours. Éliminer résidus de mortier, anciennes peintures, salissures et poussière par léger sablage, grattage ou brossage ; dégraisser ; neutraliser si nécessaire. Le support doit être parfaitement sec.

02

Mélange

Mélanger dans un récipient propre au malaxeur électrique lent (300 tr/min max.) pendant env. 3 min jusqu'à homogénéité.

03

Application

Appliquer au rouleau, à la brosse ou au pistolet, de préférence en 2–3 couches – sur support absorbant, la première couche forme un film très mince.

04

Recouvrement

Attendre 6 h entre les couches à 20 °C. Séchage complet après 24 h.

Conditions d'application
+10 °C – +30 °C
Ne jamais appliquer par pluie ou vent. Ventiler en intérieur.

Consommation
0,150–0,200 kg/m²
Théorique – varie selon la perméabilité et la rugosité du support et le système.

Nombre de couches
2–3 couches
Recommandé car la première couche est absorbée.

Important : le produit est prêt à l'emploi – ne jamais ajouter de diluant. Protéger le revêtement frais du gel, de la pluie et de tout contact avec l'eau pendant au moins 24 heures.

Points d'attention

- Appliquer uniquement sur des supports plans et correctement préparés.
- Une chute brutale de température peut ternir ou tacher la surface – en cas de fort écart jour/nuit, commencer et terminer tôt.
- Par temps froid, amener support, produit et air aux conditions d'application.
- Les surfaces en pierre, céramique, terrazzo et métal doivent être exemptes d'huile et de salissures.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Conditionnement

- Bidons métalliques de 3,5 kg ou 15 kg

Stockage

- Stocker dans l'emballage d'origine fermé, au frais et au sec, à l'abri du gel.
- Durée de conservation : 12 mois à +10…+35 °C.

Sécurité

- Assurer une ventilation dans les espaces clos.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Nettoyage

- Nettoyer tous les outils immédiatement après usage avec le Diluant UP-002.

MENTION LÉGALE

Les indications fournies dans la présente fiche technique reposent sur des évaluations et résultats d'essais réalisés conformément aux normes applicables et ont pour objet de guider les applicateurs. La qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables susceptibles d'influer sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle, UNICA ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et sa seule responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la valeur de remplacement du produit en cas de défaut de fabrication. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, résultant du matériau ou de son application. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, altérations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont appliqués.