COLLES POUR REVÊTEMENTS DE SOL · ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE

AD 2550 WB 1K

Colle polyvalente en phase aqueuse pour revêtements de sol souples

ASPECT
Pâte crémeuse laiteuse
transparente après séchage

0,98 g/cm³	46 %	40–50 min	4–7 h	200–450 g/m²
Densité	Extrait sec (en poids)	Temps ouvert	Trafic léger	Consommation

Description du produit

AD 2550 WB 1K est une colle acrylique universelle, en phase aqueuse et transparente, pour de nombreux revêtements de sol courants. Elle s'utilise en collage humide sur supports absorbants ou comme colle de fixation (poisseuse) sur supports non absorbants.

Domaines d'emploi

- Dalles et lés de moquette
- Sous-couches caoutchouc, dalles et panneaux acoustiques
- Revêtements textiles, papiers et bien d'autres

Avantages

- Application facile
- Temps ouvert prolongé
- Mouillage parfait
- Pouvoir collant initial optimal
- Très faible teneur en COV
- Prête à l'emploi

Position dans le système

Revêtement de sol
Moquette · caoutchouc · acoustique · textile

Lit de colle — CE PRODUIT
AD 2550 WB 1K · 250–450 g/m² (spatule)

Support
Chape / béton sec, plan et sain

Pose de revêtements souples

Collage humide ou fixation poisseuse

Données techniques (à +20 °C)

Aspect	**Pâte crémeuse laiteuse**
Densité (20 °C)	**env. 0,98 g/cm³**
Extrait sec (en poids)	**46 %**
Temps de gommage avant pose	**15–30 min**
Temps ouvert	**40–50 min**
Trafic léger	**après 4–7 h**

Durcissement complet	**24–48 h**
Consommation – spatule crantée	**env. 250–450 g/m²**
Consommation – rouleau	**env. 200 g/m²**
Humidité du support	**max. 2–2,5 % (ciment) · 0,5 % (plâtre)**
Durée de conservation	**12 mois**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Mode d'application

01

Préparation du support

Support mûri ≥ 21 jours, sec, plan, sain et exempt de poussière, fissures, peinture, cire, huile et traces de plâtre. Pas de remontées d'humidité – utiliser un pare-vapeur si nécessaire.

02

Application

Remuer dans le seau et étaler avec une spatule crantée V adaptée ; pour les revêtements muraux fins ou textiles, un rouleau à poils longs peut être utilisé.

03

Collage humide

Sur support absorbant, attendre 20–30 min, poser le revêtement dans le lit frais, éviter les bulles d'air et maroufler fermement.

04

Fixation poisseuse

Sur support non absorbant, laisser le film sécher jusqu'à un collant uniforme, transparent jaunâtre (env. 40–50 min) avant la pose.

Temps ouvert
40–50 min
Plus court par température élevée et faible humidité.

Consommation
250–450 g/m²
À la spatule ; env. 200 g/m² au rouleau.

Trafic léger
après 4–7 h
Durcissement complet après 24–48 h.

Important : n'appliquer que la quantité de colle pouvant être recouverte pendant le temps ouvert. Sur support non absorbant, appliquer min. 1 mm. Bien ventiler les locaux fermés.

Conditionnement

- Bidons plastiques de 15 kg

Stockage

- Stocker dans l'emballage d'origine non ouvert, en local fermé et sec, à +15…+35 °C.
- Durée de conservation : 12 mois à compter de la fabrication.
- Protéger du soleil et du gel.

Sécurité

- Non dangereux après durcissement ; ne contient ni formaldéhyde, ni amiante, ni mercure, ni plomb, ni chromate.
- Peut provoquer une sensibilisation cutanée – éviter le contact avec les yeux et la peau.
- Porter vêtements de protection, lunettes, gants et masque.
- Voir la FDS.

Nettoyage

- Colle fraîche : nettoyer revêtements, outils, mains et vêtements à l'eau du robinet.
- Colle sèche : alcool ou solvant approprié.

MENTION LÉGALE

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com