PRIMAIRE ÉPOXY POUR BÉTON · ACRYFLEX-T

AQ Primer 2K

Primaire barrière époxy bicomposant pour béton

COULEUR
Ambre transparent

1,05 g/cm³	99 %	900 cPs	40–50 min	0,300 kg/m²
Densité (env.)	Extrait sec (poids)	Viscosité	Temps de gel	Conso. théorique

Description du produit

AQ PRIMER 2K est un primaire bicomposant à base d'époxy phénalkamine, utilisable à température ambiante. Conçu pour le béton jeune comme primaire ou primaire-bouche-pores, il n'a pas besoin d'être éliminé avant traitement ultérieur, contrairement aux produits de cure classiques. Il satisfait à l'exigence ASTM 309 (perte d'eau max. 0,055 kg/m²) comme produit de cure du béton et est vivement recommandé pour les courts de tennis acryliques sur support béton.

Avantages

- Excellente adhérence sur béton jeune
- Temps de séchage court
- Remise en service rapide
- Faible teneur en COV
- Se mélange facilement
- Application à la brosse, au rouleau ou au pistolet
- Faible viscosité – excellente pénétration dans le béton
- Bon durcissement à cœur
- Conforme à ASTM 309 comme produit de cure
- Nettoyage facile
- Non toxique et non corrosif
- Tolérant à l'humidité pendant le durcissement

Position dans le système

Finition
Lignes OVERLINE 367-F · vernis GLOSSCOAT

Couche de couleur
Gamme PRECOAT 367-200

Couches amortissantes
Gamme UNIRUBBER

Couche de ragréage
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Primaire
AQ PRIMER 2K — CE PRODUIT

Support
Asphalte / béton

ACRYFLEX-T

Système acrylique amorti pour courts de tennis

Surfaces de système classées ITF

Domaines d'emploi

- Primaire / bouche-pores pour béton jeune
- Primaire pour béton neuf ou existant
- Produit de cure du béton
- Revêtements au contact de l'eau potable
- Protection anticorrosion

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Données techniques (à +20 °C)

Couleur	**Ambre transparent**	Délai de recouvrement	**maximum 16 h**
Masse volumique (env.)	**1,05 g/cm³**	Consommation théorique	**0,300 kg/m² (1 couche)**
Extrait sec (en poids)	**99 %**	Température d'application	**+14 °C à +35 °C**
Viscosité	**900 cPs**	Durée de conservation	**12 mois**
Temps de gel	**40–50 min**		

Mode d'application

01

Préparation du support

Le béton neuf doit mûrir 21 jours. Réparer défauts et fissures ; éliminer poussières, salissures, moisissures, débris et parties non adhérentes. Les réparations doivent être affleurantes et lisses.

02

Mélange

Mélanger le composant A et le composant B selon le rapport indiqué.

03

Application

Verser sur le béton et étaler à la raclette caoutchouc ou au rouleau.

04

Durcissement

Laisser sécher au toucher avant la couche suivante pour une meilleure adhérence. Recouvrir dans un délai max. de 16 h.

Rapport de mélange (en poids)



- **13,35 kg** — AQ PRIMER 2K – Composant A
- **6,65 kg** — AQ PRIMER 2K – Composant B

Conditions d'application

+14 °C – +35 °C

Ne pas appliquer à des températures inférieures à +14 °C ou supérieures à +35 °C.

Consommation

0,300 kg/m²

Rendement théorique par couche, selon la perméabilité et la porosité du support.

Important : le rendement peut varier selon la porosité du support, la température ambiante et la technique d'application.

Conditionnement

- 13,35 kg base (A) + 6,65 kg durcisseur (B) en bidons métalliques

Stockage

- Stocker en fûts fermés, dans un entrepôt couvert et sec, entre +15 °C et +35 °C.
- Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de production, au frais et au sec.
- Ne pas laisser le produit à l'extérieur exposé au soleil.

Sécurité

- Non classé dangereux après durcissement.
- Ne contient ni formaldéhyde, ni amiante, ni mercure, ni plomb, ni chromate, ni leurs dérivés.
- Pour une manipulation sûre et l'hygiène et la sécurité au travail, consulter la Fiche de données de sécurité (FDS).

MENTION LÉGALE

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.