ACRYFLEX-T · SYSTÈME POUR COURTS DE TENNIS

Glosscoat 367-T

Vernis de protection 100 % latex acrylique pur, incolore après séchage

FINITION
Incolore
vernis incolore après séchage

1,03 g/cm³	36 %	30 min	min. 2 h	0,150–0,200 kg/m²
Densité (env.)	Extrait sec (poids)	Sec au toucher	Délai de recouvrement	Conso. théorique

Description du produit

GLOSSCOAT 367-T est un vernis de protection 100 % latex acrylique pur, incolore après séchage. Vernis haute performance à excellente résistance aux UV, il protège et préserve les courts de tennis **ACRYFLEX-T** et les systèmes de pistes cyclables et piétonnes **PAVERCOAT 43 2K**.

Avantages

- Prêt à l'emploi
- Produit 0 COV
- Excellente résistance aux UV
- Application facile
- Applicable au pistolet
- Séchage rapide

Position dans le système

Finition — GLOSSCOAT 367-T — CE PRODUIT
Couche de couleur — Gamme PRECOAT 367-200
Couches amortissantes — Gamme UNIRUBBER
Couche de ragréage — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
Primaire — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
Support — Asphalte / béton

ACRYFLEX-T

Système acrylique amorti pour courts de tennis

Surfaces de système classées ITF

Données techniques (à +20 °C)

Couleur	**Incolore après séchage**	Délai de recouvrement	**minimum 2 h**
Masse volumique (env.)	**1,03 g/cm³**	Consommation théorique	**0,150–0,200 kg/m² (1 couche)**
Extrait sec (en poids)	**36 %**	Température d'application	**+14 °C à +35 °C**
Sec au toucher	**30 min**	Durée de conservation	**12 mois**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Mode d'application

01

Préparation du support

Débarrasser le support des graisses, sels, débris, poussières et de tout autre contaminant.

02

Application

Prêt à l'emploi – aucune préparation particulière. Appliquer au rouleau, à la brosse ou au pistolet sur toute finition de sol sportif acrylique.

Conditions d'application

+14 °C – +35 °C

Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à +14 °C ou supérieure à +35 °C.

Consommation

0,150–0,200 kg/m²

Consommation théorique pour 1 couche, selon la porosité du support.

Important : la consommation peut varier selon la porosité du support, la température ambiante et la technique d'application.

Conditionnement

- Fûts polyéthylène de 50 kg
- Fûts acier de 180 kg

Stockage

- Stocker en fûts fermés, dans un entrepôt couvert et sec, entre +15 °C et +35 °C.
- Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans un lieu frais et sec.
- Ne pas laisser le produit à l'extérieur exposé au soleil.

Sécurité

- Non classé comme dangereux.
- Ne contient ni formaldéhyde, ni amiante, ni mercure, ni plomb, ni chromates, ni leurs dérivés.
- Pour une manipulation sûre et l'hygiène & sécurité au travail, voir la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

MENTION LÉGALE

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.